Copyright © 2012 Ding Zing Chemical Corporation. All rights reserved.

Provecta™ Aromatic

FT1929A10

FT1929A10符合UL94V0薄膜有很好的耐水解性,可運用在戶外帳篷透明視窗,FT1929A10是最完美的選擇。

產品特性:

應用:

- •UL94V0聚醚型薄膜
- 戶外帳篷透明視窗

- •很好的耐水解
- •耐溫性佳
- •很好的撕裂強度

硬度	比重	抗張強度	撕裂強度	300%模數	伸長率	熔點
(Shore A/D) D2240	D792	(kg/cm²) D412	(kg/cm) D624 (Die C)	(kg/cm²) D412	(%) D412	(°C)
85A	1.13	warp: 321 weft: 301	warp: 88 weft: 88	warp: 68 weft: 70	warp: 814 weft: 778	150

以上數據與資訊僅提供作為參考用途,請勿將其視為唯一保證或依據。