Copyright © 2012 Ding Zing Chemical Corporation. All rights reserved.

Provecta™ Aromatic

FS4013

F54013高物性芳香族高科技薄膜有極佳的接著性,可當熱熔膠。

產品特性:

- 低硬度熱熔膠
- •物性強
- •很好的撕裂強度

應用:

- •戶外運動用品
- •可和纖維布及PU皮貼合或 接著

硬度	比重	抗張強度	撕裂強度	300%模數	伸長率	熔點
(Shore A/D) D2240	D792	(kg/cm²) D412	(kg/cm) D624 (Die C)	(kg/cm²) D412	(%) D412	(°C)
74A	1.19	warp: 250 weft: 210	warp: 90 weft: 95	warp: 55 weft: 45	warp: 590 weft: 598	115

以上數據與資訊僅提供作為參考用途,請勿將其視為唯一保證或依據。