

Folio Oficial:	REP-ESP-2026-0001	Fecha de Análisis:	06/07/2026
Proveedor:	KLOECKNER	Contacto (Email/Tel):	Brenda Martinez / Brenda. Martinez@kloeckner.com / 8115004869
Certificado (Lote/ID):	4A628180UG201		

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
TERN 4A628180UG201	Galvanizado	CAL 16	0.0601"	0.01%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizado - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.064" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
TERN 4A628180UG201	0.0601"	-0.003900"	0.01%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica



4. Documentos de Respaldo

4.1. Certificado de Calidad

[illegible]

4.2. Correo de Compras

RE: OPCION GALV 16GAX 48 G90

Brenda Martinez <Brenda.Martinez@kloeckner.com>

CC Jesus Alberto Morales Lopez; Edgar Sosa Suarez

lunes 06/07/2026 10:14 a. m.


Atendido

 Mensaje reenviado el 06/07/2026 12:03 p. m.

Buen día Josue,

Este material fue solicitado a molino con tolerancias de espesor .0568 - .0635

¿Conseguí la gráfica de espesor con molino, me confirman que pueda ser funcional por favor?



Quedo a sus órdenes.

saludos

Anexo: Base de Datos Original (Importación de Excel)

Numero Rollo	Material	Calibre	Espesor Medido	Unidad	Tolerancia Proveedor
TERN 4A628180UG201	Galvanizado	16	0.0601	Pulgadas	0.0033

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES