온결유약

제품 변경 안내 (2026-11)

도자유약 카탈로그 v3(OG-CAT-v3) 보완 공지

문서번호 OG-NT-2611
2026.11.02 발행
경기도 여주시 (본사·제조공장) | Tel 031-885-xxxx | Fax 031-885-xxxx

1. 변경 개요

온결유약 제품을 사용해 주시는 고객께 감사드립니다. 2026년 11월 기준으로 아래 3건의 제품 변경 사항을 안내드립니다. **본 안내는 도자유약 카탈로그 v3(OG-CAT-v3, 2026.03.04 개정)의 해당 쪽을 대체합니다.** 카탈로그와 본 안내의 내용이 다를 경우 본 안내를 우선 적용하십시오.

번호	대상 제품	변경 구분	적용 시점	대체하는 카탈로그 v3 항목
1	OG-M61 매트 백유	원료 변경에 따른 권장 소성 및 식기 사용 조건 변경	Lot 26-10 이후 생산분	제6장 OG-M61 데이터시트(2쪽), 제6장 수록 제품 일람, 제7장 시험 결과표 OG-M61 행
2	OG-C22 산화 청자유	포장 단위 추가(액상 2kg)	2026.11.16 출고분부터	제1장 포장 단위 표기, 제6장 OG-C22 데이터시트 형태·포장 항목
3	OG-Y15 황유 (유백 황)	단종 예정	2026.12 재고 소진 시	제6장 OG-Y15 데이터시트, 수록 제품 일람

변경되지 않은 제품과 항목은 카탈로그 v3의 내용을 그대로 따릅니다.

2. OG-M61 매트백유: 원료 변경

변경 사유

매트백유의 무광을 만드는 주원료 중 하나인 백운석(돌로마이트)의 원광 공급처가 2026년 하반기에 변경되었습니다. 새 원료는 마그네시아 함량이 약간 높아, 기존과 같은 무광 백색을 얻는 데 필요한 녹는 온도가 소폭 올라갔습니다. 시험 결과 1220~1229°C에서는 표면이 충분히 녹지 않아 거칠기가 커지고, 금속 수저 자국과 얼룩이 기존 제품보다 뚜렷하게 남는 것을 확인하였습니다.

변경 내용

항목	변경 전 (카탈로그 v3)	변경 후 (Lot 26-10 이후)
소성범위	산화·환원 1220~1250°C	산화·환원 1230~1250°C
권장 소성	1230~1245°C (SK7)	1235~1245°C (SK7)
식기 사용	적합(표면 거침 주의)	1230°C 이상 소성 시 적합(표면 거침 주의) / **1230°C 미만 소성 시 식기 사용 비권장**
발색·질감	무광 백색	동일(같은 온도에서 약간 더 흰 경향)
비중·시유 두께	1.44 / 0.6~0.8mm	변경 없음

> 주의: Lot 26-10 이후 생산된 OG-M61을 **1230°C 미만으로 소성한 기물은 식기로 사용하지 마십시오.** 표면이 덜 녹아 거칠고, 사용 중 마모와 착색이 생기기 쉽습니다. 식품 접촉면에 사용할 경우 반드시 1230°C 이상, 권장 1235~1245°C로 소성하고 정점에서 20~30분 유지하십시오.

Lot 확인 방법

포대·통 옆면의 Lot 번호 앞 네 자리를 확인하십시오. `Lot 26-10-xxx`, `Lot 26-11-xxx`처럼 26-10 이후로 표기된 제품이 변경 대상입니다. `Lot 26-09-xxx` 이전 제품은 카탈로그 v3의 기존 조건(1220~1250°C)을 그대로 적용합니다. 기존 Lot과 새 Lot을 섞어 사용하는 경우에는 새 Lot의 조건(1230°C 이상)을 따르십시오.

식품 안전 재시험 결과

Lot	소성 조건	납(mg/L)	카드뮴(mg/L)	표면 상태	판정
26-10-007	산화 1240°C	0.02	불검출	고른 무광	적합
26-10-007	산화 1230°C	0.03	불검출	약간 거침	적합
26-10-007	산화 1220°C	0.06	불검출	거침, 수저 자국 뚜렷	비권장

판정 기준은 식약처 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」 도자기제 가열조리용 기준(납 0.5 mg/L 이하, 카드뮴 0.05 mg/L 이하)이며, 시험은 공인시험기관에 의뢰하였습니다. 1220°C 소성 시험편도 용출 수치 자체는 기준 이하였으나, 표면 내구성 저하로 장기 사용 시 결과가 달라질 수 있어 식기 사용을 권하지 않습니다. 위 결과 역시 표준 시유 두께(0.6~0.8mm) 조건이며, 두껍게 바르거나 덜 구우면 달라질 수 있습니다.

3. OG-C22 산화청자유: 액상 2kg 추가

전기가마 사용 공방과 학교의 요청에 따라 산화청자유 OG-C22에 액상 2kg 통 포장을 추가합니다. 배합은 분말 제품과 같습니다.

제품 코드	형태·포장	출고 비중	공급 시작
OG-C22-P1	분말 1kg	—	기존
OG-C22-P5	분말 5kg	—	기존
OG-C22-L2	액상 2kg 통(약 1.4L)	1.42 (붓 칠용)	2026.11.16 출고분

액상은 붓 칠 3회로 약 0.8mm가 됩니다. 담금에 쓰실 때는 비중을 1.46으로 높여 사용하십시오. 음각·인화 무늬 위에 붓으로 칠할 때는 오목한 곳에 기포가 남지 않도록 붓을 눌러 채워 주십시오.

4. OG-Y15 황유: 단종 예정

황유(유백 황) OG-Y15는 황색 안료 원료의 수급 사정으로 **2026년 12월 재고 소진 시 판매를 종료**합니다. 재고 소진 시점은 포장 단위별로 다를 수 있으며, 남은 수량은 고객지원팀으로 문의하십시오. 단종 이후 동일 제품의 재생산 계획은 없습니다.

- 마지막 생산 Lot: 26-08-064
- 단종 후에도 기존 구매 제품의 기술 상담과 MSDS·시험성적서 제공은 계속합니다.
- 같은 작품군을 이어 만드실 경우, 필요한 수량을 미리 확보해 두시기 바랍니다.
- 대체 제품으로는 따뜻한 계열의 미색 유광유 OG-N16을 안내드립니다. 연노랑 색감은 다르므로 시험편으로 먼저 확인하십시오.

5. 문의

본 안내와 관련한 문의는 아래로 연락해 주십시오. 개정된 카탈로그 쪽(OG-M61, OG-C22, OG-Y15)은 홈페이지 자료실에서 본 안내와 함께 내려받으실 수 있습니다.

구분	연락처
고객지원(주문·재고)	031-885-xxxx / order@ongyeol-glaze.co.kr
기술지원(소성 조건·Lot 확인)	031-885-xxxx / tech@ongyeol-glaze.co.kr