
Glass $(LH)^4$ Air
$n_s = 1.51$
index of L is 1.38
index of H is 2.30
The H and L layers
are "matched" at $\phi = 60^\circ$
$n_L t_L = n_H t_H =$
$\lambda_0/4$ at $\phi = 60^\circ$
Angle of Incidence
ϕ is 60°
R_s
$R_{average}$
R_p
Reflectivity
Transmission
$g = \lambda_c/\lambda$
1.0
.9
.8
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0