

Table des matières

2	Potentiel chimique et construction d'un diagramme de phase	3
2.1	Expression du potentiel chimique	3
2.1.1	Potentiel chimique d'un mélange de gaz parfait	3
2.1.2	Potentiel chimique dans un mélange quelconque	4
2.1.3	Etats de référence	4
2.1.3.1	Etat de référence corps pur (ERCP)	4
2.1.3.2	Etat de référence infiniment dilué (ERID)	5
2.1.3.3	Interprétation	5
2.2	Miscibilité totale, partielle ou nulle	6
2.2.1	Théorie des mélanges	6
2.2.2	Idéalité	6
2.2.3	Solution régulière	7
2.2.4	Miscibilité partielle à nulle	7
2.2.5	Mise en relation qualitative de l'enthalpie libre d'un système avec l'allure d'un diagramme binaire	8
2.2.6	Lecture qualitative des potentiels chimiques	8
2.2.7	Comparaison d'un système hétérogène et d'un système homogène	9
2.2.8	Exemple de la démixion	9
2.3	Diagramme binaire à fuseau idéal	10
2.3.1	Equations du liquidus et solidus	10
2.3.1.1	Transformation étudiée	10
2.3.1.2	Equation de Schröder-van Laar	11
2.3.2	Comparaison à quelques données expérimentales	11
2.3.3	Influence de paramètres expérimentaux sur la forme des fuseaux	12
2.4	Diagramme binaire hétérogène idéal à miscibilité nulle	13
2.4.1	Equations du liquidus	13
2.4.2	Comparaison à quelques données expérimentales	14
2.4.3	Influence de paramètres expérimentaux sur la forme des fuseaux	14

Chapitre 2

Potentiel chimique et construction d'un diagramme de phase

L'utilisation du potentiel chimique dans le cadre des mélanges permet de faire le lien entre les interactions des constituants chimiques et la forme des diagrammes de phase. Ce lien est extrêmement important pour faire le lien entre modèle et expérience, structure et propriété.

De plus, nous observerons que des modèles assez élémentaire permette de rendre compte qualitativement ou quantitativement des phénomènes thermiques des mélanges : coexistence de phase solide et liquide, démixion des solides en un mélange hétérogène. . .

2.1 Expression du potentiel chimique

2.1.1 Potentiel chimique d'un mélange de gaz parfait




Figure 2.1 – Mélange de deux gaz parfaits formant un système fermé $n = n_A + n_B$

Le potentiel chimique d'un gaz parfait est déductible de la 3^e identité thermodynamique et de la loi de Dalton :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \left(\frac{\partial \mu_A}{\partial P}\right)_{T, x_A, x_B} &= V_{m,A} \\ PV_{m,A} &= RT \\ P_A &= x_A P \end{cases} \implies \left(\frac{\partial \mu_A}{\partial P_A}\right)_{T, x_A, x_B} = V_{m,A} \\ \implies \mu_A(T, P, x_A) = \mu_A^\circ(T) + RT \ln \frac{P}{P^\circ} + RT \ln x_A \\ \implies \mu_A(T, P, x_A) = \mu_A^*(T, P) + RT \ln x_A \end{aligned}$$

L'enthalpie de mélange s'écrit donc sous la forme :

$$\begin{aligned} \Delta G_m &= \underbrace{n_A \mu_A(T, P, x_A) + n_B \mu_B(T, P, x_B)}_{\text{mélange}} - \underbrace{(n_A \mu_A^*(T, P) + n_B \mu_B^*(T, P))}_{\text{corps purs}} \\ &= nRT ((1 - x_B) \ln(1 - x_B) + x_B \ln(x_B)) \end{aligned}$$

Puisque un gaz parfait est par définition constitué de particules ponctuelles et sans interactions, l'enthalpie de mélange est nécessairement nulle. La force motrice du mélange de gaz parfait est purement statistique (et par conséquent, entropique).

Tout système qui n'est pas un gaz, et qui présente ces propriétés, est dit idéal.

2.1.2 Potentiel chimique dans un mélange quelconque

Le potentiel chimique d'un constituant chimique i s'écrit sous la forme :

$$\mu_i(T, P, \text{composition}) = \mu_i^{\text{ref}}(T, P) + RT \ln(a_i(T, P, \text{composition}))$$

où μ_i^{ref} est le potentiel chimique de référence et a_i l'activité du constituant i .

Le potentiel chimique de référence dépend :

- du choix de la coordonnée décrivant la composition du mélange, comme par exemple la fraction molaire, la concentration, la molalité, ...
- du choix de l'état de référence du constituant i .

Par conséquent, le terme de mélange mesure un écart à cet état de référence.

2.1.3 Etats de référence

Dans un mélange, on considère souvent deux états limites de référence :

- un des constituant est majoritaire (solvant), on se sert dans ce cas de l'état corps pur,
- un des constituant est minoritaire (soluté), on se sert dans ce cas de l'état infiniment dilué.

2.1.3.1 Etat de référence corps pur (ERCP)

Dans le cas où on prend l'état de référence corps pur pour un constituant chimique i d'un mélange, on a :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^*(T, P) + RT \ln(a_i^*(T, P, x_i))$$

Dans l'état de référence corps pur, on pose que l'activité chimique s'écrit comme :

$$a_i^*(T, P, x_i) = \gamma_i^*(T, P, x_i) \cdot x_i$$

avec γ_i^* est le coefficient d'activité du constituant i dans l'ERCP.

Dans la limite du corps pur, on doit retrouver une activité de 1 :

$$\lim_{x_i \rightarrow 1} \gamma_i^*(T, P, x_i) = 1$$

Si le constituant i est largement majoritaire, alors $x_i \rightarrow 1$, on retrouve donc une activité de 1.




Figure 2.2 – Représentation schématique de l'évolution du potentiel chimique lorsque l'on s'éloigne du corps pur

Le coefficient d'activité est une mesure relative de la stabilisation du solvant par les interactions soluté-solvant. Comme représenté à la Fig. 2.2, si :

- $\gamma_i^* > 1 \Rightarrow$ les interactions solvant-soluté destabilisent le solvant
- $\gamma_i^* < 1 \Rightarrow$ les interactions solvant-soluté stabilisent le solvant

Cet écart à l'idéalité est appelé terme d'excès.

2.1.3.2 Etat de référence infiniment dilué (ERID)

Dans le cas où on prend l'état de référence infiniment dilué pour un constituant chimique i d'un mélange, on a :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^\infty(T, P) + RT \ln(a_i^\infty(T, P, x_i))$$

Dans l'état de référence corps pur, on pose que l'activité chimique s'écrit comme :

$$a_i^\infty(T, P, x_i) = \gamma_i^\infty(T, P, x_i) \cdot x_i$$

avec $\gamma_i^\star$ est le coefficient d'activité du constituant i dans l'ERCP.

Dans la limite d'une solution infiniment diluée, on doit retrouver une activité proportionnelle à la fraction molaire :

$$\lim_{x_i \rightarrow 0} \gamma_i^\infty(T, P, x_i) = 1$$

Si le constituant i est largement majoritaire, alors $a_i^\infty \rightarrow x_i$, on retrouve donc une activité proportionnelle à la quantité de matière.

2.1.3.3 Interprétation

Considérons un système thermodynamique contenant deux constituants A et B.




Figure 2.3 – Evolution du potentiel chimique d'un constituant B en fonction de la fraction molaire en échelle logarithmique dans le cas d'une interaction A–B plus favorable (2.3a) défavorable (2.3b) que les interactions A–A et B–B

À la Fig. 2.3a, on observe que le potentiel chimique de B diminue lorsque les interactions A–B sont plus favorables que les interactions A–A et B–B. Dans un tel système, le coefficient d'activité dans l'ERCP (resp. l'ERID) sont plus petit (resp. grand) que 1.

À la Fig. 2.3b, on observe le contraire.

Dans un système parfaitement idéal, le coefficient d'activité vaut 1 à toute composition


$$\forall x_i, \gamma_i^\star(x_i) = \gamma_i^\infty(x_i) = 1$$

Une des conséquences immédiates est que :

$$\mu_i^\star(T, P) = \mu_i^\infty(T, P)$$

2.2 Miscibilité totale, partielle ou nulle

2.2.1 Théorie des mélanges



L'enthalpie d'un tel système s'écrit sous la forme :

$$G_s(T, P, n_A, n_B) = n_A \mu_A(T, P, x) + n_B \mu_B(T, P, x)$$

2.2.2 Idéalité

Dans le cas où les interactions A-A et B-B sont équivalentes aux interactions A-B, les coefficients d'activités valent 1 à toute composition.

Dans un mélange idéal, le mélange est décrit par les égalités suivantes :

$$\begin{aligned}\Delta H_m &= 0 \\ \Delta S_m &= -n^s R [(1-x) \ln(1-x) + x \ln(x)]\end{aligned}$$

Par conséquent, l'enthalpie libre d'un mélange s'écrit comme :

$$\Delta G_m = n^s RT [(1-x) \ln(1-x) + x \ln(x)]$$




Figure 2.4 – Evolution de l'enthalpie libre de mélange dans le cas d'une solution solide idéale

2.2.3 Solution régulière

Une solution régulière est un système où l'enthalpie de mélange est décrite sous la forme :

$$\Delta H_m = J_{AB} x_A \cdot x_B$$

Le terme J_{AB} est un paramètre mesurant les interactions entre les constituants A et B voisins.

Les interactions seront notées sous forme adimensionnée sous la forme :

$$\Delta H_m = \underbrace{RT\chi_m}_{J_{AB}} x_A \cdot x_B$$

Dans un tel modèle, le coefficient d'activité dans l'ERCP s'écrit sous la forme :

$$\begin{aligned}\ln \gamma_A^*(x, T) &= \chi_m(T) \cdot x^2 \\ \ln \gamma_B^*(x, T) &= \chi_m(T) \cdot (1 - x)^2\end{aligned}$$




Figure 2.5 – Enthalpie de mélange dans le cas d'une interaction A–B défavorable $\chi_m > 0$, d'une interaction A–B équivalente A–A et B–B $\chi_m = 0$ et d'une interaction A–B favorable $\chi_m < 0$

2.2.4 Miscibilité partielle à nulle




Figure 2.6 – Evolution de l'enthalpie libre de mélange dans un solide décrit par un modèle de solution régulière



2.2.5 Mise en relation qualitative de l'enthalpie libre d'un système avec l'allure d'un diagramme binaire

Il est rare que l'on soit capable de modéliser complètement la fonction enthalpie libre. Cependant, son expression générale, sous la forme :

$$\begin{aligned} G &= n_A \mu_A^* + n_B \mu_B^* + \Delta G_m \\ &= n_A \mu_A + n_B \mu_B \end{aligned}$$

est toujours vraie et constitue une base intéressante à l'interprétation des phénomènes tel que la coexistence de deux phases : solide/liquide, solide/solide, la démixion à basse température. . .

Dans toute cette section, on considérera que un mélange de deux constituants A et B à l'état solide et on se limitera à l'étude du phénomène de miscibilité partielle (= démixion). Une démixion partielle peut se modéliser sous la forme :



avec x^β (resp. x^α) la fraction molaire de phase β (resp. α) et x_B^β (resp. x_B^α) la fraction molaire de B dans la phase β (resp. α)

Ce système sera considéré comme fermé ce qui permet d'interpréter l'enthalpie sous forme molaire, notée $\bar{G}$

$$\bar{G}(T, P, x) = (1-x)\mu_A(T, P, x) + x\mu_B(T, P, x)$$

avec x la fraction molaire en B dans le mélange.

2.2.6 Lecture qualitative des potentiels chimiques

Le potentiel chimique de chacun des constituants dans une phase donnée est une grandeur directement accessible en traçant la tangente à l'enthalpie libre molaire, d'équation :

$$\bar{G}_T(x; T, P, x_0) = (\mu_B(T, P, x_0) - \mu_A(T, P, x_0)) \cdot x + \mu_A(T, P, x_0)$$




Figure 2.7 - Evolution de l'enthalpie libre molaire d'un mélange solide homogène avec la composition du mélange à température et pression fixée.

Dans une phase donnée, le tracé de la tangente de la fonction enthalpie libre molaire en x_0 permet de lire le potentiel chimique du constituant A (resp. B) dans cette phase à la composition x_0 .

2.2.7 Comparaison d'un système hétérogène et d'un système homogène

Les courbes d'enthalpies libre nous permettent en général d'interpréter l'existence, ou non, de une ou plusieurs phases à une composition donnée.

Lorsque la courbe d'une phase homogène est connue, on peut-être emmené la comparer à la courbe d'un mélange hétérogène.




Figure 2.8 – Evolution de l'enthalpie libre de mélange dans un solide décrit par un modèle de solution régulière

[4 cordes représentant 4 mélanges hétérogènes sont moins stables que le mélange homogène]

En particulier, lorsque l'on écrit l'équation d'une corde de l'enthalpie libre molaire :

$$\begin{aligned}\bar{G}(T, P, x) &= \frac{\bar{G}(T, P, x_B^\beta) - \bar{G}(T, P, x_B^\alpha)}{x_B^\beta - x_B^\alpha} \cdot (x - x_B^\alpha) + \bar{G}(T, P, x_B^\alpha) \\ &= \bar{G}(T, P, x_B^\beta) x^\beta + \bar{G}(T, P, x_B^\alpha) \underbrace{(1 - x^\beta)}_{x^\alpha}\end{aligned}$$

On se rend compte que l'on retrouve l'expression de l'enthalpie libre d'un mélange hétérogène constitué d'une fraction $1 - x^\beta$ d'une phase α et d'une fraction x^β d'une phase β .

À la Fig. 2.8, on observe que l'enthalpie libre molaire est une fonction convexe. Par conséquent, l'enthalpie libre d'un mélange hétérogène est toujours supérieure à celle du mélange homogène. La fonction représentée ne pourrait que représenter une phase homogène.

Le tracé d'une corde sur le segment $[x_B^\alpha, x_B^\beta]$ d'une fonction enthalpie libre représente l'évolution de l'enthalpie libre d'un mélange hétérogène constitué d'une phase α composée d'une fraction x_B^α en constituant B et d'une phase β composée d'une fraction x_B^β en constituant B.

2.2.8 Exemple de la démixion

Pour qu'une démixion puisse exister, il faut que la fonction enthalpie libre présente des régions concaves.

En effet, dans la Fig. 2.9, le segment (1) et (3) présentent des cordes d'enthalpies libre supérieure au mélange homogène. Par conséquent, sur la région (1) (resp. (3)), le mélange forme une solution solide enrichie en A (resp. en B). Par contre, dans le segment (2), on remarque que la corde est sous la courbe d'énergie libre. Par conséquent, la réaction de démixion est spontanée (favorable), c'est-à-dire que le mélange hétérogène est plus stable que le mélange homogène.




Figure 2.9 - Allure de l'enthalpie libre conduisant à un système solide-solide partiellement miscible.

Un système évoluant vers le mélange hétérogène le plus stable se traduit graphiquement par la corde de plus basse enthalpie.

Lorsque l'on minimise l'enthalpie de la corde, on trouve que la solution mathématique est une tangente commune au point de composition x_B^α et x_B^β (assez intuitif du point de vue géométrique).



Lorsqu'il y a coexistence de deux phases, la composition x_B^α et x_B^β conduisant au mélange (à la corde) le plus stable correspond à une tangente commune au point x_B^α et x_B^β .

2.3 Diagramme binaire à fuseau idéal

2.3.1 Equations du liquidus et solidus

2.3.1.1 Transformation étudiée

On va considérer le refroidissement d'un liquide homogène et idéal à toute composition qui conduit à un phénomène de solidification en un solide homogène :



La phase solide (s) est une solution solide $A_{1-x}B_x$.

Lors de l'étude, on sera emmené à poser des approximations concernant les enthalpies de fusion :

$$\begin{aligned}\Delta_{fus}H^\circ(T) &= \Delta_{fus}H^\circ(T_{fus}^*) + \int_{T_{fus}^*}^T C_{P,l}(T') - C_{P,s}(T') dT' \\ &\approx \Delta_{fus}H^\circ(T_{fus}^*) + (C_{P,l}^\circ - C_{P,s}^\circ)(T - T_{fus}^*) \\ &\approx \Delta_{fus}H^\circ(T_{fus}^*)\end{aligned}$$

Dans le cas où les solides étudiés ont une capacité thermique indépendante de la température, et que leurs capacités thermiques sont similaires, on peut considérer que la température de fusion est relativement indépendante de la température.

Ceci est raisonnablement vérifié :

- à des températures proches de la température de fusion, on est bien au-dessus de la température de Debye par conséquent la capacité peut-être considérée comme constante (pour les métaux);
- pour des solutions solides, puisque les températures de fusion sont nécessairement relativement proches, ce qui traduit une faible plage de température pour la transformation comprises entre les deux températures de fusion des corps purs A et B.

De plus, nous suposerons que le liquide et le solide sont incompressibles, ce qui implique que le volume molaire du solide ne dépend pas de la pression. Par conséquent, le potentiel chimique des constituants peuvent se réduire à :

$$\mu_s^*(T, P) \approx \mu_{s,\circ}^*(T)$$

2.3.1.2 Equation de Schröder-van Laar

Lors de la transformation du mélange, on peut relier l'existence de 4 relations thermodynamique :

1. équations de conservation de la matière :

$$\begin{aligned}x_A^l + x_B^l &= 1 \\x_A^s + x_B^s &= 1\end{aligned}$$

2. équilibres thermodynamique :

$$\begin{aligned}\mu_A^l(T, x_A^l) &= \mu_A^s(T, x_A^s) \\ \mu_B^l(T, x_B^l) &= \mu_B^s(T, x_B^s)\end{aligned}$$

En considérant une solution solide, incompressible et idéale, on aboutit aux équations de van Laar qui décrivent la composition de la phase solide et liquide :

Constituant	Liquidus	Solidus
A	$x_A^l(T) = \frac{e^{\lambda_B(T)} - 1}{e^{\lambda_B(T)} - e^{\lambda_A(T)}}$	$x_A^s(T) = e^{\lambda_A(T)} \frac{1 - e^{\lambda_B(T)}}{e^{\lambda_A(T)} - e^{\lambda_B(T)}}$
B	$x_B^l(T) = \frac{e^{\lambda_A(T)} - 1}{e^{\lambda_A(T)} - e^{\lambda_B(T)}}$	$x_B^s(T) = e^{\lambda_B(T)} \frac{1 - e^{\lambda_A(T)}}{e^{\lambda_B(T)} - e^{\lambda_A(T)}}$

En notant :

$$\begin{aligned}\lambda_A(T) &= \frac{\Delta_{fus}H^\circ(T_{fus,A}^*)}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{fus,A}^*} \right) \\ \lambda_B(T) &= \frac{\Delta_{fus}H^\circ(T_{fus,B}^*)}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{fus,B}^*} \right)\end{aligned}$$

2.3.2 Comparaison à quelques données expérimentales

Les systèmes présentant un unique fuseau, peu déformé, comme à la Fig. 2.10 est relativement bien décrit, en général, par une solution idéale.




Figure 2.10 – Diagramme isobare Cu-Ni à une pression de 1 bar modélisée à l'aide de l'équation de Schröder-van Laar

Element	Temp. fusion K	Enthalpie de fusion kJ · mol ⁻¹
Ni	1353.4	13.26
Cu	1728	17.48

Table 2.1 – Paramètres du modèle



L'écart observé ici résulte du fait que l'enthalpie de fusion est supposée indépendante de la température. Ce qui ici est plutôt une hypothèse aberrante au vu de la différence de température de fusion entre le nickel et le cuivre.

D'autres systèmes sont éloignés de l'idéalité, comme le système Au – Pt, qui bien qu'ayant la même structure et des rayons atomiques proches, présentent un comportement non idéal.




Figure 2.11 – Diagramme isobare Au-Pt à une pression de 1 bar modélisée à l'aide de l'équation de Schröder-van Laar

Element	Temp. fusion K	Enthalpie de fusion kJ · mol ⁻¹
Au	1337.6	12.7
Pt	2045.2	21.8

Table 2.2 – Paramètres du modèle

Comme le montre la Fig. 2.11, le système se comporte de manière quasi-idéal pour des fractions en platine $x_{Pt} < 0.10$ et $x_{Pt} > 0.95$. En dehors de ces deux domaines, le système présente des interactions Pt – Au beaucoup moins stables que les interactions Pt – Pt et Au – Au.

La comparaison d'une situation d'idéalité avec les données expérimentales permet d'interpréter l'écart d'intensité des interactions A – A/B – B et A – B.

L'existence de deux fuseaux avec un point indifférent plus bas que les températures de fusion des corps purs signifie que les interactions A – B sont beaucoup moins stables que les interactions A – A et B – B.

Dans le cas où le point indifférent est plus haut que les températures de fusion, l'interprétation est inverse.

2.3.3 Influence de paramètres expérimentaux sur la forme des fuseaux

Comme représenté à la Fig. 2.12, dans un mélange homogène, plus l'enthalpie de fusion du corps pur le plus stable est grande, plus la fusion débute et termine à des températures élevées.




Figure 2.12 – Influence du rapport des enthalpies de fusion sur la forme du fuseau idéal

Comme représenté à la Fig. 2.13, dans un mélange homogène, la différence de stabilité entre les deux corps purs a une influence sur la plage de température de fusion. En effet, plus les températures de fusion des corps purs sont proches, plus il y a de chance que la fusion ait lieu à une plage étroite de température.




Figure 2.13 – Influence du rapport des températures de fusion sur la forme du fuseau idéal

[les enthalpies de fusion sont celles du couple Ni-Cu]

Une conséquence immédiate est qu'il est extrêmement difficile de séparer deux composants de températures de fusion proche par cristallisation fractionnée.

2.4 Diagramme binaire hétérogène idéal à miscibilité nulle

On considère un mélange hétérogène, entre deux phases parfaitement non miscibles A(s) et B(s), décrites par les variables d'état P , T , x_A^l , x_A^s , x_B^l et x_B^s .

Dans ce système, on peut relier 5 relations thermodynamiques :

- équations de conservation de la matière :

$$\begin{aligned}x_A^l + x_B^l &= 1 \\x_A^s &= 1 \\x_B^s &= 1\end{aligned}$$

- équilibres thermodynamiques :

$$\begin{aligned}\mu_A^l(T, x_A^l) &= \mu_A^s(T, x_A^s) \\ \mu_B^l(T, x_B^l) &= \mu_B^s(T, x_B^s)\end{aligned}$$

2.4.1 Equations du liquidus

Dans un système hétérogène idéal, l'équation du liquidus s'écrit sous la forme :

$$x_B^l(T) = \begin{cases} 1 - \exp\left(\frac{\Delta_{fus}H_A^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{fus,A}^*} - \frac{1}{T}\right)\right) & \text{si } x_B(T) < x_E \\ \exp\left(\frac{\Delta_{fus}H_B^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{fus,B}^*} - \frac{1}{T}\right)\right) & \text{si } x_B(T) > x_E \end{cases}$$

La température eutectique se détermine à l'intersection des deux liquidus :

$$1 - \exp\left(\frac{\Delta_{fus}H_A^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{fus,A}^*} - \frac{1}{T_E}\right)\right) = \exp\left(\frac{\Delta_{fus}H_B^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{fus,B}^*} - \frac{1}{T_E}\right)\right)$$

Les équations du solidus sont, dans un mélange hétérogène à miscibilité nulle :

$$\forall T > T_E, \begin{cases} x_A^s(T) &= 1 \\ x_B^s(T) &= 1 \end{cases}$$

2.4.2 Comparaison à quelques données expérimentales

Prenons le système $\text{AgCl} - \text{ZnCl}_2$, où les deux corps purs présentent des structures cristallographiques et des cations de valences distinctes.




Figure 2.14 – Diagramme de phase d'un solide hétérogène AgCl-ZnCl_2 à miscibilité nulle, isobare, à une pression de 1 bar

Element	Temp. fusion K	Enthalpie de fusion $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
ZnCl_2	587	22.95
AgCl	728	8.500

Table 2.3 – Paramètres du modèle

En considérant que le système se comporte de manière idéal et en utilisant les paramètres de fusion des corps purs, on retrouve un accord relativement correct entre les courbes de liquidus modélisées et expérimentales.

La température eutectique, obtenue à l'intersection des deux courbes liquidus vaut $T_E = 504 \text{ K}$. Le point eutectique correspond à une composition eutectique en B $x_E = 0.54$. Ces grandeurs sont en bon accord avec les données expérimentales.

2.4.3 Influence de paramètres expérimentaux sur la forme des fuseaux

La Fig. 2.15 montre que le domaine liquide + B(s) est d'autant plus grand que la température de fusion de B est grand.




Figure 2.15 – Influence du rapport des enthalpies de fusion sur la forme du diagramme binaire non miscible

[l'enthalpie de fusion de A(s) est constante]

Par conséquent, la température eutectique est d'autant plus haute que les composés purs ont une enthalpie de fusion élevée. Si le composé B (resp. A) a une grande enthalpie de fusion, la composition eutectique diminue (resp. augmente).




Figure 2.16 – Influence du rapport des températures de fusion sur la forme du diagramme binaire non miscible

[la température de fusion de A(s) est constante]

Comme le montre la Fig. 2.16, le rapport de la température de fusion des corps purs suit exactement les mêmes tendances que le rapport d'enthalpies de fusion.