



ARDEX A45

초속경 고강도 보수 몰탈

- 뛰어난 초기 강도로 30분 후 보행이 가능합니다. (20°C, 50% 조건)
- 빠른 양생으로 90분 후 어떠한 후속 공정도 가능합니다. (20°C, 50% 조건)
- 고강도 콘크리트와 같은 강도가 발현됩니다.
- 바닥과 벽면 모두 사용할 수 있습니다.
- ARDURAPID 기술로 수축 발생 없이 모든 두께에서도 균일하게 양생됩니다.
- 보수 몰탈 분야에서 30여 년간 최대 판매 제품 (유럽, 미국)



ARDEX KOREA Inc.
49-7 Wonnamsandan 1gil,
Emseong-gun, Chungbuk, Korea
Telephone : +82-2 -407-0485
Fax : +82-2-407-0497
Email : info@ardex.co.kr
ARDEX online : www.ardex.co.kr

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Stra ß e
45D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
E-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX A45

초속경 고강도 보수 몰탈

ARDURAPID(Rapid Dry Formula)란?

시멘트에 배합된 물이 증발되지 않도록 하는 기술입니다. 몰탈 층에서 수증기의 방출이 없으며 수축이 발생하지 않아 모든 두께에서도 균일하게 양생됩니다. Ardurapid는 ARDEX만이 가지고 있는 독창적인 기술입니다.

제품 설명

ARDEX A45는 강력한 초기 강도와 빠른 경화로 신속한 시공이 가능한 시멘트 몰탈입니다. 시공 두께와 관계없이 30분이면 보행이 가능하고, 90분이면 완전히 경화되어 어떠한 후속 공정도 가능합니다. (20°C, 50% 조건)

사용 용도

- 콘크리트 탈락 부위의 긴급 보수
- 콘크리트 바닥, 벽, 천정의 크랙 보수·단면 복구
- 배관, 출입문, 창호 주변의 사출
- 파이프 주변 콘크리트 홀 등의 채움 재료
- 계단, 램프, 코너 등 미장 마감의 성형 부위

바탕 준비

바탕면의 오일, 레이턴스 등 이물질을 제거한 후 시공합니다. ARDEX A45는 습윤면에도 시공할 수 있습니다. 마모되었거나 보행이 많은 콘크리트 표면은 이물질 제거를 위해 그라인더 등으로 처리합니다. 노후화된 콘크리트나 표면에 공극이 많은 경우 ARDEX WPM256등으로 프라이머 처리를 하고 ARDEX A45를 시공하는 것을 추천합니다.

혼합

5.5L의 깨끗한 물에 25kg의 ARDEX A45 분말을 넣고 균일하게 혼합합니다. 과도한 양의 물을 넣지 말아야 하며 혼합된 몰탈의 가사 시간은 10~15분(20°C, 50% 기준)이며 온도 및 습도에 따라 달라질 수 있습니다. 5mm 이상 20mm 이하의 두께로 시공할 경우 0~5mm 크기의 정제 규사를 혼합할 수도 있습니다. ARDEX A45와 규사의 혼합 비율은 3:1(부피 비)입니다. 몰탈 두께가 30mm 이상일 경우 10mm 크기의 정제 규사를 혼합할 수 있습니다.

시공

혼합한 ARDEX A45를 흡손을 이용하여 기존 콘크리트보다 약간 두툼하게 만들어 줍니다. 15분 후 흡손에 물을 발라 기존 콘크리트와 같은 높이로 정리합니다. 젖은 스펀지 등으로 표면을 매끄럽게 정리합니다. 90분 후 페인트, 방수, 리놀륨, PVC, 타일 등 마감 공정을 진행합니다. ARDEX A45와 정제 규사를 혼합하여 시공하였을 경우 ARDEX A45만으로 다시 한번 표면 마감을 하는 것이 좋습니다.

소요량 1.6kg/m²/mm

포장 및 보관포장

단위: 25kg/bag, 2kg/pack 상온에서 보관하며 직사광선을 피하고 건조한 장소에 보관하십시오. 개봉하지 않은 제품은 건조한 장소에서 12개월 동안 보관 가능합니다. (23°C 및 50% 상대습도)

주의사항

- 시공 가능 온도는 5°C 이상 35°C 이하입니다.
- 일반적으로 사용할 경우 ARDEX A45는 위험 물질이 아닙니다. 그러나 피부에 장기적인 접촉은 제품에 포함된 시멘트의 알칼리 성분이 피부에 자극을 줄 수 있습니다. 따라서 직접적인 접촉을 피하고, 접촉되었을 경우 굳기 전에 비누와 물로 깨끗이 씻어내야 합니다.
- 눈에 들어갔을 경우 깨끗한 물로 충분히 세정한 후 의사와 상담하는 것이 좋습니다.
- 경화된 후에는 물리적, 생태적으로 안전합니다. 전문적인 취급 주의 사항은 MSDS를 참조하시기 바랍니다

TECHNICAL DATA

Bulk density of powder	approx. 1.4kg/litre
Weight of fresh mortar	approx 1.9kg/litre
Initial Set (Vicat) DIN1164	approx. 15 minutes at 20°C
Final Set (Vicat) DIN 1164	approx. 60 minutes at 20°C

Compressive Strength (DIN 1164):

After 1 day	25.0 MPa (N/mm ²)
After 3 days	35.0 MPa (N/mm ²)
After 28 days	40.0 MPa (N/mm ²)

Tensile Bending Strength (DIN 1164):

After 1 day	5.0 MPa (N/mm ²)
After 3 days	8.0 MPa (N/mm ²)
After 28 days	10.0 MPa (N/mm ²)

Ball Pressure Hardness (Brinell):

After 1 day	40.0 MPa (N/mm ²)
After 3 days	45.0 MPa (N/mm ²)
After 28 days	50.0 MPa (N/mm ²)

EMICODE: EC 1 R

NOTE: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate. No warranty is implied or given as to its completeness or accuracy in describing the performance or suitability of the product application. Users are asked to check that the literature in their possession is the latest issue.