



ARDEX D30

물에 강한 일액형 타일 접착본드

- 일액형으로 시공이 편리합니다.
- 포세린타일을 포함한 도기질, 자기질 타일에 적합합니다.
- 내수성이 뛰어난 제품입니다.
- 우수한 접착력과 Non-Slip의 D2 TE등급(EN12004)입니다.
- 건식 바탕면 및 기존 타일 위에 사용할 수 있습니다.
- 석재 및 타일용 에폭시보다 시공이 간편합니다.
- 오픈 타임이 길어 사용이 편리합니다.



ARDEX KOREA Inc.
49-7 Wonnamsandan 1gil,
Emseong-gun, Chungbuk, Korea
Telephone : +82-2 -407-0485
Fax : +82-2-407-0497
Email : info@ardex.co.kr
ARDEX online : www.ardex.co.kr

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Stra ß e
45D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
E-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX D30

물에 강한 일액형 타일 접착본드

제품 설명

ARDEX D30은 내수성이 뛰어난 일액형 타일 본드입니다. 일액형 최고 등급인 D2 TE 등급으로 접착력이 뛰어납니다. ARDEX D30은 건조 후에는 물이나 습기에 노출되어도 높은 내수성을 유지하여 뛰어난 접착력을 발휘합니다. 상업공간은 물론 주거공간의 욕실, 화장실, 주방에 적합한 일액형 타입의 타일 본드입니다.

ARDEX D30은 석고보드, 종이부착 보드, 합판 등 대부분의 건식 벽체에 사용할 수 있으며 기존 타일 위에도 타일을 시공할 수 있습니다.

시공 준비

타일이 시공될 부위는 견고하고 충분히 양생되어야 하며 먼지, 기름, 기타 오염물질이 없어야 합니다.

벗겨지기 쉬운 페인트, 초벌칠이나 표면의 취약한 부위를 제거하여야 합니다.

ARDEX D30은 석고면 위에도 타일을 시공할 수 있으나 석고면은 타일의 무게를 지탱할 수 있을 정도로 견고하여야 합니다. 석고 표면의 먼지는 반드시 강모 브러시로 제거하여야 합니다. 과도막된 석고나 물이 묻은 석고는 타일 시공 전 반드시 와이어 브러시로 제거되어야 합니다.

타일 시공

시공 전 바탕면과 시공될 타일의 상태를 확인합니다. 오염이 되어있을 시 오염물을 제거합니다. 바탕면과 타일의 종류, 크기에 따라 적절한 흡손을 선택합니다. 톱니 흡손을 사용하여 타일 접착제를 고르게 도포한 후 타일접착이 잘 되도록 강하게 밀착시킵니다. 타일 밀착을 위해 톱니 흡손 자국이 없어질 때까지 타일면 전체를 상하좌우로 밀어 각도를 맞춰주는 과정이 반드시 필요하며, 타일 뒷면에 접착제가 100% 접촉이 될 수 있도록 해야 합니다. 자기질 타일이나 포세린 타일과 같이 흡수율이 낮은 타일을 기존 타일 위에 시공하려면, 기존 타일 위에 ARDEX D30 을 2mm 두께로 얇게 전체를 미장하듯 도포한 후 24시간 양생 뒤에 타일을 시공할 수 있습니다.

ARDEX D30은 EN 10024의 방법으로 측정하였을 경우 30분의 오픈타임 제품으로 분류되어 있습니다. 실제 시공 현장 조건에서 20분 이내에 타일을 시공하고 시공 후 20분 이내에 타일을 조정하는 것이 바람직합니다. 배면이 다공질의 타일인 경우 기존 타일 위에 타일을 시공할 수 있습니다.

ARDEX D30은 떠붙임 시공법에 적합하지 않습니다.

욕실 방수가 필요한 부위에는 ARDEX WPM003으로 방수 작업 후 ARDEX X18 같은 폴리머 시멘트계열 타일접착제로 타일을 시공하여야 합니다. 수영장, 사우나 등과 같이 영구적인 담수 장소에도 ARDEX X18 같은 폴리머 시멘트계열 타일 접착제를 사용하여야 합니다.

자세한 내용은 ARDEX Technical Center로 문의하시기 바랍니다.

타일 줄눈 시공

ARDEX D30으로 타일을 시공한 후, 약 24시간 후에 줄눈을 시공합니다. 타일 줄눈은 ARDEX FG4 또는 FG4 PLUS를 사용하며, 엄격한 내오염성이나 청결성을 요하는 장소는 ARDEX EG15 에폭시 줄눈제를 사용합니다.

Movement 조인트는 바탕면 조인트 위, 타일과 다른 마감재가 만나는 부위, 내부 코너 부위, 힘이 집중되는 부위, 3m~4.5m 간격 마다 수직 및 수평 부위 등에 ARDEX SN Plus 등으로 시공하여야 합니다.

소요량

6mm x 6mm 톱니흡손 사용 시 10L로 5~6㎡를 시공할 수 있습니다. 소요량은 현장조건과 시공방법에 따라 달라질 수 있습니다.

포장 및 보존기간

10L 플라스틱 용기 포장됩니다. 직사광선을 피하고 얼지 않도록 보관합니다. 개봉하지 않은 ARDEX D30 제품은 6개월 동안 보관 가능합니다.

주의사항

- 시공 가능 온도는 5~30℃입니다.
- 샌드위치패널, 마그네슘보드, 합판, 목재, 우레탄 등의 방수면 및 페인트, 철재, PVC 등에는 사용할 수 없습니다.
- ARDEX D30은 압착시공방법으로 시공하여야 하며, 10mm x 10mm 이하의 톱니흡손으로 얇게 시공하는 것을 추천합니다.
- 외부, 바닥, 천정, 물과 습기가 많은 장소 및 담수장소에는 시공할 수 없습니다.
- 떠붙임, 점접착 등의 방법으로 본드를 두껍게 시공하면 불안전 양생으로 타일 탈락의 원인이 될 수 있습니다.
- 타일 시공 전에 뒷면의 이물질 및 알루미늄 실리케이트(흰색가루)를 완벽히 제거하여야 합니다.
- 바탕면 및 접착제가 충분히 양생되지 않은 상태에서 줄눈시공 시 냄새발생 및 줄눈의 이색현상이 발생할 수 있습니다.
- 벽면에 300 x 600 크기 이상의 타일이나 무거운 타일은 밑에서부터 위로 시공을 권장합니다.
- 수영장, 사우나 등과 같이 영구적인 담수 장소에는 ARDEX X18 과 같은 폴리머 시멘트계열 타일 접착제를 사용해야 합니다.
- ARDEX D30은 위험물질이 아니지만, 피부에 직접적인 접촉을 피하고 접촉되었을 경우 곧바로 물로 씻어내고 깨끗이 씻어내어야 합니다.
- 눈에 들어갔을 경우 깨끗한 물로 충분히 세정한 후 의사와 상담하는 것이 좋습니다. 보다 전문적인 취급 주의사항은 MSDS를 참조하시기 바랍니다.

TECHNICAL DATA

Paste colour: off white

Density of ARDEX D30 adhesive: approx. 1.6kg/litre
Adhesive bed thickness: maximum 3mm

Setting time: 24 hours

pH value: approximately 9

PROPERTIES TESTED TO EN 12004

Extended Open Time: More than 0.5 N/mm² tensile adhesion strength achieved after not less than 30 minutes

Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm