



ARDEX ROOFTOP

외부&옥상 전용 일액형 노출 탄성 도막 방수제

- 빠른 건조시간으로 공사기간 단축이 가능합니다. (약 6시간, 20℃ 기준)
- 수성 제품으로 우레탄에 비해 냄새가 거의 없고 화재발생 위험이 없습니다.
- 일액형으로 혼합이 필요 없어서 시공이 간편합니다.
- 극한과 혹서에도 탄성과 복원력이 뛰어납니다.
- 인장강도, 신장률 및 접착강도가 우수합니다.
- 자외선 차단 효과를 가지므로 탑코트 없이 옥상(외부) 방수에 적합합니다.
- 수증기 전도 기능으로 방수층 하부의 공기는 배출하고 물은 차단해 줍니다.

ARDEX KOREA Inc.
49-7 Wonnamsandan 1gil,
Emseong-gun, Chungbuk, Korea
Telephone : +82-2-407-0485
Fax : +82-2-407-0497
Email : info@ardex.co.kr
ARDEX online : www.ardex.co.kr

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Stra ß e
45D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
E-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX ROOFTOP

외부&옥상 전용 일액형 노출 탄성 도막방수제

제품 설명

ARDEX WPM003 ROOFTOP은 특수 탄성 아크릴 폴리머 기술을 기초로 만들어진 노출형 탄성 도막 방수제로서 신축건물이나 오래된 건축물의 옥상, 지붕 방수에 적합한 일액형 수성타입의 방수제입니다. 일액형으로 제품 개봉 후 배합없이 즉시 사용할 수 있어서 시공이 간편하고, 우수한 탄성과 복원력을 가지면서 인장강도와 접착강도, 내구성이 뛰어난 제품으로 건축물의 내구성을 높여 줍니다.

제품의 특성

- 빠른 건조시간으로 공사기간 단축이 가능합니다. (약 6시간, 20℃기준)
- 수성 제품으로 우레탄에 비해 냄새가 거의 없고 화재발생 위험이 없습니다.
- 일액형으로 혼합이 필요 없어서 시공이 간편합니다.
- 극한과 혹서에도 탄성과 복원력이 뛰어납니다.
- 인장강도, 신장률 및 접착강도가 우수합니다.
- 자외선 차단 효과를 가지므로 탑코트 없이 옥상(외부) 방수에 적합합니다.
- 수증기 전도 기능으로 방수층 하부의 공기는 배출하고 물은 차단해 줍니다.

시공 장소

- 빌딩, 아파트, 주택 등의 옥상 또는 지붕 방수
- 아스팔트 싱글 및 강판 지붕의 보수
- 지하실 외벽 방수
- 건식 보드 및 방수합판 등의 방수
- 건축물의 각종 조인트 보강
- 건물 외벽 충전 조인트 및 외벽 퍼티용
- 담수장소(수영장, 사우나, 물탱크 등) 비 추천

바탕 보수

바탕 콘크리트의 균열이나 돌출된 부위, 단차는 시공 전에 보수하여 평평한 표면을 만들어야 합니다.

- 비 구조적 균열 : ARDEX P10 SR(균열 보수제)과 보강편으로 균열 보수
- 진행성 균열 : V 또는 U커팅 후 ARDEX 실란트로 균열 보수
- 바탕면의 단차 발생(때인 부분 등) : ARDEX A45(보수몰탈)로 단차 메움

바탕 준비

시공해야 할 바탕면은 반드시 청결하고 먼지, 기름, 기존 방수제, 레이턴스 등 접착에 지장을 일으킬 물질이 없도록 깨끗이 청소해야 합니다. 신규 타설된 콘크리트 및 바탕면의 경우에는 반드시 4주 이상 양생 후 시공해야 합니다. 특히 바탕면 표면의 레이턴스는 방수제의 접착력 저하 및 박리의 원인이 되므로 필히 제거해야 합니다. 바탕면의 흡수율은 8%이하의 조건에 충족될 수 있게 충분히 양생 되어야 합니다. 노후화된 바탕면은 그라인더, 블라스터 등으로 표면을 갈아내어 거칠면서 단단한 바탕 표면을 만들어야 합니다.

프라이머

바탕면의 습기를 차단하고, 바탕면과 방수제 간의 접착력을 높여줍니다. 바탕면의 흡수 정도에 따라 붓이나 롤러를 사용하여 1~2회 도포합니다. 바탕면이 매우 건조하거나 다공성인 경우 2회 도포를 추천합니다. ARDEX E660(흡수면용 프라이머)는 침투성이 강한 고농축 아크릴 수용성 만능 프라이머로서 흡수력이 높은 콘크리트, 모르타르 및 시멘트 보드 등의 바탕면에 도포하여 사용합니다. ARDEX E660의 건조시간은 약 10~30분/이며, 온도 및 습도 조건에 따라 달라질 수 있습니다. ARDEX P4K(비흡수면용 프라이머)는 코팅형 프라이머로 흡수력이 매우 낮은 타일 및 철판 등의 바탕면에 도포하면 거친면을 형성하여 방수제와의 접착력을 높여줍니다. ARDEX P4K의 건조시간은 약 20~60분이며, 도막의 두께, 온도 및 습도 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

시공

- 바탕면에 프라이머가 완전 건조된 후에 ROOFTOP 방수제 시공을 시작해야 합니다.
- 바탕면(바닥과 벽체의 코너부분, 건식 벽체의 조인트부분, 균열부분 등)에 붓이나 롤러를 사용하여 ROOFTOP을 150mm폭으로 도포합니다.
- 도포 직후 건조되지 않은 ROOFTOP 위에 폭 120mm의 SK90(방수 보강테이프)을 설치(접착)하고 가볍게 눌러주면서 빈틈이 없게 밀착시킵니다.
- 설치(접착)된 SK90 위에 다시 한번 ROOFTOP을 150mm 폭으로 도포하여 SK90이 보이지 않도록 도포합니다.
- SK90 방수 보강테이프 시공이 완료된 후 전체면에 붓이나 롤러를 사용하여 ROOFTOP을 1회 도포합니다.
- 1회 도포 후 4~8시간 후 1회 도포방향과 직각방향으로 전체면에 2회 도포합니다. (25℃ 상대습도 50% 조건)
- 필요할 경우 2회 도포와 같은 방법으로 3회 도포합니다.
- 건조시간 및 완전건조는 기온, 시공방법, 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. ※ ROOFTOP은 탑코트가 필요 없는 제품이지만, 탑코트 도포를 원할 때는 우레탄 탑코트 또는 수성 방수제 탑코트를 도포할 수 있습니다.

색상·포장단위 및 소요량

- 색상 : 회색, 녹색
- 포장 : 4kg/pail | 16kg/pail
- 소요량 : 2.1kg/㎡ (약 1.0mm 기준)

소요량은 현장 조건과 시공방법에 따라 달라질 수 있습니다.

건조

ROOFTOP의 건조시간(재 도포시간)은 약 8시간/10℃, 6시간/20℃, 4시간/30℃ 입니다. 단, 건조시간은 기온, 방수제 두께, 시공 방법, 현장 조건에 따라 달라 질 수 있습니다.

제품 보관

- 16kg 플라스틱 용기 또는 4kg 플라스틱 용기
- 제품은 상온에서 보관하고, 직사광선을 피하며 반드시 열지 않도록 보관합니다.
- 개봉하지 않은 제품은 건조한 장소에서 12개월 동안 보관 가능합니다. (20℃, 50%기준)

주의사항

- 시공 가능 온도는 5℃~30℃입니다.
- ROOFTOP이 건조될 때까지 바탕면 온도가 5℃이하에서는 경화불량 등의 문제가 발생될 수 있고, 30℃이상에서는 부풀음 등의 문제가 발생될 수 있으므로 시공을 피해야 합니다.
- 비가 오거나 높은 습도(상대습도 80% 이상), 동절기(5℃이하)에서는 방수제의 성능에 악영향을 끼치므로 시공을 피해야 합니다.
- 하절기에는 직사광선을 받는 상황에서는 시공을 피하고, 늦은 오후에 시공하는 것을 추천합니다.
- 기존에 시공된 방수제를 제거하지 않고 위에 바로 시공하는 방법은 피해야 합니다.
- ROOFTOP을 1회에 너무 두껍게 도포할 경우 경화불량 및 방수제 표면의 균열이 발생될 수 있으므로 얇게 여러 번 도포하는 것을 추천합니다.
- ROOFTOP에 물을 혼합 사용하면 성능에 악영향을 줄 수 있으니 물 혼합을 금합니다.
- 시멘트 및 다른 재료와 혼합하여 사용하면 안 됩니다.
- 용기 안에 있는 제품이 층분리 현상이 있을 경우 전동교반기 또는 막대기로 골고루 혼합하여 사용합니다.
- Lot 번호에 따라 색상의 차이가 있을 수 있으므로 같은 Lot번호의 제품으로 시공하는 것을 추천합니다.
- 옥상 담수시험은 반드시 14일 이상 경화 후 실시해야 합니다.
- ROOFTOP은 무독성이지만 내용물을 삼키거나 직접적인 흡입은 안 됩니다.
- 만약 눈에 들어갔을 경우 차가운 물로 씻어 줍니다. 보다 전문적인 취급 주의사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.

본 자료의 사용자 주의사항

본 기술자료 및 건의 사항 그리고 본 자료의 인쇄와 관련하여 (주)한국아덱스는 본 제품에 대해 많은 이해와 경험을 바탕으로 최선의 기술 자료를 만들려고 노력하였습니다. 그러나 본 제품은 반드시 적절한 장소에 사용 해야하며 본 자료를 바탕으로 시공하여야 합니다.

TECHNICAL DATA

Appearance	: Ready for use-Paste
Color	: Grey or Green
Type	: Single Part
Specific gravity	: Approx. 1.3kg/liter
Recoat	: Approx. 6 hours (20℃, 50%)
Full cure	: 14 days (20℃, 50%)