



ARDEX WPM003

타일전용 일액형 탄성 도막 방수제

- 타일 시공을 위한 실내 전용 방수제입니다.
- 도막의 탄성과 복원력이 뛰어나서 목조주택에도 적합합니다.
- 빠른 건조시간으로 공사기간을 단축합니다. (4시간 | 23℃, 50% 조건)
- 타일접착제와의 접착력이 뛰어납니다.
(규사 살포 없이 방수면에 직접 타일 시공)
- 일액형으로 시공이 간편합니다.
- 약간의 습기가 있는 바탕면에도 접착력이 우수합니다.
- Micro 섬유가 보강되어 인장강도가 우수합니다.
- 냄새가 거의 없어 실내 시공이 용이한 친환경 제품입니다.

ARDEX KOREA Inc.
49-7 Wonnamsandan 1gil,
Emseong-gun, Chungbuk, Korea
Telephone : +82-2-407-0485
Fax : +82-2-407-0497
Email : info@ardex.co.kr
ARDEX online : www.ardex.co.kr

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Stra ß e
45D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
E-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX WPM003

타일전용 일액형 탄성 도막 방수제

제품 설명

ARDEX WPM003은 첨단 아크릴 폴리머 기술로 만들어진 무기질 탄성 도막 방수제로 제품 내에 Micro 섬유가 보강되어 우수한 인장강도를 가집니다. 또한, 탄성과 복원력이 우수하고 접착력이 뛰어납니다. 일액형으로 제품 개봉 후 배합 없이 즉시 사용할 수 있습니다. 수용성이므로 시공이 간편하며 냄새가 없습니다.

제품의 특성

- 빠른 건조시간으로 공사기간 단축이 가능합니다. (4시간 | 23°C, 50% 조건)
- 목조주택의 실내방수로 사용이 적합합니다.
- 약간의 습기가 있는 바탕면에도 접착력이 우수합니다.
- 도막 건조 후 타일이나 몰탈을 곧바로 시공할 수 있습니다. (규사 등을 뿌리지 않습니다.)
- 일액형으로 시공이 간편합니다.
- 탄성과 복원력이 매우 우수합니다.
- Micro 섬유가 보강되어 인장강도가 우수합니다.
- 수중기 전도 기능으로 공기는 배출하고 물은 막아줍니다.
- 극한과 혹서에도 탄성을 유지합니다.
- 수용성이며 냄새가 없어 실내작업이 용이합니다.

시공 장소

- 타일 및 시멘트 몰탈면 하부 방수
- 발코니, 화장실, 욕실, 세탁실 등 타일 붙이는 장소
- 각종 시멘트 및 석고 보드의 방수
- 건물 내부의 각종 조인트 부위
- 건물 외벽 충전 조인트 및 외벽 퍼티용
- 창틀 및 기타 면의 크랙 보수

바탕 준비

시공해야 할 바탕면은 먼지, 기름, 오물 등이 없도록 깨끗이 처리해야 합니다. 콘크리트의 크랙이나 돌출된 부위는 시공 전에 보수해야 합니다. 바탕면은 물리적으로 거칠게 만드는 방법이 접착에 유리합니다.

프라이머

흡수력이 높은 미장몰탈 및 시멘트 보드 등에는 ARDEX E660 멀티 프라이머를 도포합니다.
흡수력이 낮은 타일 및 철판 등에는 ARDEX P4를 도포합니다.

시공

- 바탕면에 프라이머가 완전 건조된 후에 WPM003 방수제 시공을 시작해야 합니다.
- 바탕면 (바닥과 벽체의 코너부분, 건식 벽체의 조인트부분, 균열부분 등)에 붓이나 롤러를 사용하여 WPM003을 150mm 폭으로 도포합니다.
- 도포 직후 건조되지 않은 WPM003 위에 폭 120mm의 SK90 (방수보강테이프)을 설치 (접착)하고 가볍게 눌러주면서 빈틈이 없게 밀착시킵니다.
- 설치(접착)된 SK90 위에 다시 한 번 WPM003을 150mm 폭으로 도포하여 SK90이 보이지 않도록 도포합니다.
- 1회 도포 후 1~2시간 후 1회 도포방향과 직각방향으로 전체면을 2회 도포합니다.
- 타일 시공을 위해 4~6시간 동안 WPM003을 건조시킨 후 건조된 WPM003 위에 ARDEX X18 타일접착제로 시공합니다.
- 조인트 부위 및 두꺼운 도막이 형성된 부위는 완전건조 후 타일을 시공해야 합니다.
- 건조시간 및 완전건조는 기온, 시공방법, 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다.

색상·포장 단위 및 소요량

색상: 파란색

포장: 4kg/pail | 16kg/pail

소요량: 1.3kg/㎡ (1.0mm기준)

소요량은 현장조건과 시공방법에 따라 달라질 수 있습니다.

포장 및 보관

- 16kg 플라스틱 용기
- 제품은 상온에서 보관하고, 직사광선을 피하며 반드시 얼지 않도록 보관합니다.
- 개봉하지 않은 제품은 건조한 장소에서 12개월 동안 보관 가능합니다. (23°C 및 50% 상대습도)

주의사항

- 시공 가능 온도는 5°C~30°C입니다.
- WPM003이 건조될 때까지 바탕면 온도가 5°C 이하에서는 경화불량 등의 문제가 발생될 수 있고, 30°C 이상에서는 부풀음 등의 문제가 발생될 수 있으므로 시공을 피해야 합니다.
- 비가 오거나 높은 습도 (상대습도 80%이상), 동절기 (5°C 이하)에서는 방수제의 성능에 악영향을 끼치므로 시공을 피해야 합니다.
- 기존에 시공된 방수제를 제거하지 않고 위에 바로 시공하는 방법은 피해야 합니다.
- WPM003을 1회에 너무 두껍게 도포할 경우 경화 불량 및 방수제 표면의 균열이 발생될 수 있으므로 얇게 여러 번 도포하는 것을 추천합니다.
- WPM003에 물을 혼합 사용하면 성능에 악영향을 줄 수 있으니 물 혼합을 금합니다.
- 시멘트 및 다른 재료와 혼합하여 사용하면 안됩니다.
- 용기 안에있는 제품이 층분리 현상이 있을 경우 전동교반기 또는 막대기로 골고루 혼합하여 사용합니다.
- Lot 번호에 따라 색상의 차이가 있을 수 있으므로 같은 Lot 번호의 제품으로 시공하는 것을 추천합니다.
- WPM003은 무독성이지만 내용물을 삼키거나 흡입하면 안 됩니다.
- 만약 눈에 들어갔을 경우 차가운 물로 씻어줍니다. 보다 전문적인 취급 주의사항은 MSDS를 참조하시기 바랍니다.

TECHNICAL DATA

Appearance:	Ready for use-Paste
Form and Colour:	Sky blue viscous paste
Type:	Single part
Specific gravity:	approx. 1.3kg/litre
Viscosity:	approx. 50,000 ± 5,000 cps (brookfield, Spindle 7, speed 10)
PH:	8.5 ± 1.0
Recoat:	1~2 hours (23°C, 50%)
Tile after:	4~6 hours (23°C, 50%)
Full cure:	48 hours (23°C, 50%)

Conforms to requirements of class 3 membrane of AS/NZ 4858: 2004 Wet Area Membranes.
VOC content 18g/Litre