



ARDEX QUICKBOND

초속경 타일 접착제

- 초속경으로 2~2.5시간 내에 보행 및 줄눈 시공이 가능합니다.
- 가사시간이 90분 입니다.
- 크림타입으로 작업성이 우수합니다.
- 박판타일, 포셀린 및 모자이크를 포함한 대부분의 타일에 적합합니다.
- 뛰어난 접착력과 초기강도 발현의 C2 FT등급(EN 12004)
- 실내는 물론 실외에도 사용할 수 있습니다.
- 벽체 및 바닥 타일에 적합합니다.



ARDEX KOREA Inc.
49-7 Wonnamsandan 1gil,
Emseong-gun, Chungbuk, Korea
Telephone : +82-2 -407-0485
Fax : +82-2-407-0497
Email : info@ardex.co.kr
ARDEX online : www.ardex.co.kr

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Stra ß e
45D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
E-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX QUICKBOND

초속경 타일 접착제

제품 설명

ARDEX Quickbond는 특수 폴리머 및 시멘트를 주성분으로 하는 초속경 타일 접착제입니다. 또한 가사시간을 최대화하여 시공의 편의성을 높이고 뛰어난 초기 경화 성능으로 2~2.5시간 내에 보행 및 줄눈 시공이 가능하여 긴급공사에 매우 적합합니다. ARDEX Quickbond는 경화시간이 길어지는 동절기 및 우기에 더욱 뛰어난 성능을 발휘합니다. 주택의 욕실 리모델링은 물론 상업 장소의 바닥과 벽 그리고 실내 및 실외에 모두 사용할 수 있습니다.

특성

- 매우 빠른 양생속도 (2~2.5시간 후 보행 및 줄눈시공)
- 뛰어난 접착력 (C2등급)
- 크립타입으로 작업성이 우수
- 포세린, 모자이크타일, 천연석 등 대부분의 타일 시공 가능
- 실내·외 및 벽, 바닥 시공

바탕면

- 콘크리트, 미장 혹은 기타 시멘트 바탕면 (ARDEX E660 멀티 프라이머사용)
- ARDEX WPM003
- 기존 타일 (Tile on Tile)

바탕 준비

타일이 시공될 바탕면은 반드시 청결하고 견고하며 먼지, 오일, 응결제, 박리제 등 접착에 지장을 일으킬 물질이 제거되어야 하며 타일의 무게를 지탱할 수 있도록 견고하게 고정되어야 합니다. 타일이 시공될 표면은 잔여물이나 습기 등이 남아 있지 않도록 충분히 건조되어야 합니다. 타일 시공에 앞서 바탕면은 충분한 시간 동안 건조되어야 하며 다공성의 표면은 ARDEX E660 멀티 프라이머를 도포하여야 합니다.

콘크리트 / 시멘트 미장

콘크리트는 14일 이상 양생되어야 하며 타일을 시공하기 전 먼지, 레이턴스, 오일 등 접착에 방해가 되는 물질을 제거하고 표면을 깨끗이 정리합니다. 너무 매끄러운 표면이나 35MPa 이상인 콘크리트의 표면은 반드시 물리적으로 거칠게 만들어야 합니다. 시멘트 미장/견출 등은 타일접착에 적합하도록 마감되어야 하며 최소 16시간 이후에 타일 시공을 합니다.

건식보드 / 기존타일

건식보드/시멘트강화보드에 타일을 직접 시공할 수 있으며 흡수율이 높은 시멘트강화보드의 경우 ARDEX E660 멀티 프라이머를 도포하여야 하며 조인트 퍼티가 시공된 경우에도 프라이머를 도포하여야 합니다. 기존 타일 위에 타일을 다시 시공할 경우 기존 타일의 표면을 깨끗이 세척한 후 시공하여야 합니다. 기존 타일 위에 Quickbond로 초벌미장 후 시공하면 접착력을 향상시킬 수 있습니다.

혼합

ARDEX Quickbond 분말 4kg과 깨끗한 물 1.28~1.4리터를 전동 믹서로 5분 동안 덩어리가 없도록 잘 섞어줍니다. 혼합한 접착제는 즉시 사용하여야 하며 23°C, 상대습도 50%에서 20분 이내에 사용할 양만 혼합하여야 합니다. 가사 시간은 온도와 습도에 따라 길어지거나 짧아질 수 있으며 반드시 5°C 이상에서 시공하여야 합니다. 가사시간은 23°C, 상대습도 50%에서 약 90분입니다.

시공 준비

타일의 표면 상태와 크기에 따라 적절한 크기의 톱니흙손을 사용합니다. 일반적으로 소형타일은 6mm x 6mm, 바닥이나 대형타일은 10mm x 10mm 톱니 흙손을 사용합니다. 대형타일의 경우 바탕면과 타일 배면에도 함께 접착제를 도포하여 시공하는 것을 추천합니다. (개량 압착 공법) 바닥이나 벽면에 고르지 않을 경우 Quickbond로 초벌 미장 (2mm 이내)을 하고 24시간 후에 타일을 시공하는 것이 좋습니다.

타일 시공

시공 전 바탕면과 시공될 타일의 상태를 확인 합니다. 바탕면과 타일의 종류, 크기에 따라 적절한 흙손을 선택합니다. 일반적으로 벽 타일은 6 x 6 x 6mm, 바닥타일은 10 x 10 x 10mm 톱니 흙손을 사용합니다. ARDEX Quickbond는 1.5~15mm 두께로 시공할 수 있습니다. 도포된 접착제에 타일이 충분히 안착되도록 힘껏 눌러준 후 타일 뒷면에 접착제가 100% 접촉될 수 있도록 상하좌우로 밀어 각도를

맞추어 줍니다.

뒷면에 요철이 있는 타일의 경우 개량 압착 시공이 바람직하며 타일과 접착제 사이에 비어 있는 공간이 없는지 확인하여야 합니다. 타일 사이로 올라온 여분의 접착제는 반드시 굳기 전에 닦아 내어야 합니다. ARDEX Quickbond의 오픈 타임은 20분이며 적정 시간은 10분입니다. 접착제가 건조되지 않도록 오픈 타임(불임시간) 내에 시공할 수 있는 양을 고려하여 접착제를 도포합니다. 혼합 후 가사 시간은 90분이지만 최종 가사시간에 가까워질수록 오픈 타임(불임시간)은 짧아질 수 있습니다.

타일 줄눈 시공

일반적으로 23°C, 50% 조건에서 2~2.5시간 후에 줄눈을 시공합니다. 타일 줄눈은 ARDEX FG4 또는 FG4 PLUS를 사용하며, 엄격한 내오염성이나 청결성을 요하는 장소는 ARDEX EG15 에폭시 줄눈제로 사용합니다.

Movement 조인트는 바탕면의 조인트 위와 타일과 다른 마감재가 만나는 부위, 타일이 시공되지만 바탕면이 달라지는 부위, 내부 코너 부위, 수직 및 수평으로 3~4.5m 간격으로 그리고 힘이 집중되는 부위 등에 탄성이 갖는 실리콘 등으로 조인트 부위에 채워주어야 합니다.

소요량

6 x 6 x 6 mm 흙손 사용 시 (45도 각도) 4kg로 1.3㎡를 시공할 수 있고, 10 x 10 x 10 mm 흙손 사용 시 4kg로 1㎡를 시공할 수 있습니다.

소요량은 현장 조건과 시공방법에 따라 달라질 수 있습니다.

포장 및 보존기간

ARDEX Quickbond는 4kg 비닐로 포장됩니다. 개봉하지 않은 제품은 건조한 장소에서 24개월 동안 보관 가능합니다. (23°C 및 상대습도 50%)

주의사항

- 시공 가능 온도는 5~30°C입니다.
- 혼합비를 준수해서 시공하지 않으면 하자가 발생할 수 있습니다.
- 샌드위치패널, 마그네슘보드, 합판, 목재, 우레탄 등의 방수면 및 페인트, 철재, PVC 등에는 사용할 수 없습니다.
- 금속표면 합판과 같이 수축과 진동이 예상되는 부위에는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 떠붙임, 점접착 등의 방법으로 접착제를 두껍게 시공하면 불완전 양생으로 타일 탈락의 원인이 될 수 있습니다.
- 타일 시공 전에 타일 뒷면의 이물질 및 알루미늄 실리케이트 (흰색가루)를 완벽히 제거해야 합니다.
- 바탕면 및 접착제가 충분히 양생되지 않은 상태에서 줄눈시공 시 줄눈의 이색현상이 발생할 수 있습니다.
- 진행성 균열 및 고온 (난로 앞) 등에 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 수영장, 사우나 등과 같이 영구적인 담수 장소에는 ARDEX X18 Premium, X18 타일 접착제 등을 사용해야 합니다.
- 장기적인 접촉은 제품에 포함된 시멘트 알칼리 성분이 피부에 자극을 줄 수 있습니다.
- 피부와 눈에 닿지 않도록 주의하며, 눈에 들어갔을 경우 즉시 깨끗한 물로 충분히 세정한 후 의사와 상담하는 것이 좋습니다.
- 경화된 후에는 물리적, 생태적으로 안전합니다. 보다 전문적인 취급 주의사항은 MSDS를 참조하시기 바랍니다.

TECHNICAL DATA

Colour: White Powder

Mixing Ratio: 1.28 - 1.4 litres water per 4kg powder

Application Properties at 23°C and 50% RH

Open Time:	20 minutes
Adjustment Time:	10 minutes
Grouting Time:	2-2.5 hours
Pot life:	1.5 hours
Slump:	None
Underfloor Heating:	Yes
Classification:	C2 FT