

Primer AC 2000 K

BONDING AGENT

특성

Primer AC 2000K 는 아크릴 에멀전을 주 성분으로 콘크리트, 몰탈면에 접착력 증대를 위한 고성능 제품입니다.

용도

- 흡습성인 콘크리트와 몰탈과의 접착을 위해 사용(신구접착제)
- 무기질 도막방수제와 하지면과의 접착을 위해 사용
- 자동 수평 몰탈 시공전 접착력 증대 및 하지의 흡습성으로 인한 기포 방지

특징

- Solvent free
- 수분 저항성
- 콘크리트 신구 접착제
- 우수한 접착력
- 표면 먼지 감소
- 경제성 우수
- 온돌시스템 적용가능

포장

- 18kg/pail

시공 방법

- 하지면 준비
콘크리트 표면은 깨끗하고 견고하며 기름, 기름, 시멘트 레이턴스 및 느슨하게 부착된 모든 입자가 없어야 합니다.
- 물에 1:2 ~ 3의 비율로 희석하고 2 ~ 3 번 적용합니다.(표면도막 없이 침투되어야 함)

기술 데이터

- 성분 : 아크릴 에멀전
- pH : 8 ~ 9.5
- 비중: 1.05kg/ℓ
- Tg : approx. 5°C

주의사항

- 시공 시 적용 온도는 5°C to 30°C 이므로, 그 외 온도에서는 접착력 및 경화에 문제가 발생 될 수 있습니다.
- 물과 함께 사용하므로 혼합 비율을 준수 하십시오.
- 눈에 접촉이 될 경우 깨끗한 물로 빨리 씻으시고, 의사와 상의 하십시오.

저장

- 건조하고 서늘한 곳에 보관 제조일자로 부터 12개월

경 고

이 제품 데이터 시트에 포함된 기술 세부 사항 및 권장 사항은 지식과 경험에 비추어 볼 때, 위의 모든 정보는 모든 경우에 단지 참고용으로만 간주되어야 하며 장기적인 실제 적용 후에 확인되어야 합니다. 이러한 이유로 제품을 사용하는 사람은 사전에 예상되는 응용 분야에 적합한지 확인해야 합니다. 모든 경우에 사용자는 제품 사용으로 인해 발생하는 모든 결과에 대해 전적으로 책임을 집니다.

당사 웹 사이트 www.mapei.co.kr 에서 최신 버전의 기술 데이터 시트를 참조하십시오

법적 고지

이 기술 데이터 시트("TDS")의 내용은 다른 프로젝트 관련 문서로 복사될 수 있지만 결과 문서는 MAPEI 제품 설치 시 적용되

는 TDS에 따른 요구 사항을 보완하거나 대체하지 않습니다.

최신 버전의 TDS 다운로드: www.mapei.co.kr

이 TDS에 포함되거나 여기에서 파생된 단어 표현 또는 요구 사항을 변경하면 MAPEI의 책임에서 제외됩니다.

서울사무소

서울특별시 서초구 매현로 16 하이브랜드 리빙관 12층 마페이코리아
T. 02-2199-2000 F. 02-2155-2060

12906-11-2023-KR

여기에 게시된 텍스트, 사진 및 일러스트의 복제는 금지되며 기소될 수 있습니다.

