

DS-7000(N)

폴리우레탄

건축, 토목공사에 범용적으로 적용되는
2액형 폴리우레탄 실란트



특징

- 주제와 경화제의 혼합에 의한 반응경화 형태
- 고신율, 저 모듈러스, 양호한 내구성
- 산업규격총족 (KS F 4910)
- 도장가능(페인트 종류 및 시공방법에 따라 도장 불량 및 이색 현상이 나타날 수 있으니 테스트 후 시공 바랍니다.)
- 환경부 실내공기질 관리법에 적합한 제품
- 색상: 백색, 회색 (주문색상가능: 문의요망)
- 혼합 무게비: 주제: 경화제 = 1:5
- 포장규격: 주제(2kg), 경화제(10kg)

용도

- 토목, 건축공사용의 각종 조인트 실링
- PC, ALC판넬의 접합부 실링
- 창호 주변 실링

물성

경화 전	경화 후		
경화형태	반응경화	ASTM D2240 (Shore A)	10~20
표면경화시간	24시간이내	ASTM D412 최대인장강도	0.8~1.3 N/mm ²
완전경화시간	7~14일	ASTM D412 최대신율	700~800%
흐름성	없음	움직임 허용치	±25%
사용가능시간	1~5시간		
시공가능온도	5~40℃ (피착재온도)		
비중	1.5		

※ 상기자료 및 수치는 당사의 표준시험규격에 의한 것으로 보증을 위해서는 사용될 수 없습니다.

※ 피착재의 재질에 따라 부착력에 차이가 있을 수 있으므로 적용할 자재에 사전에 접착력 시험 후 적용하시기 바랍니다.

DS-7000(SL)

흐름성 폴리우레탄

콘크리트 줄눈 작업에 적합한 셀프레벨링
2액형 폴리우레탄 실란트



특징

- 주제와 경화제의 혼합에 의한 반응경화 형태
- 고신율, 저 모듈러스, 양호한 내구성
- 산업규격총족 (KS F 4910)
- 도장가능(페인트 종류 및 시공방법에 따라 도장 불량 및 이색 현상이 나타날 수 있으니 테스트 후 시공 바랍니다.)
- 색상: 회색
- 혼합 무게비: 주제: 경화제 = 1:5
- 포장규격: 주제(2kg), 경화제(10kg)

용도

- 콘크리트 포장도로의 수축, 팽창 조인트 실링

물성

경화 전	경화 후		
경화형태	반응경화	ASTM D2240 (Shore A)	10~20
표면경화시간	24시간이내	ASTM D412 최대인장강도	0.8~1.3 N/mm ²
완전경화시간	7~14일	ASTM D412 최대신율	700~800%
흐름성	있음	움직임 허용치	±25%
사용가능시간	1~5시간		
시공가능온도	5~40℃ (피착재온도)		
비중	1.4		

※ 상기자료 및 수치는 당사의 표준시험규격에 의한 것으로 보증을 위해서는 사용될 수 없습니다.

※ 피착재의 재질에 따라 부착력에 차이가 있을 수 있으므로 적용할 자재에 사전에 접착력 시험 후 적용하시기 바랍니다.