



속건 알키드 방청 페인트

개 요

속건 알키드 방청페인트는 중유성 알키드수지와 방청력이 우수한 안료를 사용한 자연건조형 도료로써 접착력이 뛰어나며 방청성 및 작업성이 우수합니다.

특 징



용 도

각종 철재 및 기계류 등의 방청용 하지 도료

물 성

도료종류	철재용 방청 페인트
도료색상	적갈색
광택(60°)	무광
액형	1 액형
건조도막외관	양호할 것
비 중(25°C)	1.26~1.32
비휘발분(%)	61~65
건조조건	자연건조
건조시간	지축 1시간 / 경화 8시간
추천건조도막두께	35~80µm
이론도포면적	5.6~12.8 m ² /ℓ
재도장간격(20°C)	최소 24시간
사용신나(희석율)	신나120 희석비 : 5% 이내

표면처리

- 피도면에는 유 수분, 먼지, 기타 오염물을 완전히 제거한 후에 도장하십시오. 그렇지 않으면 도막의 접착력을 저하시키고 도막 상태의 불량 및 도막 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.
- 보수 도장 시 노화된 구도막을 완전히 제거하십시오.
- 금속의 표면에는 유지나 녹, 흑피, 기계유 등의 여러 종류의 오염물이 부착되어 있으므로 알맞은 물리적, 화학적 표면처리 방법으로 깨끗이 처리해야 합니다.
- 유분 제거 후나 쇼트공정 후 빠른 발청이 발생하므로 전처리 후 가급적 4시간 이내에 도장작업을 진행하십시오.
- SUS, 갈바륨, 아연도금강판과 같이 표면 활성도가 낮은 소재의 경우 부착저하의 문제가 발생할 수 있으므로 충분한 전처리가 필요하며 사용 전 미리 통보해 주시기 바랍니다.

도장방법



속건 알키드 방청 페인트

붓



- 붓 도장은 대부분 내부도장이나 스프레이 도장이 부적합한 곳을 도장하며 대개 30cm 정도의 폭으로 도장하고 붓끝은 항상 젖은 상태를 유지하여 붓 자국이 생기지 않도록 하며 붓의 각도는 도장표면과 약 60 정도의 각을 유지하여 가볍게 2~3회 정도 번갈아 움직이면서 도장하도록 하십시오.
- 붓 도장은 도장하기가 쉽고 도료의 손실이 적으나 불균일하므로 넓은 면적 도장에는 삼가하십시오.

스프레이



- 스프레이 도장은 압축공기의 압력은 도료의 종류와 희석율, 건의 구경에 따라 다릅니다(분사압력 : 3.5~4.5 kg f/cm²).
- 스프레이 도장 시 피도물과 건과의 거리는 약 20~30cm가 알맞으며, 수평이나 수직의 한 방향으로 50%씩 중첩되게 도장하십시오(소재의 형태에 따라 달라질 수 있음.).
- 스프레이 도장 시 한 번에 원하는 두께의 도막을 도장하지 마시고 여러번 나눠서 도장해 주십시오.

롤러



- 롤러 도장 시 과다한 기포가 발생한 경우에는 소포제 추가를 위해 도장방법이 롤러 도장임을 당사에 미리 말씀해 주십시오.

에어리스 스프레이



- 에어리스 도장 시 많은 토출량으로 인해 과도막이 발생하여 흐름이 있을 수 있으므로 도장 전 미리 연습을 해주시기 바랍니다.
- 도장 시 팁의 막힘을 방지하기 위해서는 중간 중간 도장을 잠시 중단하시고 용제에 건을 담궈 두십시오.
- 한 번에 원하는 두께의 도막을 도장하지 마시고 여러 번 나눠서 도장해 주십시오.
- 에어리스 스프레이 경우, 노즐구경(0.019" ~ 0.025"), 분사압력(900~1800 psi / 61~122 atm), 분사각도(35 ~ 65 °)이며, 본 수치는 소지 형태와 도장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

도장시 주의사항

- 기온이 5°C 이하이거나 습도가 80% 이상인 날에는 작업을 피하십시오(도막의 균열, 부착불량, 광택저하 등이 발생 할 수 있음).
- 수분의 응축을 피하기 위해 표면온도는 이슬점 온도보다 3°C 이상에서 작업 하십시오.
- 화재의 위험이 있으니 화기 근처에서는 작업하지 마십시오.
- 사용하기 전에 도료를 균일하게 충분히 섞은 후 사용하십시오.
- 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 확인하신 후 사용하십시오. (찌지미 현상 방지)
- 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다.
- 환기를 충분히 하고 밀폐된 공간에서는 작업을 피하십시오.
- 작업 시 호흡이 불규칙하거나 두통, 현기증 등의 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 도료가 피부나 눈에 접촉되지 않도록 보호장구를 착용하고 작업하시고 눈에 들어갔을 경우에는 맑은 물로 장시간 씻으신 후 의사의 지시를 따르십시오.
- 섭취하지 마십시오.
- 의류에 접촉 시 비누와 세제를 이용하여 즉시 물로 세척하여 주십시오.
- 작업을 완료한 후에는 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
- 2액형 도료인 경우에는 지정된 혼합비율로 필요한 양만큼만 혼합하여 주십시오. 화학반응에 의해 경화되므로 교반이 불충분하면 경화 불량인 원인이 됩니다.
- 반드시 가사 시간 이내에 사용하십시오. 가사 시간이 경과하면 겔 현상이 발생하여 사용이 불가능합니다.
- 불량한 구도막 부위(특히 염분이 많은 바닷가, 자외선이 강한 곳, 저급도료 도장 부위)는 부착불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 적합한 하지처리제를 추천 희석비로 희석하여 선행 도장하여 주시기 바랍니다



속건 알키드 방청 페인트

다.

- 희석이 필요한 경우에는 자료상의 추천 희석제를 희석비 내에서 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름 현상(SAGGING), 틈현상, 이색현상, 은폐불량 및 기타 작업성, 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오.

- 경화제 첨가 후에는 반드시 점도 관리를 철저히 하여 저장 및 사용 중겔화되지 않도록 하십시오.

- 장기간 도료 보관의 경우 도료 침전 현상, 특히 색상 도료의 경우 안료 무게로 침전이 발생하오니 도장하기전 입자가 균일하게 혼합되도록 잘 저어주시고 사용 중에도 지속적으로 교반해 주십시오.(교반 시 기포 유입 주의)

- 신규 로트 작업 시에는 먼저 시험편 도장 등을 통하여 정상적인 물성이 구현되는지 확인하신 후에 양산 작업으로 투입해 주십시오.

- 한 번에 두껍게 도장하는 것보다 얇게 여러 번 도장하는 것이 좋습니다(과도막은 건조 불량이나 기포 발생의 우려가 있으니 주의하십시오.).

- 재도장 가능시간이 경과된 후에 상도 도장 시에는 부착성 향상을 위해 샌딩과 같은 표면처리가 요구됩니다

- 미도장면에는 마스킹 테이를 이용해 마스킹을 해 주십시오.

- 도장 시 날린 도료에 의한 주변기구 및 환경이 오염될 수 있으므로 신문지, 비닐 등으로 덮어 오염을 막아주시기 바랍니다.

- 도료(경화제 포함)는 반드시 직사광선을 피하여 상온에서 보관하시고 습기가 흡수되지 않도록 주기적 환기를 시켜 주십시오.

- 채도가 높은 색상은 도장기구에 따른 이색이 발생할 수 있으므로 색상을 먼저 확인 후 작업하시고 가급적 동일한 도장기구를 사용해 주시기 바랍니다. 채도가 높고 lot가 다를 경우 바라보는 방향에 따라 색상이 달라보일 수있으며 touch up도장을 할 경우 이색을 없애기 힘드므로 채도가 높은 색상은 가급적 touch up을 삼가해 주시기 바랍니다.

- 도장 시 도막두께에 따른 색상 차이가 날수 있으므로 가급적 같은 방향으로 도장을 해 주십시오.

취급시 주의사항

- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 동,식물이 섭취시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의하십시오.

- 용도 이외의 사용을 금합니다(냄새 맡기, 연료등으로 사용금지).

- 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35°C)

의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.

- 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.

- 작업중 보호장비(방독마스크, 보호장갑, 보호안경)등을 착용하고 도료가 피부에 닿지 않도록하며 냄새 흡입을 피하여 주십시오.

작업 시 밀폐된 장소는 피하고, 부득이하게 도장할 경우 배기 장치를 통하여 충분히 환기시켜 주십시오.

- 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.

- 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.

- 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하시고, 잔량은 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오.

- 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시오(우천시 도장금지).

- 밀폐된 장소에서의 도장 작업 및 건조시 충분히 환기시켜 주시는 것이 좋습니다.

- 제품이 묻어있는 천이나 형겔 등은 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화의 위험이 있으니 불연성 용기에 담아 폐기하고 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.

- 증기흡입, 피부 접촉시, 두통, 피부염등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후, 작업하십시오.

- 기타 자세한 사항은 당사로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.

- 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오. 무리하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단 시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조 하십시오.

※ 제품 안전에 관한 자세한 사항은 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.



속건 알키드 방청 페인트

저 장

제조일로부터 12개월

포장 단위

18LT 4LT

기 타

담당 부서 : 건축연구팀(부산)

발행일 / 개정횟수 : 2019.04.23 / 1회

