

개 요

테라코 타일시멘트 2000 은 시멘트와 유기접착제를 특수혼합한 접착용 시멘트입니다.
내·외장용 자기질 타일 압착공법 시공에 적합하도록 설계되어 있으며 접착력, 보수성, 작업성이
우수한 제품입니다.
몰탈의 경화가 균일하게 진행되어 수축에 의한 타일 탈락을 방지합니다.

물 성 자 료

제 품 명	테라코 타일시멘트 2000
주요성분	시멘트, 유기접착제, 필러
색 상	백색
오픈타임	약 20 분 (KS 시험조건시)
가 수 량	5~5.5 리터/25kg
포 장	20kg, 25kg 지대
저 장	개봉하지 않는 상태에서 6 개월

특 성

- 내·외장용 자기질의 타일 압착공법 시공에 적합한 백색의 제품입니다.
- 테라코 타일시멘트 2000 은 접착강도가 우수하고 내구성이 탁월합니다.
- 물만 섞어 사용하는 분말형 제품으로 사용이 간편하고, 작업성이 우수합니다.

용 도

- 내·외장 자기질타일, 석재타일에 적용하여 사용합니다.
(벽체 시공시 자기질 타일크기: 200X200 mm이하 적용가능)
- 실·내외 겸용으로 압착 시공용으로 사용하십시오.

바탕면준비

1. 바탕면은 충분히 양생 시킨 후 시공합니다. (4주이상)
2. 기계적으로 강도가 높고 견고하여야 하며, 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
3. 바탕면의 접착제 찌꺼기, 페인트, 기름, 레이턴스 등의 이물질이 없어야 합니다.
4. 수분이 있는 바탕면은 충분히 건조되어야 합니다.
5. 습기가 많은 부위 또는 레이턴스가 많은 부위 그리고 ALC 면처럼 고흡수성 바탕면의 경우에는 P프라이머로 전처리되어야 합니다.

혼합 및 시공

제품혼합

1. 테라코 타일시멘트 2000 은 25kg 지대당 5~5.5 리터의 물을 혼합해 줍니다.
2. 제품 혼합시 반드시 물부터 계량하여 투입하고 제품을 투입하여 믹싱합니다.
3. 덩어리가 보이지 않도록 몰탈 믹싱기로 3 분간 믹싱하여 페이스트 상태로 만들어 줍니다.

시공방법

1. 혼합한 제품을 시공면에 요철 흡손을 사용하여 바탕면에 고르게 도포합니다.
2. 요철 흡손으로 도포된 접착제에 타일을 압착하여 부착해줍니다. (접착제가 70%이상 묻어나도록 부착해줍니다.)
3. 타일 부착시간이 늦어질수록 접착이 불량해질 수 있습니다.
(오픈타임은 정상온도 및 습도 조건에서 20 분 이상으로 품질관리를 하고 있으나 현장시공 조건인 강한 직사광선, 건조한 바람, 고온 그리고 하지면의 강한 흡습성에 따라 급격히 줄어들 수 있습니다.)
4. 시공도와와 장비는 시공 후 즉시 깨끗한 물로 세척하여 완전히 건조시킨 후 보관합니다.

양생

1. 양생 중 타일의 충격, 수분 접촉 등을 방지하여야 합니다.
2. 약 24 시간 후에 경보행이 가능할 정도로 양생됩니다.
(비흡수면, 흡수율이 1% 이하인 타일의 경우 경보행 가능시간이 달라질 수 있습니다.)
3. 시공된 타일은 최소한 24시간 동안 물에 씻기거나 비를 맞지 않아야 하며, 5~7일 동안은 얼거나 강한 직사광선을 받지 않도록 보호하며, 바닥은 약 14일 후에 완벽한 사용이 가능합니다.
4. 수영장 및 저수조는 28일 이후에 물을 채우시기 바랍니다.

줄눈 시공

1. 벽면 타일 사이의 줄눈시공 부위는 4~8시간 후에 시공 가능
2. 바닥 타일 사이의 줄눈시공 부위는 24시간 후에 시공 가능

세척

1. 사용한 도구 및 손은 물로 세척이 가능합니다.
2. 타일 표면에 묻은 접착제나 이물질은 시공 후 수 시간이 경과 후에 닦아 내십시오.

포장 및 저장

1. 테라코 타일시멘트 2000 은 20kg, 25kg 지대로 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 이물질이 혼입되지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 보관시 직사광선, 눈이나 비로부터 보호되는 서늘한 장소에 보관하십시오.
4. 개봉하지 않는 상태로 6 개월간 보관이 가능합니다.

시공시주의사항

1. 타일 뒷면이 오염되었을 경우 반드시 깨끗하게 청소 후 사용합니다.
2. 제품 혼합시 과도한 물을 혼합할 경우, 강도저하, 타일탈락 등의 원인이 됩니다.
3. 가사시간이 지나 제품이 굳기 시작하면 재믹싱하지 않고 폐기합니다.
4. 타일 부착시간의 지연은 타일박리 및 탈락의 원인이 되므로 부착가능시간(오픈타임) 이내에 타일을 부착합니다.
5. 고온건조 또는 직사광선 노출시 부착가능시간(오픈타임)이 급격히 짧아질 수 있으므로 유의하십시오.
6. 타일 및 바탕면의 수축/팽창을 고려하여 신축줄눈을 시공합니다.
7. 바탕면 및 타일의 종류에 따라 양생기간이 길어질 수 있습니다.
8. 페인트면, 합판, 철판 등 특수하지면 시공시 당사와 협의하시기 바랍니다.
9. 5~35℃에서 시공하시고, 제품의 양생전에 충격, 동결, 수분 접촉을 금합니다.
10. 다른 제품이나 이물질을 혼합하여 사용하지 마십시오.
11. 사용 후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하십시오. 공기 유입시 굳어지는 현상이 있을 수 있습니다.
12. 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 보관하십시오.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 작업시 제품으로 인하여 발생하는 먼지가 기관지로 흡입되지 않도록 마스크를 착용하고 작업하십시오.
3. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
4. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업합니다.
5. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도합니다. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조합니다.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀 TEL) 02 547-4604, 561-1551 FAX) 02 567-1771
광주기술센터 TEL) 031 767-4621 FAX) 031 767-4625

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com