

개 요

방수코트는 고품질, 고농도의 변성 아크릴계 공중합체와 실리콘 공중합체를 바탕으로 한 벽체 방수코팅제로서 내수성, 내화학성, 내후성이 우수하고 모체 외부에 탄성이 있는 투명 방수코팅막을 형성하여 수분의 침투를 견고하게 막아주는 제품입니다. 또한 기존 모체의 내오염성 강화, 광택 코팅의 용도로도 사용이 가능 합니다.

물 성 자 료

제 품 명	방수코트
주요성분	변성 아크릴계 공중합체 및 실리콘 공중합체
작업방법	롤러, 붓
가 수 량	필요시 깨끗한 상수도물 20%이내
건조시간	24 시간(현장여건에 따라 가감있음)
사 용 량	0.2 - 0.4 kg/㎡ (2회 기준, 현장여건에 따라 가감있음)
포 장	18kg, 4Kg 플라스틱용기
저 장	개봉하지 않은 상태에서 12 개월

특 성

방수코트는 우수한 품질의 고순도 원재료를 사용하여 만든 건축용 벽체 방수코팅제 로서 바탕면을 보호하며 방수층을 만들어 주는 제품입니다.

1. 뛰어난 방수성능
2. 뛰어난 내수성 및 내후성
3. 우수한 투명도 및 내화학성
4. 우수한 부착력
5. 다양한 바탕면에 시공가능
6. 편리한 작업성

용 도

1. 외부 마감재면, 조적면, 노출 콘크리트면, 적벽돌면, 수성페인트면의 방수 코팅
2. 노후된 외부 마감재면 및 페인트면의 재도장 코팅
3. 시멘트 골조, 조적, 노출 콘크리트면의 백화억제 코팅
4. 내오염성 강화를 위한 투명 코팅
5. 실내외 광택 코팅

바탕면준비

신축건물 시공면

1. 바탕면은 견고하고 오염이 없는 면이어야 하며 먼지와 이물질을 붓 등으로 깨끗이 제거해야 합니다. 또한 시공면은 백화나 기름때로부터 보호 또는 제거되어야 하며, 돌기 부분은 그라인딩하여 평활도를 유지시켜야 합니다.
2. 시공면 이외의 부분은 모두 마스킹 테이프로 처리하여야 하며 크랙, 흠집부분, 기공부위 등 손상된 부위는 방수필러로 메꿈 작업을 하여야 합니다.
3. 바탕면이 시멘트 몰탈 및 콘크리트일 경우 충분한 양생(pH 7-8)이 이루어져 있어야 하며, 백화가 발생한 바탕면은 백화를 제거한후 시공합니다.

재시공면

페인트 도장 등의 재시공면일 경우 시공하기에 앞서 시공면의 굳고 단단한 정도를 확인하고 미리 깨끗한 수돗물로 시공면을 깨끗이 세척하여야 하며 시공전 완전히 건조되어야 합니다.

시 공 방 법

롤러, 붓 시공

1. 뭉침 및 흐름 현상이 없도록 균일하게 깨끗한 상수도물을 혼합한 (최대 20% 이하) 방수코트를 준비합니다.
2. 균일한 작업을 위하여 롤러는 유성롤러 또는 수성유성 겸용 롤러의 사용을 권장합니다 .
3. 시공부위에 1~2 회 고르게 도포하여 줍니다.

작 업 환 경

1. 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부충격이나 우천으로부터 보호되어야 합니다.
2. 작업시 온도는 5℃ 이상에서 시공되어야 하며, 35℃ 이상일 경우에는 물성의 변화를 초래할 수 있으므로 시공을 피합니다.
3. 작업시 상대습도는 30~60%가 적절합니다. 그러나 장마철에는 맑은 날이라도 상대습도가 80%이상인 경우 시공을 피합니다.
4. 맑은 날이라도 일기 예보를 경청하여 24 시간 이내에 비 소식이 있을 경우 시공을 피합니다.
5. 겨울철 시공에서 외기 온도가 5℃ 이상이라도 시공면의 온도가 바람, 습도 등의 외기환경 요인으로 5℃ 이하일 경우 시공을 피합니다.

포장 및 저장

1. 방수코트는 18Kg, 4Kg 플라스틱 용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
3. 보관시 서늘하고 직사광선을 피하여 보관하세요.
4. 운송 및 보관시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의하십시오.
5. 개봉하지 않은 상태로 12 개월간 보관이 가능합니다.
6. 얼지 않도록 보관하십시오.

기술 지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀 TEL) 02 561-1551

FAX) 02 567-1771

제천기술센터 TEL) 043 645-8814

FAX) 043 652-9429

시공시주의사항

1. 시공 전에 내용물을 충분히 섞어 주시고 용기 입구의 굳은 이물질 덩어리가 혼입되지 않도록 주의합니다.
2. 시공면에 수분이 있을 때에는 도막에 결함을 가져올 수 있으니 완전 건조 후 도장합니다.
3. 균일하게 빠짐없이 시공합니다. 뭉침이나 과도한 흐름 현상 발생시 이색이 발생할 수 있습니다.
4. 요철, 텍스처 부위의 뭉침이나 흐름으로 인한 뭉침으로 이색이 발생할 수 있으므로 스프레이 시공을 금합니다.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
3. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업하십시오.
4. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단 시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
5. 제품 유출 시에는 모래나 톱밥, 헝겊 등을 이용하여 제거해 주십시오.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com