



엘라탄 하나로 방수

개요

엘라탄 하나로 방수는 순수 아크릴 공중합체 Core Shell 타입의 에멀전 수지를 이용한 고탄성 방수 코팅제로 저온에서도 우수한 신장율을 가지므로 콘크리트 크랙에 대한 저항성이 우수하며 부착력, UV저항성 등이 우수한 친환경 고탄성 방수 코팅제입니다.

특징

- 1액형 도료이므로 사용하기 편리하며 수성으로 환경 친화적입니다.
- 건조가 빠르고 작업성이 우수합니다.
- 콘크리트 및 구도막(에나멜, 우레탄, 에폭시)에 대한 부착이 우수합니다.
- 내수성, 내후성, 내충격성이 우수합니다.
- 도막이 강인하고 탄성이 우수(저온에서도 우수한 신장을 확보)합니다.
- 시스템 도장이 불필요(상기 제품으로만 하도+중도+상도 기능)합니다.



반광 방수성 내수성 탄성력 작업성 부착성 내구성

용도

- 1) 우레탄등 방수 구도막에 대한 부분 보수 및 전체 방수.
- 2) 콘크리트, 시멘트 몰탈 등 방수를 필요로 하는 부위.

물성

도료종류	수용성아크릴도료
도료색상	회색, 녹색, 투
광택(60°C)	Semi-gloss
액형	1 액형
불휘발분	41~50
건조조건	자연경화
건조시간	Touch: 20 minutes / Curing: 3 hours
부피고형분(%)	40~43
추천건조도막두께	1 mm
이론도포면적	0.41~0.43 m ² /ℓ
재도장간격(20°C)	within 6 hours
점도(KU,25°C)	10000~14000

엘라탄 하나로 방수

Technical data Sheet
Architectural Coatings Paints



비 중(25°C)	1.22~1.42
비휘발분(%)	64-70

표면처리

- 피도면에는 유·수분, 먼지, 기타 오염물을 완전히 제거한 후에 도장하십시오. 그렇지 않으면 도막의 접착력을 저하시키고 도막 상태의 불량 및 도막 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.
- 보수 도장 시 노화된 구도막을 완전히 제거하십시오.
- 새로이 시공된 시멘트 몰탈면은 충분한 양생기간(20°C기준, 30일 이상 양생)을 가진 후 도장하십시오.
- 적합한 소지의 pH 값은 9 이하이며, 함수율 6% 이하여야 합니다.
- 소지면의 틈새나 흠은 퍼티로 메꾸고 표면 조정 후 도장하십시오.

도장방법

Brush



- 붓 도장은 대부분 내부도장 또는 스프레이 도장이 부적합한 곳을 도장하며 대개 30cm 정도의 폭으로 도장하고 붓 끝은 항상 젖은 상태를 유지하여 붓 자국이 생기지 않도록 하여 붓의 각도는 도장표면과 약 60°정도의 각을 유지하여 가볍게 2~3회 정도 번갈아 움직이면서 도장하도록 하십시오.
- 붓 도장은 도장하기가 쉽고 도료의 손실이 적으나 불균일하므로 넓은 면적 도장에는 삼가하십시오.

Spray



- 스프레이 도장은 압축공기의 압력은 도료의 종류와 희석율, 건의 구경에 따라 다릅니다(분사압력 : 3.5~4.5 kg·f/cm²).
- 스프레이 도장 시 피도물과 건과의 거리는 약 20~30cm가 알맞으며, 수평이나 수직의 한 방향으로 50%씩 중첩되게 도장하십시오(소재의 형태에 따라 다를 수 있음).
- 스프레이 도장 시 한 번에 원하는 두께의 도막을 도장하지 마시고 여러 번 나눠서 도장해 주십시오.

Roller



- 평탄하고도 넓은 면적의 각종 소재면의 도장에는 붓도장 보다 능률이 높고 손쉬운 롤러 브러시를 사용하는 것이 좋습니다(예를 들어 지붕, 마루, 천정, 벽). 특히, 옥외 도장시에는 롤러 브러시를 사용할 것을 추천합니다.
- 도료를 충분히 롤러 커버에 스며들게 합니다.
- 도료를 균일하게 2~3회 도포합니다.
- 롤러 도장 시 과도한 기포가 발생한 경우에는 소포제 추가를 위해 도장방법이 롤러 도장임을 당사에 미리 말씀해 주십시오.

Airless spray

- 에어레스 도장 시 많은 과도막이 발생하여 흐름이 있을 수 있으므로 도장 전 미리 연습을 해주시기 바랍니다.
- 도장 시 팁의 막힘을 방지하기 위해서는 중간 중간 도장을 잠시 중단하시고 용제에 건을 담궈 두십시오.
- 한 번에 원하는 두께의 도막을 도장하지 마시고 여러 번 나눠서 도장해 주십시오.
- 에어레스 스프레이 경우, 노즐구경(0.019"~ 0.025"), 분사압력(900~1800 psi / 61~122 atm), 분사각도(35°~ 65°)이며, 본 수치는 소지 형태와 도장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

도장 시 주의사항

- 비 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하) 및 기온이 높은 날(소지온도 40°C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오(도막균열, 부착불량, 기포발생, 백화현상 등).

엘라탄 하나로 방수

Technical data Sheet
Architectural Coatings Paints



- 도장면이 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 충분히 양생되어 pH 7~9(20°C 기준, 30일 이상 양생) 및 함수율이 6% 이하인 경우에 도장하십시오.
- 오래된 콘크리트의 경우 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물질을 완전히 제거하여 주십시오(블라스팅, 10% 염산세척 등).
- 고강도 콘크리트(260 kgf/cm²)인 경우에는 그라인딩 처리시 부착력이 떨어질 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인 하십시오.
- 피도면 온도는 수분 응축을 방지하기 위해서 이슬점 온도차가 최소 3°C이상 되어야 합니다.
- 채도가 높은 색상은 도장기구간 이색이 발생할 수 있으므로 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하시고 이색발생시 동일한 도장기구를 사용하여 작업하시기 바랍니다.
- 한 번에 너무 두껍게 도장하지 마시고 얇게 2~3회 반복하여 도장하시기 바랍니다.
- 과도막 도장 시 부착불량 및 크랙이 발생할 수 있으므로 규정도막을 준수하기 바랍니다.
- 동일 제품, 색상, 제조번호라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생 할 수 있으므로 가급적 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- 천정, 복도 등과 같이 빛이 측면반사 되는 곳은 광택얼룩을 최소화하기 위해서 균일한 도막으로 도장되도록 각별히 주의 바라며, 스프레이 오염이 없도록 작업 바랍니다.
- 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 Dust에 의해 광택차이에 의한 이색현상이 발생될 수 있으므로 연속 작업으로 도장하여야하며, 연속작업이 불가능할 경우에는 골 부위에서 끊어서 작업하시면 광택에 의한 이색현상을 줄일 수 있습니다.
- 도장하기 전 입자가 균일하게 혼합되도록 잘 저어주시고, 사용 중에도가끔씩 저어 주십시오(교반 시 기포 유입 주의).
- 스프레이 작업시 주변으로 도료가 날려 오염될 수 있으니 비닐 등으로 덮어 오염을 방지하시기 바랍니다.
- 반복하여 도장할 경우에는 충분히 건조된 것을 확인한 후, 도장해야 미경화, 흐름현상(SAGGING) 및 도막 주름현상을 방지하고 얼룩이나 붓 자국이 남지 않습니다.
- 먼지,기름때,물기,곰팡이가 있는 소지 및 상태가 부실한 소지에 도장 시 부착불량 및 변색이 발생될 수 있으므로 도장면의 이물질을 완전히 제거하십시오.
- 재도장 시 구도막의 색상차이에 의해 1회 도장으로 은폐가 불량할 수 있으므로, 은폐가 되지 않을 경우에는 추가 도장하시기 바랍니다.
- 작업시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 고려하여 도장하십시오.
- 에폭시 도료는 자외선 노출이 황변, 쇼킹 현상이 발생하오니 옥외도장은 피하여 주십시오.
- 구도막 소지에 도장 시는 도막의 층간 부착성을 확인한 후 도장하시기 바랍니다.
- 과잉 희석은 Sagging, 틈, 이색, 은폐불량, 작업성 및 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하시기 바랍니다.
- 특수한 소지, 선행 도막 또는 구도막 위에 보수도장 시 사전에 시험도장을 한 후 이상없으면 도장하십시오.
- 최대 도장간격을 확인 하시고 지났을 경우 소지면을 거칠게 처리한 후 후속도장 하여 주십시오.
- 여름철에는 가사시간이 급격히 짧아질 수 있으니 주의하십시오.
- 도장 시 화기와 떨어져서 작업하십시오.
- 건조가 되기 전 비를 맞으면 외관 및 물성 불량이 발생할 수 있으며, 건조된 도막이 도장 초기에 비를 맞을 경우, 소지및 도장 환경 조건에 따라서 빗물 자육이 발생할 수 있습니다. 이것은 30일 이내에 충분한 비를 맞거나 햇빛에 잘 노출되면 자연적으로 없어집니다.
- 본 제품은 장기간 보관 시 변질(색상차이, 이물질 혼입, 굳음 등)이 발생할 수 있으니 저장기간내 가급적 빠른 시일에 사용하십시오. 만일 변질이 있을 경우 사용하지 마시고 당사로 문의 후 사용하시기 바랍니다.
- 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라 질 수 있습니다.
- 본 제품은 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.



엘라탄 하나로 방수

- 본 제품은 친환경 제품으로써 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 일반적 인 페인트에 비해 제품 변질의 우려가 높으므로 개봉 후에는 즉시 사용 하시길 바랍니다.
- 도료 보관 시 얼지 않도록 주의하여 주십시오.
- 소지가 부분적으로 흡수차가 있는 경우 광택 얼룩이 발생될 수 있으므로 도장 전에 실러 등으로 소지를 처리하여 도장해야 균일한 색상을 얻을 수 있습니다.
- 도막두께가 균일하지 않을 경우 광택차이에 의한 이색현상이 발생할 수 있으므로 동일 도장기구를 사용, 동일한 도막두께로 도장하여야 이색현상을 최소화 할 수 있습니다.
- 플라스틱,철재,목재 등의 소지 및 유성도료가 도장 되어 있는 부위에는 부착이 불량 하오니 도장을 피하시기 바랍니다.
- 석고보드에 도장 시 소지에 물기가 있거나 습할 때는 도장 후 도막의 변색 및 얼룩 현상이 생길 수 있으므로 반드시 물기나 습기를 제거한 후 도장 바랍니다.
- 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 초킹(CHALKING)소지, 흡수차가 심한 면, 시멘트 용출이 심한 부위, 상태가 불량한 구도막 부위(특히 염분이 많은 바닷가, 자외선이 강한 곳, 저급도료 도장 부위)는 부착불량 방지, 탈색 및 소지 조절을 위해 적합한 하지처리제를 추천 희석비로 희석하여 선행 도장하여 주시기 바랍니다.
- 콘크리트에 갈라진 곳이나 파인 부분은 V자로 자르고 퍼티(PUTTY, 빠대)로 메운 후 연마하여 평활하게 하십시오.
- 부실한 시멘트 견출부위는 부착불량 또는 측면 반사각에 의한 광택얼룩이 발생할 수 있으니 제거하거나 평평하게 퍼티 처리를 해 주십시오.
- 당사 지정 수성착색제 사용량은 최대 5% (부피비)이내로 사용하시기 바랍니다.

취급시 주의사항

- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 동,식물이 섭취시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의하십시오.
 - 용도 이외의 사용을 금합니다(냄새 맡기, 연료등으로 사용금지).
 - 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35℃)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
 - 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
 - 작업중 보호장비(방독마스크, 보호장갑, 보호안경)등을 착용하고 도료가 피부에 닿지 않도록하며 냄새 흡입을 피하여 주십시오. 작업 시 밀폐된 장소는 피하고, 부득이하게 도장할 경우 배기 장치를 통하여 충분히 환기시켜 주십시오.
 - 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
 - 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
 - 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시오(우천시 도장금지).
 - 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하시고 제품이 묻어있는 천이나 헝겊 등은 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화의 위험이 있으니 불연성 용기에 담아 폐기하고 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오.
 - 기타 자세한 사항은 당사로 문의하거나 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.
 - 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오. 무리하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단 시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조 하십시오.
- ※ 제품 안전에 관한 자세한 사항은 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.

엘라탄 하나로 방수

Technical data Sheet
Architectural Coatings Paints



저 장

12 months

포장 단위

15LT 16LT

기 타

담당 부서 : Research and Development Team 1

발행일 / 개정횟수 : 2025-08-26 / 1회

