

개 요

P-프라이머는 고품질의 침투성 프라이머로 시멘트 콘크리트면, 회벽면, 시멘트 몰탈면, 플라스틱면에 깊숙히 침투하여 바탕면을 강화시키며, 페인트, 몰탈, 테라코트 등의 마감재의 부착성능을 향상시키는 하도제입니다. 롤러나 붓, 스프레이로 시공이 가능하여 작업이 용이합니다.

물 성 자 료

제 품 명	P-프라이머
주요성분	특수 아크릴계 에멀전
사 용 량	0.08~0.10 리터/㎡ (현장상황에 따라 가감있음)
점 도	<50 mPa·s
비 중	1.02±0.05
지속건조시간	1시간이내
부착강도	>1.2N/㎡
포 장	4리터/18리터 플라스틱용기
저 장	개봉하지 않은 상태에서 12 개월

특 성

P-프라이머는 특수 아크릴계 에멀전을 사용하여 침투력이 우수하고, 부착력 향상에 우수한 성능을 발휘합니다. 또한 페인트, 몰탈, 테라코트 등 마감재의 내수성, 내후성 및 색상안정성을 향상시켜 줍니다.

용 도

콘크리트, 벽돌, 경량콘크리트, 외단열시스템 등의 마감재 시공전에 하도제로 사용합니다.

바탕면준비

1. 바탕면의 먼지, 이물질 등의 오염 물질을 깨끗이 제거합니다.
2. 시공되지 않는 부위는 마스킹 테이프 등을 이용하여 보호합니다.
3. 오래된 페인트 도장면일 경우 페인트를 벗겨내고 표면 청소 작업후 시공합니다.

시 공 방 법

1. 붓, 롤러나 스프레이를 이용하여 고르게 도포합니다.
2. 시공면의 흡수가 많은 경우 2회 도포합니다.
3. 사용된 도구는 깨끗하게 닦고 물기를 제거한후 보관합니다.

작업 환경

1. 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부충격이나 우천으로부터 보호되어야 합니다.
2. 작업시 온도는 5°C 이상에서 시공되어야 하며, 35°C 이상일 경우에는 차양막을 설치한 후 건조조건을 검토하여 시공합니다.
3. 작업시 상대습도는 30~60%가 적절합니다. 그러나 장마철에는 맑은 날이라도 상대습도가 80%이상인 경우 시공을 피해 주십시오.
4. 5°C 이하에서는 동결현상이 발생할 수 있으므로 작업을 피하십시오.

포장 및 저장

1. P-프라이머는 4 리터, 18 리터 플라스틱용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
3. 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 보관하십시오.
4. 운송 및 보관시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의하십시오.
5. 처음 포장된 상태로 12 개월간 보관하실 수 있습니다.

기술 지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술연구소의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 영업지원팀이나 제천기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 영업지원팀 TEL) 02 561-1551 FAX) 02 567-1771
제천기술센터 TEL) 043 645-8840 FAX) 043 652-9429

시공시주의사항

1. 고르게 빠짐없이 시공되어야 최상의 효과가 발휘됩니다.
2. 제품의 성능을 위하여 물을 혼합하지 않습니다.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 작업시 제품으로 인하여 발생되는 먼지가 기관지로 흡입되지 않도록 마스크를 착용하고 작업하십시오.
3. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
4. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업하십시오.
5. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오.
전문 의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2023-022711

접 수 일 자 : 2023년 02월 07일

대 표 자 : 존에릭위드스트롬, 고란헬지위드스트롬

시험완료일자 : 2023년 02월 27일

업 체 명 : 테라코코리아(주)

주 소 : 충북 제천시 송학면 송학로10길 21

시 료 명 : P-프라이머

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
건조 도막의 상태	-	-	이상없음	KS M 5000 : 2019
점도((23 ± 1) °C)(*)	mPa · s	-	3	KS M 3705 : 2020
비중	-	-	1.01	KS M ISO 2811-1 : 2016
지촉건조시간	min	-	15	KS M 5000 : 2019
부착강도(표준 양생 후)	MPa	-	1.8	KS F 4936 : 2018

* Brookfield Viscometer, LV ULA, 60 r/min

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필



Jo Jun Hyeok

작성자 : 조준혁

Tel : 02-2092-3707

Jung Hunteae

기술책임자 : 정헌태

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2023년 02월 27일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

시공일자	프로젝트명		제 품
2022	충북	청주 탑동 센트럴힐데스하임	ALC -프라이머
2022	경기	화성 동탄 메타폴리스	F-프라이머 V-100
2022	경기	시화 MTV 스트리드몰	G-프라이머 S200
2022	경기	구리갈매 자족유통 2BL 지식산업센터	PF-프라이머
2022	경기	김포 한강 센트럴블루힐	PF-프라이머
2022	경기	부천 웹툰 융합센터	PF-프라이머
2022	경기	수원 현대 지식산업센터	PF-프라이머
2022	경기	안산 시화마리나큐브	PF-프라이머
2022	경기	용인 마평동 요양원	PF-프라이머
2022	경기	의왕 오전동 주택단지	PF-프라이머
2022	경기	화성 동탄 계룡 패시브하우스	PF-프라이머
2022	서울	강동 광문고등학교	PF-프라이머
2022	서울	당산동 태영건설 생각공장	PF-프라이머
2022	서울	문래동 에이스 NS타워 지식산업센터	PF-프라이머
2022	인천	미추홀 더리치타운	PF-프라이머
2022	충남	백령도 군인아파트 리모델링	PF-프라이머
2022	충남	아산 배방 한성필하우스	PF-프라이머
2022	충남	천안 록소르비즈 타워	PF-프라이머
2022	충남	충남대학교 학생생활관 외벽공사	PF-프라이머
2022	경기	김포 한강 센트럴블루힐	P-프라이머
2022	경기	용인 마평동 요양원	P-프라이머
2022	경기	의왕 오전동 주택단지	P-프라이머
2022	경기	화성 동탄 계룡건설 패시브하우스	P-프라이머
2022	서울	논현 선정릉 청년주택	P-프라이머
2022	서울	정릉 도시형생활주택신축	P-프라이머
2022	인천	당하 검단 AA34BL 3공구	P-프라이머
2022	경기	용인 미르스타디움	SL-프라이머
2022	경기	수원 탑프라자	SL-프라이머
2022	서울	강남 신사 선사인호텔	SL-프라이머
2022	서울	송파 가든파이버	SL-프라이머

위 자료는 당사의 시공실적 중 일부만 발췌한 것 입니다.

테 라 코 코 리 아 |주|

존에릭위드스트롬

원본대조필

