에나멜 속건 방청프라이마

1. 개 요

에나멜 속건 방청프라이마는 알키드계 수지와 방청성이 우수한 특수 안료를 혼합, 분산하여 제조된 알키드계 속건 도료로 크롬 및 납성분을 함유하지 않는 방청페인로써 철재구조물의 하도용으로 부착성, 방청성, 작업성 등이 우수한 경제적인 도료입니다.

2. 용 도

철 구조물의 방청 하도용.

3. 일반적 성질

색 상	회색, 적갈색, 오렌지색 및 기타
광 택	무광
부피 고형분(%)	49 - 52
도료 형태(액형)	1액형
비 중	1.30 – 1.36
점 도(KU)	85 - 93
추천 건조 도막두께(㎛)	30(1회)
이론 도포 면적(㎡/ℓ)	16 -18
이론 소요량(ℓ/㎡)	0.06
건조 시간(20 ℃)	지촉 : 15분 이내 /고화 : 3시간 이내 /경화 : 8시간 이내
재도장 간격(20, 시간)	최소 12 시간 / 최대

4. 사용 신나

알키드계 도료용 희석제 (15 – 20%, 현장여건이나 기온에 따라 희석량은 가감할 수 있음.)

5. 도장 방법

1) 에어스프레이 도장.
2) 붓이나 롤러는 부분도장 및 보수도장에 사용할 수 있습니다.
3) 사용한 도장기구는 사용 즉시 해당 희석제로 세척하여 보관하십시오.

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.

에나멜 속건 방청프라이마

6. 사용 시 주의사항

1) 피부와 눈과의 직접적인 접촉을 피하시고, 용제증기를 장시간 흡입하지 마십시오.
2) 도장 작업은 충분한 환기 하에서 작업하십시오.
3) 밀폐된 장소에서 작업 시는 호흡기 보호 장구를 착용하십시오.
4) 인화성 물질이므로 도장 작업 시 혹은 도장 직후, 보관 시 화기를 금하십시오.
5) 도료는 사용하기 전 충분히 교반 한 후 사용하십시오.
6) 사용 후 남은 잔량은 충분하게 밀폐하여 보관하십시오.

7. 저　　장

12개월 (5 – 38℃, 상대습도 80% 이하 실내 보관)

8. 포　　장

1ℓ, 4ℓ, 16ℓ

발행일	2020. 08.	개정 횟수	1

제조업체	공급업체
㈜ 세　림 울산광역시 울주군 삼남면 공암공단로 19 Tel. 052-263-8885,6　　Fax.052-264-6429	CHOKWANG 조광페인트 조광페인트주식회사 본사 46909 부산광역시 사상구 삼덕로 5번길 148 Tel. 051-304-7701 Fax.051-304-7744

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.