

개 요

테라그라우트 G11 은 유, 무기계 접착제가 이상적으로 배합된 타일줄눈재로 벽 및 바닥용 타일의 줄눈시공에 사용됩니다. 도자기질 및 폴리싱 타일과 접착력이 우수하여 견고한 줄눈 시공이 가능하고, 건조후 수축이 없어 줄눈크랙이 없습니다.

물 성 자 료

제 품 명	테라그라우트 G11
주요성분	시멘트, 유기접착제, 필러
사 용 량	60~65m ² /20Kg (200*250*6mm, 폭 3mm기준, 줄눈깊이에 따라 사용량 가감있음)
가사시간	약 60분
가 수 량	5.6~6.4 리터/20Kg
포 장	20kg 지대
저 장	개봉하지 않은 상태에서 6 개월

특 성

- 테라그라우트 G11 은 크랙이 없고 내마모성이 탁월합니다.
- 물만 섞어 사용하는 분말형 제품으로 사용이 간편하고, 작업성이 우수합니다.

용 도

- 도자기질, 폴리싱 및 모자이크타일의 줄눈시공에 사용됩니다.
- 벽 및 바닥용으로 사용됩니다.

바탕면준비

1. 타일을 접착한 타일접착제가 충분히 양생된후 시공합니다.
2. 시공전 줄눈사이의 접착제찌꺼기, 먼지, 레이턴스 등의 이물질을 깨끗이 제거합니다.

시공 및 기구

제품혼합

1. 테라그라우트 G11 은 20Kg 지대당 5.6~6.4 리터의 물을 혼합합니다.
2. 제품혼합시 반드시 물→제품의 순서로 혼합용기에 투입하여 바닥에 혼합되지 않은 제품이 남지 않도록 합니다.
3. 정량의 물을 사용하여 혼합하시고, 제품이 충분히 혼합되도록 3 분간 믹싱합니다.
4. 약 60 분의 가사시간을 고려하여 적당한 양을 혼합합니다.

시공방법

1. 혼합한 테라그라우트 G11 을 줄눈부위에 충분히 비벼주어 타일 사이를 완전히 채워줍니다.
2. 스폰지를 이용하여 타일에 묻은 제품을 깨끗이 제거합니다.
3. 시공도구와 장비는 시공후 즉시 깨끗한 물로 세척하여 완전히 건조시킨후 보관합니다.

포장 및 저장

1. 테라그라우트 G11은 20Kg지대로 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
3. 보관시 직사광선, 비나 눈으로부터 보호되는 서늘한 장소에 보관하십시오.
4. 개봉하지 않은 상태로 6 개월간 보관이 가능합니다.

시공시주의사항

1. 제품혼합시 과도한 물을 혼합할 경우, 강도저하, 줄눈크랙 등의 원인이 됩니다.
2. 가사시간이 지나 제품이 굳기 시작하면 재믹싱하지 않고 폐기합니다.
3. 5~35℃에서 시공하시고, 제품의 양생전에 보행, 충격, 동결, 수분 접촉을 금합니다.
4. 다른 제품이나 이물질을 혼합, 사용하지 마십시오.
5. 사용후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하십시오. 공기 유입시 굳어지는 현상이 있을 수 있습니다.
6. 현장에 반입된 제품은 직사광선 및 악천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 보관하십시오.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 사용하고 남은 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피합니다.
3. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업합니다.
4. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도합니다. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조합니다.
5. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀	TEL) 02 547-4604, 561-1551	FAX) 02 567-1771
광주기술센터	TEL) 031 767-4621	FAX) 031 767-4625

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 095 101 2237
Fax: +7 095 927 3881
E-mail: terraco@online.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
Fax: +7 (0)4212 431 977
E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8758 2600,
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
Fax: +86 (0)21 6252 0547
Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)6 543 3565
Fax: +971 (0)6 543 3558
E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 948 5558
Fax: +66 (0)2 948 5540
E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)650 820100
Fax: +84 (0)650 820101
E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0)43 645 8814
Fax: +82 (0)43 643 9429
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com