

초강력 접착제 TYTAN FIX² GT

하이브리드 기반의 1액형 반죽형 접착제로 초기 접착력이 탁월하고 습윤한 표면에도 사용이 가능하며 다양한 피착재에 접착력이 우수한 다목적 접착제이다. 솔벤트, 이소시아네이트를 함유하지 않은 친환경 제품이다.

특징

- 빠르게 최대 접착강도 도달 (3시간)
- 빠르고 강한 초기 접착력
- 습기가 있는 표면에도 사용 가능
- 거의 모든 다양한 피착재, 금속판, 다양한 합성자재나 유리나 같은 다공성 및 비다공성 자재에 우수한 접착력 (PE, PP, 테프론, 아스팔트 제외)
- 최대 접착 강도 (400kg/cm²)
- 접착부위의 탄성 유지
- 수분과 자외선에 대한 내구성
- Solvent & Isocyanate - free 친환경성 제품

적용 범위

- 다양한 마감재를 콘크리트, 나무, 벽돌, 유리, 금속 등의 전형적인 표면에 접착
- 판자, 기둥, 문간, 바닥재, 세라믹 타일등의 접착
- 나무, 코르크, 합판, 돌, 금속, 적층판 등으로 만들어진 장식재의 접착
- 합성 자재의 접착(PE, PP, 테프론 제외)
- 거울 등의 부착

관련 인증 종류

The product meets requirements of:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:210 S class S1
- EN 13501-1:2108 Class E
- EMICODE: EC 1

TECHNICAL DATA

23°C , 50% 상대 습도 환경에서 측정	
밀도 [g/cm ³]	1,41 - 1,51
표면경화시간 [min]	~6
경화속도 [mm/24h]	2 - 3
파단 연신율 (ISO 37) [%]	190 - 210
경도 Shore A	63 - 73
Module @ 100%, ISO 37 [N/mm ²]	~3
초기 접착 / 경화시간 [min]	30
최대 접착 / 경화시간 [h]	3
파단 시 인장 강도 (ISO 8339) [Kg/10cm ² a]	400
온도저항[°C]	-40 ~ +90
시공 조건	
최적 접착 온도 [°C]	+15 ~ 25
시공 온도 [°C]	+5 ~ +30
최적 상대 습도 [%]	65
색상	백색 외

시공 방법

시공 전, MSDS 상의 지침을 꼼꼼하게 확인하시기 바랍니다

접착표면 처리

- 접착표면은 오염 또는 접착을 방해하는 물질이 없는 상태여야 한다.
- 유리, 글레이즈, 금속 표면은 아세톤 또는 에탄올을, 합성물질은 세제를 사용하여 기름기를 제거한다.

작업 준비

- 카트리지 토출 부위에 구멍을 내고 노즐을 연결한다.
- 정확한 시공을 위해 노즐의 토출 부위를 적당한 크기로 절단한다.
- 표면이 고르지 못한 피착재나 무거운 물체의 접착시에는 노즐을 더 크게 절단하여 사용해야 한다.
- 이 제품은 높은 점성을 갖으므로 고점도용 코킹건을 사용하길 권장한다.

작업 방법

- 피착재 표면에 점 또는 선형으로 접착제를 도포한다.
- 표면적이 넓은 경우 초기 접착력 확보를 위해 물결 모양으로 접착제를 도포한다.
- 접착제를 도포한 후 강하고 고르게 눌러 붙인다.
- 접착 물체의 위치 교정은 최대 5분 이내에 가능하다.
- 액체/기체가 통과되지 않는 표면의 경우, 표면의 습기 뿐만 아니라 공기 중의 습기로 인해 경화시간이 길어져 작업을 연속적으로 이어서 할 수가 없을 수도 있다.

작업 후 처리

- 청소: 옷에 접착제가 묻은 경우, 접착제 경화 전에는 아세톤이나 extractive 가솔린을 사용하여 옷을 세탁하고, 경화후에는 기계 건조를 한다.

참고 사항

- 피착재에 접착제 작업 전 접착력 테스트를 진행한다.
- PE, PP, 테프론, 역청질의 표면에는 사용하지 않는다.
- 영구적으로 물속에 침잠되거나, 표면이 계속 젖은 상태로 유지되는 경우 사용을 권장하지 않는다.

참고 사항

경고: TDS의 모든 결과는 23°C, 50% 상대습도 환경의 실험실에서 측정되었다. 따라서 온도, 습도 환경 및 접착표면의 종류와 크기 그리고 이음매 두께의 차이에 따라 접착 및 경화 시간이 더 짧거나 더 길어질 수 있다.

운송 및 보관

처음 포장 상태로 개봉되지 않고 추위와 과도한 열을 방지하는 +5 °C ~ +35 °C의 건조한 장소에 보관된 경우 제조일로부터 12개월의 유통기한을 보장한다.

주의 사항

상세내용은 제조사에 요청해 받을 수 있는 MSDS를 참조한다.

처분 시 고려사항: 제품 및 빈 카트리지는 법규에 따라 처분한다.

서면 또는 구두로 제공되는 모든 정보, 권고, 지침은 제조사의 원칙에 따른 지식, 실험, 경험을 기반으로 제공된다.

이 제품의 사용자는 본 제품의 최종 상태 확인을 포함하여 제품이 사용자의 목적에 적합한지 반드시 확인해야 한다.

본 제조사는 부정확하거나 잘못된 시공으로 인해 발생하는 그 어떤 손실도 책임지지 않는다.