

셀프탄 2000 중도

1액형 노출 우레탄 방수재

1. 개요

셀프탄 2000 중 1액형의 탄성 우레탄 중도 도료로 신장률 및 부착성, 탄성, 내충격성 등의 물리적 성질이 우수하고 특히 작업 시 주제와 경화제의 교반 없이 바로 사용이 가능하며 1회 도장으로 1mm 도장이 가능합니다. 또한 도막의 평활성과 탄성 효과가 우수한 옥방 방수용 1액형 도료입니다.

2. 특징

- 상온 경화형이며 작업성이 양호합니다.
- 이음새 없는 방수층을 형성하기 때문에 복잡한 부분의 시공이 용이하며 방수층이 파손되어도 보수가 용이합니다.
- 도막이 고무상으로서 바닥면의 균열을 방지할 수 있습니다.
- 내수성, 내구성, 내약품성이 우수합니다.
- 원하는 두께의 도막층을 자유로이 형성할 수 있습니다.
- 방수층이 파손되어도 보수가 용이합니다.
- 1액형으로 시공이 용이하고 전체적인 시공 비용이 절감됩니다.
- 1액형으로 시공 전문가가 필요 없으며 혼합에 의한 불량이 없습니다.

3. 용도

- 일반 건축물, APT 등의 옥상 노출형 방수재.
- 진동이 심한 발전실, 기계실, 공장 등의 콘크리트 구조물의 방수.

4. 일반적 성질

색상	녹색 및 주문색
부피 고형분(%)	90 ± 2
도료 형태	1액형
비중	1.45 ± 0.02
점도(cPs)	2500 ± 1000
추천 건조 도막두께(mm)	1
이론 소요량(kg/m ²)	1.56 (1mm 기준)
건조 시간(hrs)	지촉 5시간 / 경화 24시간 이내
재도장 간격(20°C)	최소 24시간 경과 후

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.

셀프탄 2000 중도

1액형 노출 우레탄 방수재

5. 사용 신나

신너는 반드시 해당 우레탄 신너(2% 이내)만을 사용하십시오. 타사 신너나 알코올이 함유된 신너 (에폭시 신너, 락카 신너 등)는 경화 불량의 원인이 되므로 사용을 금합니다.

6. 도장 방법

1) 교반

- ① 1 액형 제품으로 주제와 경화제를 혼합할 필요가 없습니다.
- ② 제품이 장기간 보관되어 충전제(탄산칼슘)가 침전되고 반응형 우레탄 수지가 상부에 층분리되어 있을 경우에는 전동 교반기를 사용하여 가라앉아 있는 충전제를 혼합한 후 시공하면 됩니다.

2) 도포

- ① 흙손, 롤러, 붓 등을 이용하여 수직부분부터 도포하여 수평 부분으로 시공합니다.
- ② 구배가 높은 부분에서 낮은 부분으로 방수재가 흘러 도막이 두꺼워질 수 있으므로 시공량을 조절하여 작업하십시오.
- ③ 방수재는 혼합 불량, 기포 발생 방지 및 작업성을 감안하여 필요 시 지정 신너를 2% 이내의 범위에서 첨가하여 작업 가능하지만, 과잉 첨가 시 경화 불량, 강도 불량, 색 분리, 크랙, 기포 발생 등의 결함이 발생될 수 있으므로 주의하십시오.
- ④ 중도 표면의 기포현상을 제거하기 위해서는 하도의 누락부위가 없어야 하며, 중도를 1 차 스크래핑(200~300 마이크론), 2 차 본시공(1mm)의 형태로 나누어 시공하면 효과적입니다.
중도 시공 후 도막층에 발생한 기포는 지정 신너를 얇게 스프레이하여 효과적으로 제거할 수 있습니다.
- ⑤ 하절기 폭염시(30 도씨 이상)시에는 가급적 오후 4 시 이후에 도장하여 주십시오. (도막 부풀음현상 방지)

7. 사용 시 주의사항

- 본 제품은 1액형 우레탄 방수재로서 반드시 1회 도포 시 1mm 이하로 도포하십시오.
- 본 제품은 1액형 습기 경화형 우레탄 방수재로서 공기 중의 수분과 반응하여 경화되는 시스템으로 공기 중에 노출된 표면부터 경화가 진행되므로 반드시 1회 도포 시 1mm 이하로 도포하여야 합니다.
- 하지 구배 및 하지 함몰 등에 의하여 1회에 시공된 도막의 두께가 두꺼울 경우에는 내부 경화가

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.

셀프탄 2000 중도

1액형 노출 우레탄 방수재

느리거나 경화가 되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

- 도장 및 경화 시 주의 온도는 5℃ 이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면 온도는 이슬점 이상이어야 합니다.
- 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 콘크리트 내부의 기공으로 기포가 발생할 수 있으므로 소지에 대한 기포 발생 여부를 사전 점검하여 중도 물량 일부를 스크래핑하고 20℃에서 24시간 이상 경과 후 잔량의 중도로서 시공하십시오.
- 충분한 환기 하에서 작업을 하여야 하며 말폐된 공간에서 작업 시 반드시 호흡기 보호 장구를 착용하십시오.
- 본 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온 5~35℃의 건냉암소에 보관하십시오.
- 사용 후 잔량을 보관할 경우 용기를 반드시 밀폐하여야 하며, 공기 중에 노출된 제품은 장기간 보관할 경우 제품의 점도가 상승하거나 내부 경화가 발생할 수 있습니다.

8. 저 장

- 제조일로부터 6개월

9. 포 장

- 18kg

발행일	2019. 01.	개정 횟수	1
-----	-----------	-------	---

공급업체



조광페인트주식회사

본사 46909 부산광역시 사상구 삼덕로 5번길 148

Tel. 051-304-7701 Fax.051-304-7744

본 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질 개선에 따라 달라질 수 있으며, 도포량은 도장해야 할 형태, 표면조도, 기후조건, 도장 방법에 따라 달라질 수도 있습니다.