

개 요

테라픽스 F22는 시멘트와 규격화된 골재 및 TERRACO R&D 에서 개발된 제조법에 따라 개발된 고품질의 합성수지와 특수 첨가제로 구성된 다용도 고성능 폴리머계 타일 접착제입니다.

고성능의 타일접착제로 실내 및 실외 바닥, 벽에 시공할 도기질, 자기질, 폴리싱 타일 및 석재 그리고 모자이크 타일의 접착에 탁월한 성능을 발휘하며, 다양한 바탕면에서 우수한 접착력을 발휘합니다.

물 성 자 료

제 품 명	테라픽스 F22
주요성분	시멘트, 골재, 폴리머계 분말수지, 특수첨가제
색 상	백색
가 수 량	5.5~6.0 리터/20kg
포 장	20kg/지대
저 장	개봉하지 않는 상태에서 6 개월

특 성

- 고성능 폴리머계 타일접착제로 온돌 난방 공간에 사용.
- 시공 후 빠른 양생으로 후속 공정시간 단축용이 함.
- 눈에 보이는 수축 및 두께변화 없는 양생으로 탈락을 방지 함.
- 하리면 변형과 타일 미끄럼에 우수한 성능을 발휘 함.

용 도

- 실내외 최대 두께 10mm 까지 타일시공 (도기질, 자기질, 폴리싱, 포세린)
(벽체 시공시 타일크기: 400X600 mm이하 적용가능)
- 습기에 민감하지 않는 석재 시공
- 지하철등 진동이 심한 부위
- 건식 바탕 위의 타일시공 (석고보드, CRC보드 등)
- 습식 바탕 위의 타일시공 (콘크리트/몰탈면 난방 부위, ALC블럭 등)
- 기존 타일 위의 타일시공

바탕면준비

1. 바탕면은 충분히 양생 시킨 후 시공합니다. (4주이상)
2. 기계적으로 강도가 높고 견고하여야 하며, 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
3. 바탕면의 접착제 찌꺼기, 페인트, 기름, 레이턴스 등의 이물질이 없어야 합니다.
4. 수분이 있는 바탕면은 충분히 건조되어야 합니다.
5. 습기가 많은 부위 또는 레이턴스가 많은 부위 그리고 ALC 면처럼 고흡수성 바탕면의 경우에는 P프라이머로 전처리 되어야 합니다.

혼합 및 시공

제품혼합

1. 테라픽스 F22는 20kg 지대당 5.5~6.0리터의 물과 혼합하십시오.
2. 제품 혼합시 물→ 제품의 순서로 혼합용기에 투입하여 덩어리가 없는 균일한 상태가 되도록 핸드믹서로 2~3분 혼합하고, 3분간 방치 후에 다시 1분간 혼합하십시오.
3. 물과 혼합 후 용기 내에서 약 4시간 이내에 사용해야 합니다.

시공방법

1. 요철 흠손을 사용하여 F22 접착제를 하지면에 도포합니다.
2. 이때 접착제와 시공할 타일 뒷면에 골고루 묻을 수 있는 흠손 크기를 선택하여 시공 합니다.
3. 접착력 향상을 위해 먼저 흠손의 평평한 면으로 얇게 바른 후 타일 유형과 크기에 맞는 요철 흠손을 사용하여 F22를 원하는 두께로 도포 하십시오.
4. 수영장, 저수조, 비흡수면과 300X600mm 크기 이상의 타일 시공 중 표면을 평평하게 시공시 타일뒷면 전체에 접착제가 골고루 묻을 수 있도록 개량압착공법으로 시공 하십시오.
5. 타일 접착 후 접착제 두께가 10mm 이내로 시공 하십시오.

양생

1. 양생 중 타일의 충격, 수분 접촉 등을 방지하여야 합니다.
2. 약 24 시간 후에 경보행이 가능할 정도로 양생됩니다.
(비흡수면, 흡수율이 1% 이하인 타일의 경우 경보행 가능시간이 달라질 수 있습니다.)
3. 시공된 타일은 최소한 24시간 동안 물에 씻기거나 비를 맞지 않아야 하며, 5~7일 동안은 얼거나 강한 직사광선을 받지 않도록 보호하며, 바닥은 약 14일 후에 완벽한 사용이 가능합니다.
4. 수영장 및 저수조는 28일 이후에 물을 채우시기 바랍니다.

줄눈 시공

1. 벽면 타일 사이의 줄눈시공 부위는 4~8시간 후에 시공 가능
2. 바닥 타일 사이의 줄눈시공 부위는 24시간 후에 시공 가능

세척

1. 사용한 도구 및 손은 물로 세척이 가능합니다.
2. 타일 표면에 묻은 접착제나 이물질은 시공 후 수 시간이 경과 후에 닦아 내십시오.

표준사용량

*압착 공법기준

요철크기	1㎡당 표준사용량 (kg/㎡)	1포당 사용량 (㎡)
4 mm	2.5	8
7 mm	3.4	5.9
10 mm	5.0	4
15 mm	7.5	2.7

※ 하지만, 타일종류, 타일크기, 시공방법에 따라 사용량 증감될 수 있음.

포장 및 저장

1. 테라픽스 F22는 20kg 지대로 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 이물질이 혼입되지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 보관시 직사광선, 눈이나 비로부터 보호되는 서늘한 장소에 보관하십시오.
4. 개봉하지 않는 상태로 6개월간 보관이 가능합니다.

시공시주의사항

1. 물 혼합비를 준수하지 않을 경우 하자가 발생할 수 있습니다.
2. 시공가능온도는 5~35℃이며, 제품의 양생전에 보행, 충격, 동결, 수분 접촉을 금합니다.
3. 합판, 샌드위치 판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱 철판, 갈바, 스테인레스, 노출우레탄방수는 시공이 불가능합니다.
4. 타일은 시공 전에 이물질 및 실리게이트(백색가루)를 완벽히 제거해야 합니다.
5. 고풍수성의 ALC면 등은 P프라이머 처리를 한 후 타일을 시공하십시오.
6. 타일 부착시간의 지연은 타일박리 및 탈락의 원인이 되므로 부착가능시간(오픈타임) 이내에 타일을 부착합니다.
7. 폴리싱타일 또는 흡수율이 1% 이하인 타일, 400×400mm 이상의 대형타일은 개량압착 공법으로 시공합니다.
8. 타일 시공시 코너부위와 바닥과 접하는 부위는 공간을 두고 시공하며, 수축/팽창을 신축줄눈을 시공합니다.
9. 바탕면 및 접착제가 충분히 양생되지 않는 상태에서 줄눈시공 시에 줄눈의 이색현상이 발생할 수 있습니다.
10. 시공 후 3~5 일 동안은 서리가 얼거나 직사광선으로부터 보호하여 주십시오.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 제품은 사용 후 공기가 유입되지 않도록 밀폐하여 보관하며 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 놓아두십시오.
2. 작업시 제품으로 인하여 발생하는 먼지가 기관지로 흡입되지 않도록 마스크를 착용하고 작업하십시오.
3. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피하십시오.
4. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업합니다.
5. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도합니다.
전문 의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조합니다.
6. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 사무소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의 후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀
광주기술센터

TEL) 02 565-0173
TEL) 031 767-4621

FAX) 02 565-0178
FAX) 031 767-4625

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com