

슈퍼에폭셀



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

슈퍼에폭셀은 에폭시 수지를 주성분으로 하는 2액형 도료로서 부착력, 내구력, 인장력 등의 물리적 성능이 우수하여 수축이 없으며 작업성이 뛰어나 수직벽면 썰링에 용이한 에폭시 퍼티입니다.

용도

- 건축물 내,외부 시멘트, 콘크리트 바닥, 벽면의 크랙보수 및 메꿈.
- 각종 조인트 충전용.

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 80% 이하, 표면온도 : 40℃ 이하, 피도면온도 : 이슬점온도보다 최소 3℃ 이상 3. 도장기구 흙손, 레기, 주걱
도장시 주의사항	1) 비오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40℃ 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음) 2) 도장할 표면은 충분히 건조시키십시오. (25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생) 3) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오. (샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 4) 제품을 가열하거나 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 5) 작업시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오. 6) 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오. 7) 선행 도막, 구도막 위에 보수 도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상(부착력 등)이 없으면 도장하십시오. 8) 온도에 따라 점도 변화가 심하므로 작업시 기상에 유의하여야 합니다. 9) 2액형 도료인 경우, 규정된 비율대로 전동교반기를 사용하여 약 3~4분간 혼합 후 가사시간이 경과하면 겔현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오. 동력교반기를 사용하지 않을 경우 균일하게 혼합되지 않아 건조되지 않으므로 주의하십시오. 10)완전건조 되지 않은 상태(24시간내)에서 수성 상도 도장시 크랙이 발생 할수 있으므로 완전 건조후 후속상도를 도장하기 바랍니다. 11) 기존 수성구도막을 제거하지 않고 도장시 도막이 박리될수 있으니 주의하시기 바랍니다. 12) 필요시 피도면과의 접착력 향상을 위해서는 에폭시계 하도를 도장한후 썰링 작업을 하십시오. 13) 주제에 경화제를 미리 부어 놓은 후, 혼합하지 않아도 반응이 진행되므로 바로 혼합하여 도장하십시오. 14) 혼합된 도료는 가사시간 이내에 사용하십시오. 15) 최대 후속도장 가능시간이 경과된 경우에는 상도 부착 불량이 발생할 수 있으므로 적절한 표면처리가 요구됩니다. 16) 작업 후 모든 도장기구는 지정 세척제로 세척하십시오. 17) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 용도 이외의 사용을 금합니다. 2) 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장하지 마십시오.

슈퍼에폭시



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

	시오. 3) 본 제품은 인화성 물질이므로 운송, 보관, 취급시 직사광선 및 화기의 접근을 피하고 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하십시오. 4) 본 제품 용기는 반드시 밀폐하여 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오. 5) 작업중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오. 6) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 7) 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우, 흐르는 물에 충분히 씻어내고 전문의의 진료를 받으십시오. 8) 흡입, 섭취했을 경우에는 제품 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고표기에 따라 응급조치를 취하고 즉시 전문의의 진료를 받으십시오. 9) 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고, 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업해 주십시오. 10) 사용 후 남은 잔량의 도료는 건조피막이나 굳음 현상이 발생되오니 개봉 후 즉시 전량 사용하여 주십시오. 11) 제품이 묻어있는 형걸 등은 가연성 물질과 함께 보관시 자연발화의 위험이 있으므로 반드시 불연성 용기에 담아 폐기하십시오. 12) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 13) 기타 문의사항은 당사 고객센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 에포코트하도, 에포코트아쿠아프라이머 상도 : 적용부위에 따라 다름.
법규관련	슈퍼에폭시는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	무광	색상	연회색
피도면	콘크리트, 시멘트 몰탈, 철재	조성	2액형
부피고형분	98% 이상	건조도막두께 주제·경화제 혼합비(무게비)	사용조건별로 다름
도장횟수	1~2회		2:1
이론소요량	{[조인트폭(mm)X충진두께(mm)]/1000} [길이 1m당 썰링재 소요량(liters)]	희석률	사용하지 않음
세척제	에포코트1000신나	포장단위 (실포장량)	12L용(15kg), 4L용(5.1kg)
저장기간	12개월 (5~35℃ 실내보관시)		

구분	10℃	20℃	30℃
경화건조(시간)	24	6	4
완전건조(일)	3	2	1
가사시간(분)	30	20	10
재도장간격(시간)	24~72	6~48	4~24

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2024/06/24