

시멘트데코플러스(바닥용)

본 시방은 도면에 표기된 시멘트 데코 플러스 바닥용 마감공사에 적용하며, 시멘트 질감을 구현할 수 있는 친환경 인테리어 마감재입니다. 시공 면 처리 방법에 따라 다양한 질감표현(빈티지, 표면의 자연스러운 갈라짐 등)이 가능하며, 유해 중금속 등을 함유하지 않는 친환경 제품으로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

무기질 셀프레벨링성의 친환경 인테리어 마감재로 파우더와 물을 사용하여 도포하는 마감재 입니다. 시공 면처리 방법에 따라 다양한 질감표현(빈티지, 표면의 자연스러운 갈라짐 등)이 가능하며, 휘발성 유기화합물(VOC)이 없는 친환경 제품입니다.

나. 적용범위

- 콘크리트, 시멘트 몰탈 바닥면
- 호텔, 카페, 백화점 매장, 전시장, 오피스빌딩 등 내부바닥 인테리어용

다. 시 공

표면처리

1) 도장할 소지는 충분히 양생되어야 한다.(25℃ 기준, 28일 이상 충분히 양생)
2) 소지 표면에 LAITANCE, 먼지, 수분, 유분 등 기타 오염물질이나 구도막이 있을 경우에는 이를 완전히 제거해야 한다.
(샌드블라스트링, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)
3) 고강도 콘크리트(260 kgf/㎠ 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스트링 방법으로 표면처리를 실시해야 합니다.
4) 피도면의 균열부분 및 홈 등은 시멘트 몰탈 및 시멘트데코로 메꾸어 주고 표면을 평활하게 조정한 후 도장한다.
5) 피도면은 충분히 양생시키고 표면함수율 6% 이하, pH값 7~9가 되어야 한다.

도장사양

하도 : 에포코트하도,에포코트아쿠아프라이머
상도 : 컬러데코라이닝 투명,에포코트라이닝 투명

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
하도	에포코트하도		1	50μm	6.0 m ² /L	
하도	에포코트아쿠아프라이머	SB-PR-561	1	50μm	6.0 m ² /L	
중도	시멘트데코플러스(바닥용)		1	3,000μm	5.8kg/m ²	
상도	에포코트하도		1	50μm	6.0 m ² /L	
상도	에포코트라이닝 투명		1	2,000μm	2.00L/m ²	
상도	컬러데코라이닝 투명		1	3,000μm	3.00L/m ²	

- 부가세 별도

- 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.

- 시공비 별도

제품별
도장방법

1) 하 도

- 표면처리가 끝난 후 에포코트하도 또는 에포코트아쿠아프라이머의 주재와 경화제를 부피비1 : 1로 혼합후 붓, 로울러, 스프레이로 건조도막 두께50μm 기준으로 1회 도장한다.

- 추천 희석량을 사용하여 피도면 표면에 충분히 스며들도록 도장한다.

- 부분적으로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다

2) 중 도 : 시멘트 데코 바닥용 플러스

- 하도 도장 후 25℃에서 4시간 이상 경과한 상태에서 시멘트데코 플러스(바닥용)에 표시된 눈금까지 물(3.6kg) 투입 후 전동교반기로 교반 하면서 파우더를 조금씩 투입하고, 이를 2~3분간 균일하게 교반한다. 이때, 기포 발생을 최소화하기 위하여 저속(300 ~ 500 RPM)으로 교반한다.

- 물과 파우더를 혼합하신 후 가능한 5분 이내에 즉시 사용하십시오.

- 과도하게 물을 희석시 강도저하, 표면상태 불량 등이 발생할 수 있으므로 과도한 물 투입은 자제한다.

- 흙손, 톱날 스크래퍼 등으로 도장두께가 3mm가 되도록 균일하게 도장한다.

- 바람이 심한 곳이나 또는 뜨거운 곳의 경우, 표면증발이 급격하게 발생되어 도막 내 외부의 건조 차이에 의해 크랙이 발생될 수 있으므로 사전 방지책을 마련한 후 도장한다.

3) 에폭시 하도 및 상도

- 시멘트데코 플러스 도장 후 25℃에서 최소 2일 이상 경과한 다음 에포코트하도를 부피비 1:1로 혼합하여 건조도막두께 50μm 기준으로 1 회 로라 도장한다.

- 이후, 하도 도장 후 20℃에서 6시간 이상 경과한 상태에서 컬러데코라이닝 투명 또는 에포코트라이닝 투명의 주재와 경화제를 정해진 혼합비에 따라 혼합, 전동교반기로 교반 후 도료를 바닥에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하여 도막두께 2mm(에포코트라이닝 투명), 3mm(컬러데코라이닝 투명)가 되도록 RAKE의 끝을 조정하여 긁거나 퍼면서 도료가 전면에 잘 퍼지도록 도포한다.

	- 에포코트라이닝 투명 또는 컬러데코라이닝 투명은 일반적으로 희석치 않고 사용하며 희석시는 강도, 건조, 면상태 불량 등의 결함이 발생될 수 있다. - 에포코트라이닝 투명 또는 컬러데코라이닝 투명을 도장 후 소포가 되지 않을 때는 에포코트1000신나 또는 신나 395를 표면에 살포하여 기포를 제거하여 준다. - 시멘트데코플러스 도장 후 용제형 에폭시 도료(에포코트상도 투명 등)는 부착력 및 강도가 떨어짐에 따라 절대 사용하지 마십시오. - 가사시간이 초과된 도료는 퍼짐성이 떨어져 도막외관이 불량해지므로 사용해서는 안됩니다.
도장시 주의사항	1) 타 도료와 혼합사용을 금합니다. 2) 과다한 희석은 도막성능 저하 및 작업성 불량, 광택저하, 이색현상을 초래하오니 유의하십시오. 3) 피도물의 표면온도가 높으면(35℃이상) 기포 또는 크레이터링이 발생할 수 있으니 대기온도가 높을 시에는 도장을 피하십시오. 4) 난방이 되는 바닥에는 무용제형 에폭시 투명 바닥재의 황변 발생이 우려되오니 사용하지 마십시오. 5) 제품이 얼지 않도록 보관하십시오. 6) 크랙 메꿈은 시멘트 보수물탈 및 시멘트데코를 사용하십시오. 에폭시 퍼티로 메꿈 도장 후 시멘트데코 도장 시 퍼티 부위 비칠 수 있으며 변색이 발생될 수 있습니다. 7) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 8) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하), 폭염(35℃ 이상) 시에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오(도막의 균열, 부착 및 외관 불량 등이 발생할 수 있음) 9) 강풍, 강설, 강우가 예상될 때는 도장작업을 피하십시오. 10) 구도막 위에 도장 시에는 구도막을 최대한 제거하신 후 도장하시기 바랍니다(문의 사항 시 대리점 또는 소비자상담실과 상담을 받으시길 바랍니다) 11) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 12) 시멘트데코플러스 도장 후 용제형 에폭시 도료(에포코트1000 투명 등)는 부착력 및 강도가 떨어짐에 따라 절대 사용하지 마십시오. 13) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 하십시오. 14) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 15) 하도 도장 후 2일 이상 경과된 부분은 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 하도를 희석하여 얇게 추가 도장한다. 16) 비, 눈 등에 노출 시에는 3일 이상 건조시킨 후 하도를 희석하여 얇게 도장한다. 17) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 18) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.