

컬러데코스톤그립

본 시방은 도면에 표기된 컬러데코스톤그립 마감공사에 적용하며 컬러데코스톤그립은 수용성 아크릴 수지를 이용한 도료로서 삼화페인트 또는 동등이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

컬러데코스톤그립은 수용성 아크릴 수지를 주성분으로 한 도료로서 냄새가 거의 없으며 별도 프라이머 없이 콘크리트 표면에 로라 작업으로 균일한 컬러칩 패턴 연출이 되는 미끄럼 방지 도료로 부착성, 내구성등이 우수한 실내외 도장이 가능한 도료입니다.

나. 적용범위

전시장, 사무실, 카페, 보행로 등의 실내외 경보행용

다. 시 공

표면처리	1) 도장할 표면은 충분히 양생되어야 합니다.(25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생하며 기온이 25°C 이하일 경우 양생기간은 이보다 길어질 수 있습니다) 2) 피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야 합니다. 3) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm ² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인해야 합니다.					
도장사양	상도 : 컬러데코스톤그립					
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량
	상도	컬러데코스톤그립		2~3	300~400μm	0.52~0.70kg/m ²
	합계			2~3	300~400μm	
제품별 도장방법	- 도료 표면에 층분리가 발생한 경우 컬러칩이 균일하게 혼합되도록 교반하여 사용한다. - 표면처리가 끝난 후 별도의 프라이머 도장 없이 작업하고 롤러가 닿기 힘든 가장자리 부위에 붓으로 도장한다. - 롤러나 흡손을 이용하여 평활하게 도장한다(1회 도장은 은폐되지 않으므로 2회~3회도장을 추천한다).					
도장시 주의사항	1) 비오는 날, 습도가 높은 날(상대습도 80% 이상), 기타 수분이 침습(표면함수율 6% 이상)되는 조건에서 도장시 건조 지연, 미건조가 발생할 수 있어 도장을 금합니다. 2) 기온이 낮은 날(5°C 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40°C 이상) 도장시 정상적인 물성을 발휘하지 못할 수 있으므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음) 3) 도장할 콘크리트 표면은 충분히 건조시키십시오. (25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생, pH값은 7~9, 표면함수율 6% 이하) 4) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 5) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm ² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오. 6) 마스킹 테이프 등으로 도장 이외 지역의 오염을 방지해주십시오. 7) 후도막으로 도장될 경우 도막 내부의 물이 휘발되지 않아 도막 물성이 저하(도막 터짐, 건조 지연, 자국 현상)될 수 있으니 규정 도막두께를 준수하십시오. 8) 피도면의 균열부분 및 홈등은 에폭시 및 아크릴 퍼티로 메꾸어 주고 표면 조정후 도장한다. 9) 충분히 건조되지 않은 상태에서는 도막의 강도 및 접착력이 약해 박리 현상이 발생할 수 있으므로 반드시 충분히 건조된 후에 보행토록 하십시오. 10) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다. 11) 수분이 지속적으로 접촉되는 침적 부위의 경우, 부착력, 외관오염 등의 물성 저하가 발생할 수 있습니다. 12) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 13) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 14) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 15) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신후 사용하시기 바랍니다.					