

COLORDECO STONEGRIP

컬러데코스톤그립



SAMHWA

삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

컬러데코스톤그립은 수용성 아크릴 수지를 주성분으로 한 도료로서 냄새가 거의 없으며 별도 하도없이 콘크리트 표면에 로라 작업으로 균일한 컬러칩 패턴 연출이 되는 미끄럼 방지 도료로 부착성, 내구성등이 우수한 도료입니다.

용도

실내외 장식용 도료

도장사양

사용방법

1. 표면처리
 - 1) 도장할 표면은 충분히 양생되어야 합니다.(25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생하며 기온이 25°C 이하일 경우 양생기간은 이보다 길어질 수 있습니다)
 - 2) 피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야 합니다.
 - 3) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인해야 합니다.
2. 작업이상조건
대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 80% 이하, 표면온도 : 40°C 이하,
표면함수율 : 6% 이하, 표면 pH : 9 이하,
피도면온도 : 이슬점온도보다 최소 3°C 이상
3. 도장기구, 도장방법
붓, 로라, 롤손

도장시 주의사항

- 1) 기온이 낮은 날(5°C 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40°C 이상) 도장시 정상적인 물성을 발휘하지 못할 수 있으므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음)
- 2) 일부 소재에서 부착이 원활하지 않을 수 있으니 사전확인 후 진행하십시오.
- 3) 도장할 콘크리트 표면은 충분히 건조시키십시오. (25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생, pH값은 7~9, 표면함수율 6% 이하)
- 4) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)
- 5) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오.
- 6) 후도막으로 도장될 경우 도막 내부의 물이 휘발되지 않아 도막 물성이 저하(도막 터짐, 건조 지연, 자국 현상)될 수 있으니 규정 도막두께를 준수하십시오.
- 7) 수분에 침적될 경우 도막의 부착력, 외관오염 등의 물성 저하가 발생할 수 있어 상시 물을 사용하는 공간(화장실, 수조 등)은 도장을 지양합니다.
- 8) 충분히 건조되지 않은 상태에서는 도막의 강도 및 접착력이 약해 박리 현상이 발생할 수 있으므로 반드시 충분히 건조된 후에 보행토록 하십시오.
- 9) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.
- 10) 피도면의 균열부분 및 흠등은 에폭시 및 아크릴 퍼티로 메꾸어 주고 표면 조정후 도장한다.
- 11) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 12) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
- 13) 도막에 강한 압력이 가해질 경우 눌림자국이 발생할 수 있습니다.
- 14) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
- 15) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신후 사용하시기 바랍니다.

컬러데코스톤그립



SAMHWA

삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

취급시 주의사항	1) 본 제품은 수용성 제품으로 보관, 운송 시 얼지 않도록 유의하고 직사광선 및 화기의 접근을 피하고 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하십시오. 2) 용도 이외의 사용을 금합니다. 3) 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장하지 마십시오. 4) 본 제품 용기는 반드시 밀폐하여 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오. 5) 작업 중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오. 6) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 7) 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우, 흐르는 물에 충분히 씻어내고 전문의의 진료를 받으십시오. 8) 흡입, 섭취했을 경우에는 제품 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고표기에 따라 응급조치를 취하고 즉시 전문의의 진료를 받으십시오. 9) 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고, 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업해 주십시오. 10) 사용 후 남은 잔량의 도료는 건조피막이나 굳음 현상이 발생되오니 되도록 개봉 후 즉시 전량 사용하여 주십시오. 11) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 12) 기타 문의사항은 당사 고객센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : 컬러데코스톤그립
법규관련	

물성자료

마감상태	무광	색상	샌드그레이, 글리터그레이, 레드브릭 멜란지옐로우, 블랙스톤
피도면	콘크리트	조성	1액형
부피고형분	약 53%	주점 건조도막두께	300~400 μ m (2회 도장 기준)
이론소요량	0.87kg/m ² (400 μ m 기준)	도장횟수	2~3회
세척제	물	저장기간	6개월
포장단위 (실용량)	4kg		

구분	10℃	20℃	30℃
지속건조	30분	10분	5분
경화건조	4시간	2시간	1시간
재도장간격	6시간	3시간	2시간

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2025/09/26