

안심누수



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

안심누수 는(은) 아크릴수지계 에멀전을 주성분으로 하여 바닥 타일줄눈 및 내외부 콘크리트 벽면에 침투하여 생활방수성능을 발휘하며, 건조시간이 빠르고 투명성, 작업성이 우수하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 1액형 수성타입의 광택 투명 도료입니다. 또한 수성 상도재로 사용이 가능하며, 발수재와 달리 수성도료 후속 도장이 가능합니다.

용도

바닥 타일줄눈 및 타일면, 콘크리트 벽면, 내외부 도료 상도 투명
(생활방수 외 식수탱크, 저수조탱크 등 물에 잠기는 부위 사용 불가)

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 기름, 녹, 먼지, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 로라
도장시 주의사항	1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다. 4) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오 5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 6) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초킹소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 수성바인더200을 하도 도장해야 합니다. 7) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다. 8) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다. 9) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다. 10) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인) 11) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다. 12) 상기 도료는 침투형 제품으로 타일 면 시공 시 제품이 충분히 흡수된 것을 확인 후 잔류 도료는 마른 걸레로 닦아냅니다. 13) 본 제품은 광택 투명도료 제품으로 소지면 흡수도에 따라 광택 차이가 발생 할 수 있으니, 본 도장전 필히 사전확인을 하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당

안심누수



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

	사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)을 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : 안심누수
법규관련	안심누수 는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	유광	색상	투명
피도면	바닥 타일줄눈, 콘크리트 벽체, 베란다, 보일러실	조성	1액형
부피고형분	33%	건조도막두께	15 μ m
도장횟수	1~2회	이론도포면적	21.5m ² /L (※ 도포면적은 소지면에 따른 흡수도 및 작업 방식에 따라 달라질 수 있습니다.)
건조시간(25도)	고화건조: 2시간이내		
재도장간격 (25°C)	재도장간격: 3시간 이후	희석률	원액 권장
희석제	물	저장기간	12개월
포장단위 (실포장량)	18L, 4L, 1L		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2026/07/21