

매직탄 월코트 투명



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

매직탄 월코트는 내후성이 우수한 아크릴 우레탄 수지를 주성분으로 한 2액형 마감도료로서 부착성, 내수성, 내약품성 및 기계적 물성이 매우 우수하여 철재, 비철금속 목재, 몰탈, 타일 등 다양한 소지면과 구도막에 도장이 가능합니다. 특히 박막의 피막을 형성하여 소재를 보호하고 내부로 물이 침투되는 것을 지연 한정시키는 생활방수 도료 입니다

용도

철재, 비철금속, 몰탈, 타일, 적벽돌 코팅용

* 방수재 및 보행용 바닥재 용도로는 사용을 금합니다.

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 흙, 모래, 유분, 수분 등이 없도록 이 물질을 제거하십시오 2. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 롤라, 붓, 스프레이
도장시 주의사항	1. 피도면에 수분이 있을 시는 기포, 백화 발생 등 도막에 결함을 줄 우려가 있으므로 완전히 건조시키십시오 2. 경화제는 수분과 민감하게 반응하므로 수분침투가 안되도록 잘 밀봉하여 냉암소에 보관하여 주십시오 3. 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5°C이하) 에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) 4. 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다. 5. 구도막 및 선행도장 도막이 수분 비 눈 이슬 또는 수분의 응축 에 노출될 경우 표면에 이물질 발생 및 층간 부착성이 떨어질 수 있으므로 반드시 세척하여 후속 도장을 실시하십시오 6. 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오 7. 2 액형 도료인 경우, 경화제 혼합후 가사시간이 경과하면 겔현상 균음 이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오 8. 혼합된 도료는 가사시간 이내에 사용하십시오 가사시간이 경과된 도료는 퍼짐성 등의 도막면상태 불량 및 재도장시 주름(Wrinkling)이 발생할 수 있으므로 도장조건에 맞게 소분하여 사용하시기 바랍니다 9. 지정된 혼합비율을 지키지 않을 경우 물성 변화, 광택, 건조, 기계적, 화학적 물성 가 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다 10. 콘크리트와 같은 침투성 소재에 무광 도료 도장 시에는 소재에 도료가 침투되어 도막의 색상 및 광택이 변화될 수 있으므로 소재를 매직탄 월코트 유광 또는 퍼티로 사전에 충분히 메꿔준 후 도장하시기 바랍니다 11. 소지 표면의 적합한 pH 값은 7 ~ 9 입니다. 평행함수율 6% 이하 12. 실제 소요량은 소지상태 도장방법 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오 13. 특히, 알코올 성분이 함유된 신나 예폭시신나 락카신나 또는 사제신나 등은 건조되지 않으므로 사용하지 마십시오 14. 무광 롤라 도장시 도막두께 및 롤라 패턴에 따라 광열룩이 발생할 수 있으니 유의하시길 바라며 균일한 도막두께를 형성하기 위해서는 롤라 도장 속도나 패턴을 조정하여 도장하십시오 15. 도막을 두껍게 도장하거나 벽면 도장시 하단면에 흘러내림으로 인하여 도막이 두껍게 형성될 경우 도막끓음 현상이 발생되오니 후도막이 되지 않도록 도장하십시오
취급시 주의사항	1. 도료는 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 통풍이 잘 되는 건냉암소에 보관하시되 용기는 반드시 밀폐시키고 도료 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오 . 사용 후 잔량 도료도 동일한 방법으로 보관하십시오 . 2. 도장작업 시 환기에 유의하시고 , 장시간 용매증기를 흡입하지 않도록 주의하십시오 . 필요 시 적절한 안전장구를 착용하고 도장작업을 진행하십시오 .

매직탄 월코트 투명



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

	3. 도료가 눈 , 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하시고 , 도장작업 종료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 4. 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오 5. 본 도료는 저장기간 내에 사용하십시오 . 이 기간이 경과해도 도료의 사용은 가능하나 , 장기간 보관 시 도료 물성변화, 안료 침전 등이 발생할 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참고 하십시오.
도장시스템	
법규관련	매직탄 월코트 투명은(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	유광, 무광	색상	투명
피도면	철재, 비철금속, 타일, 적벽돌, 몰탈 등	조성	2액형
부피고형분	27.7%	추천 건조도막두께	30 μm
도장횟수	2~3회	주제:경화제	주제:경화제=3:1(부피비)
이론도포면적	9.24㎡/L (건조도막두께 30μm시) *도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.	건조시간(25℃)	지촉건조 : 12분 이내 경화건조 : 12시간 이내
		가사시간(25℃)	4시간
저장기간	12개월 이내 (5~35℃기준,실내보관시)	포장단위	16L, 4L

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2024/01/09