

컬러데코라이닝 투명

본 시방은 도면에 표기된 에폭시 바닥 마감공사에 적용하며 내마모성 및 내충격성이 우수한 무용제, 자체평활형 에폭시 수지를 주성분으로 한 2 액형 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

컬러데코라이닝 투명은 에폭시 수지를 주성분으로하는 바닥용 도료로서 작업성이 우수하며 바닥두께를 자유롭게 조절할 수 있고 이음매가 없습니다. 특히 내수성, 내유성, 내약품성, 내마모성이 우수하며 외관이 좋은 무용제형의 투명 에폭시 방진 바닥재 입니다.

나. 적용범위

카페, 사무실, 전시장, 무진실 등 방진용 도료

다. 시 공

표면처리	1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다. (25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생) 2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다. (샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 3) 적합한 PH값은7~9이다. (표면함수율 6% 이하) 4) 신축줄눈, 크랙이 심한 부분은 V-cutting후 폴리에틸렌(PE) BACK-UP재로 충전하고, 틈새나 홈은 슈퍼에폭시로 메꾸어주고 표면조정후 도장한다. 5) 고강도 콘크리트(260 kgf/㎠ 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시해야 합니다. 6) 벽면과 바닥이 접한 부위 등의 가장자리는 V-cutting 한다 7) 콘크리트 소지의 기공에 의한 기포 발생을 최소화하기 위하여 약 0.5~0.8 mm 두께로 선행도장(스크래핑)을 실시합니다.																																	
도장사양	하도 : 에포코트하도 상도 : 컬러데코라이닝 투명																																	
일위대가	<table border="1"> <thead> <tr> <th>도장 순서</th><th>제품명</th><th>규격번호</th><th>도장횟수</th><th>도막두께</th><th>이론 소요량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td><td>에포코트하도</td><td></td><td>1</td><td>50μm</td><td>6.0 m²/L</td><td></td></tr> <tr> <td>상도</td><td>컬러데코라이닝 투명</td><td></td><td>1</td><td>1~1.5mm</td><td>1.00 ~ 1.50 L/m²</td><td></td></tr> <tr> <td>합계</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1,050~1,550 μm</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> ① 부가세별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음. ③ 시공비 별도						도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고	하도	에포코트하도		1	50μm	6.0 m ² /L		상도	컬러데코라이닝 투명		1	1~1.5mm	1.00 ~ 1.50 L/m ²		합계			2	1,050~1,550 μm		
도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고																												
하도	에포코트하도		1	50μm	6.0 m ² /L																													
상도	컬러데코라이닝 투명		1	1~1.5mm	1.00 ~ 1.50 L/m ²																													
합계			2	1,050~1,550 μm																														
제품별 도장방법	1) 하 도 - 바탕처리가 끝난 후, 에포코트하도 주제와 경화제를 충분히 혼합한 다음, 롤러 또는 붓으로 50μm 1회 도장한다.(혼합비, 에포코트 하도 투명 1:1 부피비) - 희석치 않고 사용하며 표면에 충분히 스며들도록 도포한다. - 부분적으로 후도막이 되지않도록 균일하게 도장하여야 한다. - 1회 도장시 도장면의 흡수가 심한부분 (초기 바탕소지 색으로 환원 되는 곳)은 하도를 추가 도장하여야 한다. 2) 상 도 - 하도 도장 후 20℃에서 최소 12시간 경과한 다음 도장면적 및 도막두께 1~1.5mm 에 대한 소요량을 정확히 계산하여 컬러데코라이닝 투명의 주제와 경화제를 부피비 3 :1 로 혼합한다. - 컬러데코라이닝 투명의 주제와 경화제를 전동교반기로 혼합 후 도료를 바닥에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하여 도막두께 1~1.5mm 가 되도록 RAKE의 끝을 조정하여 긁거나 펴면서 도료가 전면에 잘 퍼지도록 도포한다. - 컬러데코라이닝 투명은 일반적으로 희석치 않고 사용하며 희석시는 강도불량, 건조불량 등의 결함이 발생될 수 있다. - 컬러데코라이닝 투명 도포 후 소포가 되지않을때 에포코트1000신나를 표면에 살포하여 기포를 제거하여 준다. - 가사시간이 초과된 도료는 퍼짐성이 나빠져 도막외관이 불량해지므로 사용해서는 안된다. - LINE MARKING 시는 상도 도장 후 20℃에서 24시간 경과한 다음 에포코트210PLUS를 사용하여 LINE MARKING 한다. - 이때 LINE MARKING 주위가 오염될 위험이 있으므로 도장면 주변에 MASKING TAPE 으로 TAPPING 후 도장한다.																																	
도장시 주의사항	1) 도장시나 경화시 주위온도는 10℃ 이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면온도는 이슬점온도보다 3℃ 이상이어야 한다. 2) 중도, 상도는 도장하기 전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 전동교반기(RPM 1,000~1,500)로 약 2~3 분간 균일하게 혼합하여 사용한다. 3) 콘크리트 내부의 기공으로 상도 도포시 기포가 발생될 수 있으므로 소지에 대한 기포 발생 여부를 사전 점검하여 상도물량 일부로 SCRAPING (약 0.5mm) 하고 20℃에서 최소 24 시간 경과후 잔량의 상도로서 총 도막두께가 1~1.5mm 가 되도록 시공한다. 4) 충분한 환기하에서 작업을 행하고 혼합도료는 가사시간 이내에 사용하여야 한다. 5) 바탕색이 흑색과 같은 진한색일 경우 미세하게 잔존하는 기포가 보일 수 있으므로 색상 선정시 주의하여야 한다. 6) 동절기 저온에서 컬러데코라이닝 투명 작업 후 Amine Blushing 발생시에는 반드시 에포코트상도 투명을 도장해야 한다. 7) 도장 후 물(습기)이나 알코올 등에 노출되면 광택저하 및 변색 현상이 발생할 수 있으므로 주의하십시오. 특히, 저온에서는 아민브러싱과 백화현상이 동반될 수 있으므로, 수분오염에 주의하시고 물청소를 하지 마십시오.																																	

8) 표면 구배가 심하거나 과량 희석 사용 시에는 도막 표면에 미세한 주름이 보일 수 있으므로 주의하여야 합니다.
