

삼화 윈터치 방수

본 시방은 도면에 표기된 방수공사에 적용하며 1액형 수용성 우레탄 수지를 이용한 탄성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

삼화 원터치 방수는 1액형 수용성 아크릴에멀전화 우레탄 수지를 사용한 방수용 도료로서 본 제품만으로 하도, 중도, 상도가 가능합니다. 또한 탄성력, 부착력, 내구력이 강하고 방수성이 뛰어난 도막을 형성하므로 건축기재의 온도차에 의한 수축, 팽창에 따른 균열부분으로 수분이 침투함을 방지하여 건축물을 보호하므로 경사가 완만한 지붕 및 슬라브 평지붕의 방수용으로 적합한 수용성 도료입니다.

나. 적용범위

콘크리트 등의 각종 건축물 방수용 도료

다. 시 공

표면처리

1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다.(25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생)

2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)

3) 고강도 콘크리트(260kgf/㎠ 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시해야 합니다.

4) 적합한 PH값은7~9이다.(표면함수율 6% 이하)

5) 틈새나 좁은 아이생각수성탄성실 등으로 메꾸어 주고, 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 폴리에칠렌 BACK UP재를 넣고 아이생각수성탄성실로 SEALING하고 표면조정 후 도장해주시시오.

6) 벽면과 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 한다.

도장사양

하도 : 삼화 원터치 방수: 50μm

중도 : 삼화 원터치 방수: 1,000μm 2~3회

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
하도	삼화 원터치 방수		1	50μm	0.123 kg/m²	
중도	삼화 원터치 방수		2~3	1,000μm	2.450 kg/m²	
합계			4~6	1,050μm		

① 부가세 별도

② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음.

③ 시공비 별도

제품별
도장방법

1) 하 도

- 바탕처리가 끝난 후 삼화 원터치 방수를 로울러 또는 붓으로 50μm 1회 도장한다.

- 하도로 사용시 원액과 물을 1:1로 희석하여 사용하며 표면에 충분히 스며들도록 도포한다.

- 소지표면에 하도 도막이 두껍게 형성되어 있을 경우에는 소지면과 중도의 접촉면적이 감소해 오히려 부착이 불량하므로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다.

- 하도가 처리안된 부분은 상도 도장시 기포가 발생할 우려가 있고 접착력이 떨어질 우려가 있으므로 빠짐없이 도포해야 한다.

- 하도 도장 후 2일 이상 경과된 부분은 중도와의 중간 부착력 보강을 위해 뉴워터탄 하도를 얇게 추가 도장한다.

2) 중 도

- 하도 도장 후 20℃에서 1일 이후 2일 이내에 도막위의 모든 오염물을 제거하고 도장면적 및 도막두께 500μm(1회)에 대한 소요량을 정확히 계산하여 붓, 로라를 사용하여 균일하게 2~3회 도장한다.

- 가급적 희석치 않고 사용하며, 희석시 5% 이내(도료부피비)로 희석하여 사용하십시오.

- 경사 부위 및 벽체에 도장시 희석치 않고 도막두께 200μm(1회)에 균일하게 3~4회 도장한다.

- 재도장은 20℃ 기준 6시간 경과후 재도장한다.

도장시
주의사항

1) 타도료와 혼합사용을 금합니다.

2) 도료가 얼지 않도록 보관하십시오.

3) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 하십시오.

4) 강풍, 강설, 강우가 예상될 때는 작업하지 마십시오.

5) 과량 희석시 살오름성등이 불량할 수 있으므로 주의 하십시오.

6) 피도면에 본 도료 원액과 물을 1:1로 희석하여 프라이머 도장 하십시오

7) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.(온도가 높고 직사광선이 강한 날 장기간 옥외 보관 시 용기 내부 벽면에 묻은 도료가 굳을 수 있습니다.)

8) 비 오는 날, 습도가 높은 날(80%이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음)

9) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.

10) 구도막 위에 보수도장시 안정성과 도막 내구성 확보를 위해 부직포로 보강재로 사용한 뒤 본 도료도장 하십시오.

11) 삼화 원터치 방수 도장후 2일 이상 경과된 부분은 중간 부착력 보강을 위해 본 도료를 물과 1:1로 희석하여 얇게 추가 도장해주시시오.

- | |
|---|
| <p>12) 비, 눈등에 노출시에는 3일 이상 건조시킨후 본 도료를 물과 1:1로 희석하여 얇게 추가 도장해주십시오.</p> <p>13) 1회에 2mm(젓은도막기준) 이상 도포 시 도막 균열현상이 발생하거나, 건조시간이 지연될 수 있으니 가급적 2~3회로 나누어 도장하십시오.</p> <p>14) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</p> <p>15) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오, 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</p> |
|---|