

삼화 원터치 방수



삼화 원터치 방수는 1액형 수용성 아크릴에멀전화 우레탄 수지를 사용한 방수용 도료로서 본 제품만으로 하도, 중도, 상도가 가능합니다. 또한 탄성력, 부착력, 내구력이 강하고 방수성이 뛰어난 도막을 형성하므로 건축기재의 온도차에 의한 수축, 팽창에 따른 균열부분으로 수분이 침투함을 방지하여 건축물을 보호하므로 경사가 완만한 지붕 및 슬라브 평지붕의 방수용으로 적합한 수용성 도료입니다.

용도

콘크리트 등의 각종 건축물 방수용 도료

도장사양

사용방법	1. 표면처리 1) 도장할 표면은 충분히 양생되어야 합니다.(25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생하며 기온이 25℃ 이하일 경우 양생기간은 이보다 길어질 수 있습니다) 2) 피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야 합니다. 3) 고강도 콘크리트(260kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량 발생 가능하므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인해야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 80% 이하, 표면온도 : 40℃ 이하, 표면함수율 : 6% 이하, 표면 pH : 9 이하, 피도면온도 : 이슬점온도보다 최소 3℃ 이상 3. 도장기구 붓, 로라, 에어리스스프레이
도장시 주의사항	1) 비오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40℃ 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장 작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음) 2) 도장할 표면은 충분히 건조시키십시오.(25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생) 3) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등) 4) 고강도 콘크리트(260kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량 발생 가능하므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오. 5) 소지 표면의 적합한 pH값은 7~9 입니다.(표면함수율 6% 이하) 6) 틈새나 홈은 아이생각수성탄성실 등으로 메꾸어 주고, 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 폴리에틸렌 BACK UP재를 넣고 아이생각수성탄성실로 SEALING하고 표면조정 후 도장해주십시오. 7) 벽면과 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 해주십시오. 8) 도료가 얼지 않도록 보관하십시오. 9) 피도면에 본 도료 원액과 물을 1:1로 희석하여 프라이머 도장 하십시오 10) 삼화 원터치 방수 도장후 2일 이상 경과된 부분은 층간 부착력 보강을 위해 본 도료를 물과 1:1로 희석하여 얇게 추가 도장해주십시오. 11) 비, 눈등에 노출시에는 3일 이상 건조시킨후 본 도료를 물과 1:1로 희석하여 얇게 추가 도장해주십시오. 12) 1회에 2mm(젖은도막기준) 이상 도포 시 도막 균열현상이 발생하거나, 건조시간이 지연될 수 있으니 가급적 2~3회로 나누어 도장하십시오. 13) 마스킹 테이프 등으로 도장 이외 지역의 오염을 방지해주십시오. 14) 후도막으로 도장될 경우 도막 내부의 물이 휘발되지 않아 도막 물성이 저하(도막 터짐, 건조 지연, 자국 현상)될 수 있으니 규정 도막두께를 준수하십시오. 15) 삼화 원터치 방수는 차량 통행이 불가하며, 방수재 목적 외 타 목적으로 사용하지 마십시오. 16) 도료가 눈, 피부등에 접촉되지 않도록 주의해야 하며, 도료가 얼지 않도록 보관하십시오. 17) 과량 희석 시 은폐력, 살오름성, 도막강도 등이 불량할 수 있으므로 주의하십시오.

삼화 원터치 방수



	18) 피도면에 수분이 있을 경우 접착불량의 문제가 발생할 수 있으므로 반드시 완전히 건조된 후에 작업을 해야 한다. 19) 실내 콘크리트면의 바닥재용으로 사용하지 마십시오. 20) 구도막 위에 보수도장시 안정성과 도막 내구성 확보를 위해 부직포로 보강재로 사용한 뒤 본 도료도장 하시기 바랍니다. 21) 도장(touch up도장 포함)시에 동일제품, 색상, Lot라도 희석비, 도장기구,도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 Lot의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되,색상확인후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 22) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 23) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 24) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 25) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신후 사용하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 용도 이외의 사용을 금합니다. 2) 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장하지 마십시오. 3) 본 제품은 수용성 제품으로 운송, 보관, 취급시 직사광선 및 화기의 접근을 피하고 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하십시오.(온도가 높고 직사광선이 강한 날 장기간 옥외 보관 시 용기 내부 벽면에 묻은 도료가 굳을 수 있습니다.) 4) 본 제품 용기는 반드시 밀폐하여 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오. 5) 작업중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오. 6) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 7) 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우, 흐르는 물에 충분히 씻어내고 전문의의 진료를 받으십시오. 8) 흡입, 섭취했을 경우에는 제품 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고표기에 따라 응급조치를 취하고 즉시 전문의의 진료를 받으십시오. 9) 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고, 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업해 주십시오. 10) 사용 후 남은 잔량의 도료는 건조피막이나 굳음 현상이 발생되오니 개봉 후 즉시 전량 사용하여 주십시오. 11) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 12) 기타 문의사항은 당사 고객센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 삼화 원터치 방수 중도 : 삼화 원터치 방수
법규관련	삼화 원터치 방수는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소"

물성자료

마감상태	무광	색상	녹색, 회색
피도면	하도 처리된 콘크리트, 시멘트 몰탈	조성	1액형
부피고형분	50±3%	추천 건조도막두께	1mm
도장횟수	2~3회	추천소요량	2.45kg/m ²
희석률	하도 사용시 원액과 물을 1:1 희석 사용(도료부피비) 중도 사용시 5% 이내(도료부피비)		(1회 500μm기준 1.23kg/m ²) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.

SAMHWA ONE-TOUCH WATERPROOF

삼화 원터치 방수



희석제	물(청수)	저장기간	6개월 (5~35℃실내보관시)
포장단위 (실용량)	16L용(16kg), 3.5L용(3.5kg)		
구분(WFT 500μm)	10℃	20℃	30℃
지축건조(시간)	4	3	2
경화건조(시간)	8	6	4
재도장간격(시간)	24~48	12~24	8~24

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2025/09/24