

스피실 원샷 실란트



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

스피실 원샷 실란트는 습기 경화형의 1액형 폴리우레탄 실란트로 별도의 혼합과정 없이 사용 가능하며 탄성, 내구성, 비오염성, 방수성, 각종 건축자재에 대한 접착력 등이 우수하여 방수공사 시 크랙 보수, 하지 처리 등 범용적으로 사용 가능한 제품입니다.

용도

콘크리트 몰탈 시설물의 조인트 및 크랙 보수 실링용

도장사양

사용방법

1. 피착재 표면 준비
 - 1) 시공부위의 먼지, 기름, 수분, 연마 잔여물 등 기타 조인트에 부착되어 있는 잔여물을 제거하십시오.
 - 2) 오염된 부분은 헝겊 등을 이용하여 용제 세척을 하고, 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦아 내십시오.
2. 프라이머 처리
 - 1) 제품 적용 전 반드시 접착성 시험을 통하여 피착면과의 접착성을 확인한 후 적용하십시오.
 - 2) 피착면과 실란트의 접착을 위하여 프라이머를 붓으로 균일하게 도포하십시오.
3. 실란트 충전
 - 1) 프라이머 도포 후 지정된 건조시간이 경과하면 가능한 한 빨리 실란트를 충전하십시오.
 - 2) 충전은 조인트의 교차부나 가장자리부터 시작하여 빈틈이나 기포가 발생되지 않도록 구석구석까지 충분히 충전하십시오.
4. 표면 마무리 작업(Tooling)
 - 1) 코킹작업이 끝나면 실란트가 경화되기 전에 즉시 실시하십시오.
 - 2) 교차부부나 코너부분에서는 여러번 주걱(헤라)으로 밀어주십시오.
5. 청소: 작업 완료 후 주변부위 청소 시에는 피착재 및 실란트에 영향이 미치지 않도록 주의하십시오.
6. 양생: 경화 중 먼지나 기타 오염으로부터 보호하여야 하며, 완전 경화하기 전까지는 접촉을 금하고, 움직임이 없도록 유의하여 주십시오.
7. 작업기상조건

대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 80% 이하, 표면온도 : 40℃ 이하
표면함수율 : 6% 이하, 표면 pH : 9 이하
피도면온도 : 이슬점온도보다 최소 3℃ 이상 높을 것
8. 도장기구

코킹건, 충전용 코킹건

도장시 주의사항

- 1) 비오는 날, 습도가 높은 날(80%(상대습도) 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하)에는 작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음.)
- 2) 피착재의 온도가 50℃ 이상, 5℃ 이하일 경우 사용하지 마십시오.
- 3) 실란트와 피착면의 접착면을 6mm 이상 확보하십시오.
- 4) 본 제품의 경화속도는 온도, 습도, 제품의 도포량에 따라 달라질 수 있습니다.
- 5) 지정 건조 시간을 반드시 지키십시오.
- 6) 움직임이 있을 시 크랙이 발생할 수 있습니다.
- 7) 피착면과의 부착성능 테스트 후 제품을 사용하십시오.(PE, PP 등 일부 플라스틱 재질에는 부착이 나오지 않습니다.)
- 8) 페인트 도장 시 사전에 페인트와의 부착성 및 변색여부, 도장성능을 확인하고 사용하십시오.
- 9) 실리콘 실란트의 시공부위와 만나는 부분에 적용 시 변색이 발생합니다.
- 10) 석유류 가스 및 산화물에 노출되는 경우 변색이 발생합니다.
- 11) 다공성 표면, ALC, 기타 콘크리트면과 우레탄 폼 등은 표면에 기포가 발생할 수 있으므로 반드시 테스트 후 시공하십시오.
- 12) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING)

스피실 원샷 실란트



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

	또는 10% HCL 산세척 등) 13) 고강도 콘크리트(260kgf/cm² 이상)인 경우에는 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오. 14) 소지 표면의 적합한 pH값은 7~9입니다.(표면함수율 6% 이하) 15) 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 물을 흡수하지 않는 폴리에틸렌 재질의 백업(BACK-UP)재를 조인트 폭보다 3~4mm 두껍게 삽입한 후 실란트를 도장해 주십시오. 16) 벽면에 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 해주십시오. 17) 실란트의 접착력을 높이기 위해 하도를 도포하십시오. 18) 제품을 가열하거나 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 19) 작업 시 재도장 간격은 당사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오. 20) 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오. 21) 특히, 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시 신나, 락카 신나 또는 사제 신나)등은 건조되지 않으므로 절대 사용하지 마십시오. 22) 하도 처리가 안된 부분은 실란트 도장 시 기포가 발생할 우려가 있으므로 빠짐없이 도포하십시오. 23) 하도 도장 후 6시간 이상 48시간 이내에 하도 도막 위의 모든 오염물을 제거하고 도장 면적 및 두께에 대한 소요량을 정확히 계산하십시오. 24) 소지기공에 의한 핀홀, 부풀음 발생시 발생 부위를 제거한 후 실란트로 메꿈 도장하십시오. 25) 실란트 도장 후 20℃에서 최소 24시간 경과 후 후속 도장을 진행해 주십시오. 26) 실란트 도막이 수분(비, 눈, 이슬 또는 수분의 응축)에 노출될 경우 또는 후속 도장기간이 지난 경우에는 후속 도장재와의 접착 불량이 발생할 우려가 있으므로 하도를 희석하여 최대한 얇게 추가 도장하고 후속 도장을 실시하십시오. 27) 옥외 작업 시 하절기 폭염(대기온도 28℃ 이상의 기온)이 예상되는 날에는 작업하지 마십시오. 단, 불가피한 경우에 도장 후 6시간 이상 48시간 이내에 실란트 작업(오후 4시 이후)을 실시하십시오. 28) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 용도 이외의 사용을 금합니다. 2) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장하지 마십시오. 3) 섭취하거나 피부에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 4) 본 제품은 습기경화형 제품으로 지정 보관조건에서 보관하지 않을 시 유효기간이 짧아질 수 있습니다. 5) 작업중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오. 6) 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 전문의의 진료를 받으십시오. 7) 화기근처에 보관하거나 작업하지 마십시오. 8) 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업하십시오. 9) 사용 후 남은 제품은 건조피막이나 굳음 현상이 발생되오니 개봉 후 즉시 전량 사용하십시오. 10) 폐기물은 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 11) 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 그린방수마스터하도,우레코트하도 중도 : 스피실 원샷 실란트
법규관련	스피실 원샷 실란트는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

SPISEAL One Shot Urethane Sealant

스피실 원샷 실란트



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

마감상태	반광	색상	백색, 회색, 녹색
피도면	하도 처리된 콘크리트, 시멘트 몰탈	조성	1액형
부피고형분	94±3%	비중	1.50
충진횟수	1~2회	추천소요량	150g {깊이(10mm)X폭(10mm)X길이(1000mm)}
인장강도	2.0N/mm ² 이상	탄성복원성	70% 이상
경도(Shore A)	30~50	저장기간	9개월 (5~25℃, 50%(상대습도) 실내보관시)
포장단위	300mℓ, 500mℓ		

구분	10℃	20℃	30℃
지촉건조(시간)	16	8	4
경화건조(시간)	72	36	18
완전건조(일)	7	5	3
재도장간격(일)	2~4	1~3	1~2

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2024/12/04