

A-플로어 투명

본 시방은 도면에 표기된 아크릴 방진 바닥재 마감공사에 적용하며 아크릴 수지를 이용한 도로로서 삼
화페인트 또는 동등이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

A-플로어 투명은 아크릴 수지를 주성분으로 하는 바닥용 도료로서 작업이 용이하고, 접착력, 내수성이 우수한 콘크리트 바닥 침투성 강화 방진용 도료입니다.

나. 적용범위

각종 콘크리트 시설물의 바닥 침투성 강화 방진용

다. 시 공

표면처리

1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다.
(25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생)

2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다.
(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)

3) 적합한 PH값은7~9이다. (평행함수율 6% 이하)

4) 신축줄눈, 크랙이 심한 부분은 V-cutting후 폴리에틸렌(PE) BACK-UP재로 충전하고 틈새나 홈은 슈퍼에폭실로 메꾸어주고 표면 조정 후 도장한다.

5) 고강도 콘크리트(260kgf/cm2 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량이 발생할 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시해야 한다.

6) 벽면과 바닥이 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING한다.

도장사양

상도 : A-플로어 투명

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
상도	A-플로어 투명		1	50μm	8.6 m²/L	
희석제	AC신나4000					도료량의 20~40%
합계			1	50μm		

① 부가세, 시설비 별도

② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.

제품별
도장방법

1) A-플로어 투명

- 바탕처리가 끝나 후 도막두께 50μm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 붓, 로라로 도장하여 마감한다.

- 작업성을 위하여 희석제 AC신나4000를 20~40%이내에서 희석하여 도장한다.

도장시
주의사항

1) 작업시 환기를 충분히 시켜주십시오.

2) 에폭시계 도료에 비해 내마모성이 떨어질 수 있으니 주의하십시오.

3) 아크릴 구도막에 재도장하여 사용시 건조지연으로 인한 자국현상(바퀴자국, 발자국)이 발생할 수 있으므로 기존 구도막에 재도장시 샘플 테스트 후 도장하시기 바랍니다.(기존 구도막이 두꺼울수록 건조지연이 심해집니다)

4) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온 (5~35℃)의 건냉암소에 보관하십시오, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.

5) 비오는 날, 습도가 높은날(85%이상), 기온이 낮은날(10℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)

6) 도장(touch up도장 포함)시에 동일제품이라도 LOT, 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 작업성의 차이가 발생할 수 있으니 가급적 동일 Lot의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하십시오.

7) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.

8) 밀폐된 장소에서 절대 도장하지 마십시오.

9) 환기가 부족한 경우 질식, 화재 등의 위험이 있으므로 도장작업 및 건조 중 옥외로 강제 배기시키거나 충분히 환기시켜 주어야 합니다.

10) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.

11) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.

12) 본제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신후 사용하시기 바랍니다.