

A-Floor clear

A-플로어 투명



A-플로어 투명은 아크릴 수지를 주성분으로 한 바닥용 도료로서 작업이 용이하고 접착력, 내수성이 우수한 콘크리트 바닥 침투성 강화 방진용 도료입니다.

용도

각종 콘크리트 시설물의 바닥 침투성 강화 방진용

도장사양

사용방법

1. 표면처리
 - 1) 도장할 표면은 충분히 양생되어야 합니다.(25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 충분히 양생하며 기온이 25°C 이하일 경우 양생기간은 이보다 길어질 수 있습니다)
 - 2) 피도면은 Laitance, 모래, 시멘트가루, 흙, 유분 및 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 제거하고 잘 건조시켜야 합니다.
 - 3) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량 발생 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인해야 합니다.
2. 작업기상조건

대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 80% 이하, 표면온도 40°C 이하
표면함수율 : 6% 이하, 표면 pH : 9 이하,
피도면온도 : 이슬점온도보다 최소 3°C 이상
3. 도장기구,도장방법
붓, 로라

도장시 주의사항

- 1) 비오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하), 기온이 높은 날(표면온도 40°C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생 등이 발생할 수 있음)
- 2) 도장할 표면은 충분히 건조시키십시오. (25°C기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생)
- 3) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산세척 등)
- 4) 고강도 콘크리트(260 kgf/cm² 이상)인 경우에는, 그라인딩 처리시 부착력 불량 발생 수 있으므로 블라스팅 방법으로 표면처리를 실시하고 부착성능을 확인하십시오.
- 5) 소지 표면의 적합한 pH값은 7~9 입니다.(평행함수율 6% 이하)
- 6) 마스킹 테이프 등으로 도장 이외 지역의 오염을 방지해주십시오.
- 7) 예폭시계 도료에 비해 내마모성이 떨어질 수 있으니 주의하십시오.
- 8) 아크릴 구도막에 재도장하여 사용시 건조지연으로 인한 자국현상(바퀴자국, 발자국)이 발생할 수 있으므로 기존 구도막에 재도장시 샘플테스트 후 도장하시기 바랍니다.(기존 구도막이 두꺼울수록 건조지연이 심해집니다)
- 9) 후도막으로 도장될 경우 도막 내부의 용제가 휘발되지 않아 도막 물성이 저하되오니 주의하십시오.
- 10) 제품을 가열하거나 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 11) 작업시 재도장 간격은 폐사에서 추천하는 시간을 지켜 도장하십시오.
- 12) 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오.
- 13) 희석제는 반드시 추천 희석제를 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상, 작업성, 일반물성 등에 영향을 미치므로 피하십시오.
- 14) 선행 도막, 구도막 위에 보수 도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상(부착력 등)이 없으면 도장하십시오.
- 15) 피도면의 온도가 높거나 습도가 낮은 날에는 붓, 로라 작업시 정전기, 스파크 등으로 화재발생 위험이 있으므로 기온이 낮은 아침이나 늦은 오후에 도장하시고 도장기구도 화재 위험성이 낮은 재질의 도장기구를 사용하십시오.
- 16) 밀폐된 장소에서 절대 도장하지 마십시오.
- 17) 환기가 부족한 경우 질식, 화재 등의 위험이 있으므로 도장작업 및 건조 중 옥외로 강제 배기시키거나 충분히 환기시켜 주어야 합니다.

A-플로어 투명



	18) 작업 후 모든 도장기구는 지정 세척제로 세척하십시오. 19) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 용도 이외의 사용을 금합니다. 2) 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장하지 마십시오. 3) 본 제품은 인화성 물질이므로 운송, 보관, 취급시 직사광선 및 화기의 접근을 피하고 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하십시오. 4) 본 제품 용기는 반드시 밀폐하여 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오. 5) 작업 중 방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등 보호장비를 착용하여 도료의 피부 접촉 및 냄새 흡입을 피하십시오. 6) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 7) 눈, 피부 등에 도료가 접촉되었을 경우, 흐르는 물에 충분히 씻어내고 전문의의 진료를 받으십시오. 8) 흡입, 섭취했을 경우에는 제품 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고표기에 따라 응급조치를 취하고 즉시 전문의의 진료를 받으십시오. 9) 밀폐된 장소에서의 작업을 피하고, 부득이하게 도장작업을 할 경우에는 배기 장치 등을 통하여 충분히 환기시킨 후 작업해 주십시오. 10) 사용 후 남은 잔량의 도료는 건조피막이나 굳음 현상이 발생되오니 개봉 후 즉시 전량 사용하여 주십시오. 11) 제품이 묻어있는 형궤 등은 가연성 물질과 함께 보관시 자연발화의 위험이 있으므로 반드시 불연성 용기에 담아 폐기하십시오. 12) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 13) 기타 문의사항은 당사 고객센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS), 기술자료, 도장사양서를 참조하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 하도 없음 상도 : 아크릴 플로아코트, A-플로어 투명
법규관련	A-플로어 투명은 대기환경보전법에서 제시하는 용도 분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	유광	색상	투명
피도면	콘크리트, 시멘트 몰탈	조성	1액형
부피고형분	43.0%	주점 건조도막두께	50 μ m
도장횟수	1회	추천도포면적	8.6 m ² /L (건조도막두께 50 μ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오
희석률	50%이내(도료부피비)	희석제	AC신나4000
저장기간	12개월 (5~35℃ 실내보관시)	포장단위 (실포장량)	18L, 3.5L

구분	5℃	20℃	30℃
지속건조	1시간	40분	20분
고화건조	4시간	2시간	1.5시간
재도장간격	6시간	3시간	2시간