

Household paint, DIY water-base paint

홈스타파스텔OK플러스



SAMHWA

삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

홈스타 파스텔 OK플러스는 특수 아크릴에멀전과 수용성 우레탄수지를 주성분으로 한 수용성 도료로서 은은한 파스텔톤의 다양한 질감을 표현할 수 있으며, 특히 오염물을 쉽게 제거할 수 있는 오염제거 성능이 있는 내부 인테리어용 도료입니다

용도

건축물의 내부용으로 파스텔톤의 은은한 질감을 표현하고, 오염제거 성능이 있는 제품으로 오염이 발생하기 쉬운 장소에 사용

도장사양

사용방법	- 표면처리 - 피도면에는 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. - 보수도장시 노화된 구도막은 완전히 제거하십시오. - 신축건물 도장시 또는 보수 도장시는 홈스타젯소(PR-549)로 하도 도장한 후 완전건조 후 상도도장을 하십시오. - 기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 - 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	- 추천건조도막 이상의 과도막 도장 시 고온,다습한 환경에서는 끈적임이 발생할 수 있으며, 특히. 유광,반광 도장 시 도장된 면끼리 장시간 접촉되거나, 가소제가 함유된 피도면에 도장 및 물건을 올려놓을 경우에 끈적거림,변색 등이 발생할 수 있으므로 도료 선택 및 사용에 주의하시기 바랍니다. - 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) - 구도막위에 보수도장 및 구도막과의 광택차이 발생시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) - 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. - 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. - 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. - 물침적 부위, 결로가 많은 부위에서는 부착이 불량하오니 도장을 피하시기 바랍니다. - 내부 인테리어 도료로 외부도장을 피하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	- 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. - 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. - 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. - 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. - 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. - 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다
도장시스템	하도 : 홈스타 젯소 상도 : 홈스타파스텔OK플러스

Household paint, DIY water-base paint

홈스타파스텔OK플러스



SAMHWA

삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

법규관련	홈스타파스텔OK플러스는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.
------	---

물성자료			
마감상태	무광,유광,반광	색상	각색
피도면	콘크리트, 시멘트, 몰탈, 초벌칠이 된 내부 목재,철재	조성	1 액형
부피고형분	36.2% (반광 백색기준)	준점 건조도막두께	60 μm
도장횟수	1 회~2 회	이론도포면적	6.03 m^2/L (건조도막두께 60 μm 시) * 도장작업시 손실량과표면상태를 고려하십시오.
건조시간(25도)	고화건조 : 1 시간이내		
새도장간격 (25°C)	3 시간 이후	희석률	10%이내(도료부피비)
희석제	물	저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)
포장단위 (실용량)	18L, 4L, 1L, 0.5L		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2024/03/05