

Water-borne acryl emulsion coating

워터세이프300



SAMHWA
삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

워터세이프300은 특수 변성 아크릴 에멀전 도료로서 내수성, 부착력, 내후성 등이 우수한 도료입니다. 특히 유성 도료와는 달리 인체에 유해한 용제성분이 없으며 실내.외 수영장용 도료로 설계된 도료입니다.

용도

콘크리트 실내.외 수영장 등 외부에 폭로되는 시설물

도장사양

사용방법	- 표면처리 1) 콘크리트: 충분히 양생된 상태에서 표면상태에 따라 산처리 또는 연마제 분사처리를 하십시오. - 도장조건 도장 및 경화는 10°C이상의 온도에서 가장 이상적이며 수분 응축을 방지하기 위해서 소지면온도는 이슬점보다 3°C이상 높아야 합니다. 상대습도가 85%이상일 경우에는 도장하지 마십시오. - 도장기구 로라, 붓, 스프레이, 동력교반기 희석률: 최대 10% 이내(부피비) *(스프레이 관련자료는 참고용이며 도장조건에 따라 달라짐)
도장시 주의사항	1) 제조일로부터 12개월 이내에 사용하십시오. 2) 비오는 날, 습도가 높은 날(80% 이상), 기온이 낮은 날(10°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 건조, 크랙 및 부착불량 등이 발생할 수 있음) 3) 도장(Touch Up도장 포함)시에 동일 제품, 색상, lot라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 lot의 제품, 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을시 작업하십시오. 4) 과량희석은 도막 물성을 저하시키므로 주의하여 사용하시기 바랍니다. 5) 내부 밀폐된 공간에서 작업시는 포화증기압에 의해 수분의 증발이 일어나지 않아 도막의 건조성 문제가 발생될 수 있으므로 반드시 환상식 환기를 시켜야 합니다. 6) 콘크리트 수분함량을 6% 이하로 충분히 건조시켜야 합니다. 7) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하십시오. 8) 바닥재용 도료로 추천치 않습니다. 9) 콘크리트면에 방수처리가 끝난 침수설비에 도장할 경우 층간 박리 등의 문제가 발생할 수 있으므로 당사제품과 부착관계를 확인후 도장작업을 실시하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록세워서 보관하십시오. 2) 폐도료는 환경부에서 지정된 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 3) 본제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 에포코트 아쿠아 하도 50 μ m
법규관련	워터세이프300(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법' 을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소, 생활 환경오염감소"

Water-borne acryl emulsion coating

워터세이프300



SAMHWA

삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

물성자료

마감상태	반광	색상	백색 및 기타색
피도면	하도 도장된 콘크리트 및 시멘트몰탈	조성	1액형
부피고형분	약43%	수분 건조도막두께	100 μ m
도장횟수	2회	이론도포면적	4.3 m^2/L (건조도막두께100 μ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(20도)	지촉건조: 15분 고화건조: 3시간	침적가능건조(20도)	5일
재도장간격 (20°C)	3시간(최소)	희석제	상수도물
포장단위	16L, 3L	저장기간	1년(5~35°C실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2024/05/13