

본 도료는 특수 아크릴에멀전을 사용하여 부식이 발생한 철재를 안정한 상태로 변환 및 추가 부식을 방지하며, 피도면에 뛰어난 부착력을 나타내는 프라이머로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

녹스탑은 철재 구조물의 표면 산화에 의한 녹 발생 부위를 제거 없이 도장하여 녹을 안정한 상태로 변환, 녹발청 부위 억제 및 추가 방청효과를 가지며, 상도 도장 시 제한성이 거의 없어 작업효율 증가 및 비용절감의 효과를 가지는 녹전환 방청 프라이머 도료입니다.

녹 발생 철재 및 일반 철재 구조물

표면처리	1) 피도면의 수분, 유분, 오일 등이 깨끗이 제거되어야 합니다. 2) 녹이 발생한 부위 중 들른 부위는 부착에 영향을 줄 수 있으므로 가볍게 샌딩처리를 해야합니다.														
도장사양	하도 : 녹스탑 상도 : 알키드, 우레탄, 에폭시계 상도 도료														
일위대가	<table border="1"> <thead> <tr> <th>도장 순서</th><th>제품명</th><th>규격번호</th><th>도장횟수</th><th>도막두께</th><th>이론 소요량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td><td>녹스탑</td><td></td><td>1</td><td>45μm</td><td>0.151L/m²</td><td></td></tr> </tbody> </table> ① 부가세, 시공비 별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고	하도	녹스탑		1	45μm	0.151L/m²	
도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고									
하도	녹스탑		1	45μm	0.151L/m²										
제품별 도장방법	1) 하 도 - 표면처리가 끝난 후 녹스탑을 붓, 로울러 또는 스프레이로 도막두께 45μ로 1회 도장한다. - 건조 후 색상 확인 시 흑색(갈색미)으로 변환되지 않았다면 추가 도장을 실시한다. - 도장 작업 시 최대 5%(부피비)까지 물(청수)로 희석하여 도장한다. 2) 상 도 - 하도 도장이 끝난 후 25℃에서 24시간이상 경과한 다음 용도에 맞는 상도 도료를 붓, 로울러 또는 스프레이로 도막두께 30μ로 2회 도장하여 마감한다.														
도장시 주의사항	1) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있음) 2) 수용성이므로 도료가 얼지 않도록 해야하며, 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 3) 충분히 교반하여 도료가 잘 섞인 후에 도장하여 주시고 , 도장 진행 시에도 가끔씩 저어 주시기 바랍니다. 4) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 5) 수성도료를 상도 적용 시 변색이 될 우려가 있으니 금지하여 주시기 바랍니다. 6) 녹전환 시 유백색에서 흑색(갈색미)의 색상으로 변환되며, 건조 후 갈색에 가까운 색상이 구현된다면, 완전한 변환이 되지 않았으므로 추가 도장을 실시 하여 흑색(갈색미)의 색상으로 변환 하십시오. 7) 하도 건조 후 흑색(갈색미) 색상으로 인해 상도 도장 시 은폐 불량이 발생 할수 있으니 상도 추가도장을 하시기 바랍니다. 8) 하도 건조 후 수분에 노출 시 오염발생 우려가 있으므로 수분 접촉을 피해 주시기바랍니다. 상도 도장 완료 시에는 양호합니다. 9) 기존 구도막이 있는 경우 물성에 영향을 받을 수 있습니다(색상, 부착불량등). 시험도장을 진행하여 이상이 없음을 확인한 후에 사용하시기 바랍니다.														