



녹스탑은 철재 구조물의 표면 산화에 의한 녹 발생 부위를 제거 없이 도장하여 녹을 안정한 상태로 변환, 녹발생 부위 억제 및 추가 방청효과를 가지며, 상도 도장 시 제한성이 거의 없어 작업효율 증가 및 비용절감의 효과를 가지는 녹전환 방청 프라이머 도료입니다.

용도

녹 발생 철재 및 일반 철재에 도장 가능한 방청 프라이머 도료

도장사양

사용방법	- 표면처리 - 피도면의 수분, 유분, 오물 등이 깨끗이 제거되어야 합니다. - 녹이 발생한 부위 중 들뜬 부위는 부착에 영향을 줄 수 있으므로 가볍게 샌딩처리를 해야합니다. - 작업 기상 조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 - 도장기구 붓, 스프레이, 로라
도장시 주의사항	- 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있음) - 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. - 충분히 교반하여 도료가 잘 섞인 후에 도장하여 주시고, 도장 진행 시에도 가끔씩 저어 주시기 바랍니다. - 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. - 수성도료를 상도 적용 시 변색이 될 우려가 있으니 금지하여 주시기 바랍니다. - 녹전환 시 유백색에서 흑색(갈색미)의 색상으로 변환되며, 건조 후 갈색에 가까운 색상이 구현된다면, 완전한 변환이 되지 않았으므로 추가 도장을 실시 하여 흑색(갈색미)의 색상으로 변환 하십시오. - 하도 건조 후 흑색(갈색미) 색상으로 인해 상도 도장 시 은폐 불량이 발생 할수 있으니 상도 추가도장을 하시기 바랍니다. - 하도 건조 후 수분에 노출 시 오염발생 우려가 있으므로 수분 접촉을 피해 주시기바랍니다. 상도 도장 완료 시에는 양호합니다. - 기존 구도막이 있는 경우 물성에 영향을 받을 수 있습니다(색상, 부착불량등). 시험도장을 진행하여 이상이 없음을 확인한 후에 사용하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	- 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. (사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.) - 수용성이므로 도료가 얼지 않도록 해야하며, 타도료와 혼합사용을 금합니다. - 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기 하십시오. - 본 제품은 화학 제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효 기간 내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. - 완전 건조를 확인하고 상도 도장을 진행해 주시기 바랍니다. - 공기 접촉 시 굳을 수 있으니 개봉 후 가급적 빨리 사용하시기를 권합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 녹스탑 상도 : 알키드, 우레탄, 에폭시계 상도 도료
법규관련	녹스탑는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에

KNOK-STOP

녹스탑



SAMHWA

삼화페인트

서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	반무광	색상	유백색, 건조 후 흑색(갈색미)
피도면	녹이 발생된 철재, 일반 철재	부피고형분	29.85%
건조도막두께	45 μ m	도장횟수	1회
이론도포면적	6.63m ² /L * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.	건조시간 (25°C)	고화건조 2시간 이내
		재도장간격 (25°C)	24시간 이후
희석률	5%이내(도료 무게비)	희석제	물(청수)
저장기간	12개월이내 (5~35°C기준,실내보관시)	포장단위 (실포장량)	4kg(3.48L)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2024/12/05