

아이생각수성탄성씰



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

아이생각 수성탄성씰은 특수 아크릴에멀전 및 수용성 아크릴우레탄 에멀전과 내후성이 좋은 안료를 주성분으로 메꿈성,탄성, 내후성 및 방수성이 좋도록 설계된 제품으로서 접착력 및 내구력이 강하여 각종 시멘트 기재 건축물의 균열부분, 이음새, 창문틀, 벽체사이 등의 틈을 메꾸는데 적합한 메꿈재입니다. 특히, 상도도막을 오염시키지 않으며 작업성이 우수합니다.

용도

일반건축물의 균열부분, 조립식 건축물의 이음부분 및 각종 틈의 메꿈을 요구하는 고탄성 메꿈제

도장사양

사용방법	1.표면처리 피도면은 유분, 수분, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여 주십시오. 2.작업기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 3.도장기구 헤라(주걱)
도장시 주의사항	1) 눈, 비가 올 것이 예상될 때에는 작업을 하지 마십시오. 2) 피도물이 초킹이 심할 경우에는 수성바인더200을 도장후 충전하십시오. 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) 4)구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 5)상도로 안료분이 높은 페인트를 도장할 경우 크랙이 발생할 수 있으므로 상도적합성(크랙, 부착, 이색 등) 유무 확인 후 도장바랍니다. 6)본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 7)도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
취급시 주의사항	1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 수성바인더 200(필요시) 상도 : 아이생각수성외부1급,인플러스 수성 실리콘(RS)
법규관련	아이생각 수성탄성씰은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC규제를 만족하는 제품입니다.자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소"

물성자료

AISAENGKAG WATER-BORN ELASTIC SEAL

아이생각수성탄성씰



SAMHWA

삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

마감상태	무광	색상	백색, 아이보리색
피도면	시멘트,콘크리트면	조성	1액형
고형분	70%	점도	PASTE상
이론소요량	1.15kg/m ² (건조도막두께 500μm 시) 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오	건조시간 (25℃)	건조도막두께 500μm시 지촉건조: 1시간 완전건조: 7일 상도작업가능건조:1일
포장단위 (실포장량)	20kg, 5kg	저장기간	1년 (5~35℃실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2026/02/23