

아이생각고점도 믹싱

본 시방은 도면에 표기된 내,외부 수성 페인트 하도로 사용하며, 아크릴 에멀전을 주성분으로 한 수성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 획득한 후 적용한다.

가. 특징

아이생각 고점도 믹싱은 콘크리트 몰탈면의 표면 눈매꿈 역할, 수성도료와 피도면간의 접착력 증가 및 보수 도장시 구도막의 접착력 보강용으로 사용하는 도료로서 1액형의 투명 도료입니다. 또한, 본 도료의 도장 목적은 하지면의 보강에 있으므로 도막을 형성하기 보다는 피도면에 스며들도록 도장해야 합니다.

나. 적용범위

- 콘크리트, 시멘트 건축물, 몰탈, 석고 등의 내,외부용 수성 프라이머
- 기타 사무실, 공장 등 시멘트 벽면의 내,외부 프라이머

다. 시 공

표면처리	1) 신축건물시 시멘트 소재는 28일(25℃기준, 상대습도 50%) 이상 충분히 양생 시켜야 합니다. 2) 적정함수율은 10%이하이고 적정 pH 값 기준은 pH 7~9입니다. 3) 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 4) 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어 주고 표면조정 후 도장합니다.						
도장사양	하도 : 아이생각고점도 믹싱						
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
	하도	아이생각고점도 믹싱		1	피도체스며 들	0.17L/m2	
	합계			1			
	① 부가세별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음. ③ 시공비 별도						
제품별 도장방법	1. 하 도 - 표면처리 후 아이생각 고점도 믹싱을 물과 1대3비율(아이생각 고점도 믹싱 : 물 = 1 : 3)]로 희석하여 붓, 스프레이, 로라 등으로 피도면에 스며 들도록 충분히 도장한다. 4-2 상 도 - 하도인 아이생각 고점도 믹싱을 물과 희석하여 도장 후 25℃에서 2시간 경과한 후에 수성 내,외부용 도료인 KSM6010 1종 - 1,2급, KSM6010 2종- 1,2급 도료를 붓, 스프레이, 로라 등으로 도장한다.						
도장시 주의사항	1. 아이생각 고점도 믹싱은 반드시 피도면에 고르게 스며들도록 도장해야 합니다. 2. 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 3. 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) 4. 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 5. 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 6. 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 7. 상도용으로 사용하실 수 없습니다. 8. 반드시 물과 지정 희석비율로 희석하여 도장하십시오. 9. 과도막일 경우 후속 도장 시 물성저하가 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 10. 페도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 11. 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신후 사용하시기 바랍니다.						