

Acrylic emulsion coatings

수성바인다 200



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

수성바인다200은 아크릴에멀전을 주성분으로한 알칼리성 기재 건축물 전처리제로서 백아화 및 풍화현상을 방지하여 주므로 신축 시멘트 및 보수도장 건축물의 전처리제로서 적합한 도료입니다.

용도

각종 시멘트 기재 신축물의 풍화 및 초킹 방지와 보수도장의 전처리 도료

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 흙,모래,시멘트가루,수분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35 °C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다. 4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 5) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다. 6) 상도용으로 사용할 수 없습니다. 7) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인) 8) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.
취급시 주의사항	1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 수성바인다 200
법규관련	수성바인다 200은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소, 생활 환경오염감소"

물성자료

Acrylic emulsion coatings

수성바인다 200



삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

마감상태	피도면에 흡수	색상	투명
피도면	콘크리트, 시멘트, 몰탈	조성	1액형
부피고형분	10%	주요 건조도착두께	피도면에 스며들
도장횟수	1회	이론도포면적	10m ² /L
건조시간(25도)	고화건조: 2시간 이내		* 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
새도장간격 (25°C)	3시간 이후	희석제	물
희석률	희석하지 않음	포장단위 (실용량)	3.5L , 18L
저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2025/10/29