

아이생각고점도 믹싱



아이생각 고점도 믹싱은 아크릴에멀전을 주성분으로한 알칼리성 기재 건축물 전처리제로서 백아화 및 풍화현상을 방지하여 주므로 신축 시멘트 및 보수도장 건축물의 전처리제로서 적합한 도료입니다.

용도

각종 시멘트 기재 신축물의 풍화 및 쇼킹 방지와 보수도장의 전처리 도료

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 흙, 모래, 시멘트가루, 수분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 피도면은 하도(아이생각 고점도 믹싱:물=1:3)로 희석하여 도장하십시오. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5 ~ 35 °C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	1) 아이생각 고점도 믹싱은 반드시 피도면에 고르게 스며들도록 도장해야 합니다. 2) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 3) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 4) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 5) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 6) 상도용으로 사용하지 않습니다. 7) 반드시 물과 지정 희석비율로 희석하여 도장하십시오. 8) 과도막일 경우 후속 도장시 물성저하가 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 아이생각고점도 믹싱
법규관련	아이생각 고점도 믹싱은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 별첨의 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	피도면에 흡수	피도면	콘크리트, 시멘트 제품
조성	1액형	고형분	30%
주요 건조도막두께	피도면에 스며들	도장횟수	1 회

AISAENGKAG HIGH VISCOSITY MIXING

아이생각고점도 믹싱



이론도포면적	30㎡/L * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.	건조시간(25도)	고화건조 : 2시간이내
재도장간격 (25℃)	3시간 이후	희석률	아이생각 고점도 믹싱:물=1:3
희석제	물	포장단위 (필요수량)	18L, 3.5L
저장기간	12개월 (5~35℃실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2026/03/24