

Urethane Mecgis 3000

우레탄 멕기스 3000



※ 주의 ※

본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100 세대 이상 공동주택의 실내에 사용 불가한 제품입니다.

우레탄멕기스3000은 우레탄 변성 알키드 수지를 주성분으로 한 도료로서 신나 희석없이 사용할 수 있어 작업이 간편하며, 부착력, 내구력이 강하고 내마모성, 내구성등이 우수한 고광택의 단단한 도막이 형성되므로 한지장판의 상도용으로 적합한 도료입니다.

용도

한지장판의 상도 및 내부 목재시설물 보호용 도료

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 이물질 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 스프레이, 로라
도장시 주의사항	1) 타 도료와 혼합 사용을 금합니다. 2) 1회에 두껍게 도장하면 건조시간이 지연되며 주름이 생길 우려가 있으므로 2~3회 얇게 도장하십시오. 3) 락카 샌딩 실라 위에는 접착력이 불량하므로 도장하지 마십시오. 4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 5) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 6) 도장작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 7) 페인트가 묻은 헝겊이나 스프레이 필터 등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
취급시 주의사항	1) 인화성 물질이므로 화기의 접근을 금합니다. 2) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 3) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 4) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 하도없음 상도 : 우레탄 멕기스 3000
법규관련	우레탄 멕기스 3000은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	고광택	색상	투명
피도면	한지장판, 목재	조성	1액형
부피고형분	36.8%	주성분 건조도막두께	30 μ m
도장횟수	2회 이상	이론도포면적	12.3m ² /L

Urethane Mecgis 3000

우레탄 멕기스 3000



※ 주의 ※

본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100 세대 이상 공동주택의 실내에 사용 불가한 제품입니다.

건조시간(25도)	고화건조 3시간 이내		(건조도막두께 30 μ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
재도장간격 (25°C)	6시간 이후	희석률	희석하지 않음
포장단위 (실포장량)	1L,2L,4L	저장기간	12개월이내 (5~35°C기준,실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2025/01/24