

아이러크스멀티 FLAT

본 시방은 도면에 표기된 아이렉스멀티 FLAT 마감공사에 적용하며 내수성, 은폐력, 내알카리성, 내세척성이 우수한 Acrylic Emulsion계 수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 한 수성도료로서 삼합페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

아이릭스멀티 FLAT 제품은 특수 아크릴에멀전 수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 Low VOC 타입의 극무광으로 은 페력이 뛰어나고 작업성이 우수한 도료로서, 도장면의 항균성능 및 곰팡이 억제 성능이 우수한 최고급 내부용 프리미엄 페인트입니다.

나. 적용범위

병원, 유치원, 놀이방 등의 콘크리트, 시멘트, 몰탈, 벽지면 등 시설물의 내부 상도용

다. 시 공

표면처리

1) 피도면에는 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.
2) 보수도장시 노화된 구도막은 완전히 제거하십시오.
3) 도장시,보수 도장시, 오염면 및 낙서 등이 심하여 은폐가 우려되는 곳은 아이생각데코텍스VP 를 도장 후 상도 도장 하십시오.
4) 가급적 희석하지 마시고 원액 사용하십시오.

도장사양

하도 : 수성바인더 200
중도 : 아이생각데코텍스VP (필요시)
상도 : 아이릭스멀티 FLAT

일위대가

도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
하도	아이생각데코텍스VP	SB-IP-08	1	30μm	0.08(L/m2)	필요시 전처리용
상도	아이릭스멀티 FLAT		2	60μm	0.15(L/m2)	
합계			3	90μm		

* 실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음

제품별
도장방법

● 인테리어 용 벽지 도장

- 하 도

1) 오염 비침현상 또는 광열룩의 우려가 있을 경우 아이생각데코텍스 VP를 붓, 로라, 스프레이로 건조도막두께 30μm이 되도록 1회 도장한다.
2) 이때 필요 시 최대10 %까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다.

- 상 도

1) 아이생각수성데코텍스 VP 도장 후 25℃에서 최소2시간 경과한 후에 아이릭스멀티 FLAT 을 붓, 로라, 스프레이로 건조도막두께 30μm이 되도록 1회 도장한다.
2) 이때 필요 시 최대10 %까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다.
3) 도장 후 25℃에서 최소 3시간 경과 후 도막두께 30μm 1회 추가 도장하여 마감한다.

도장시
주의사항

1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오.
2) 본 제품은 수성페인트로 소지면과 벽지의 접착이 약하여 들뜸 현상이 있는 소지면에 도장 시 주름이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
3) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 또한 과도한 희석은 도막성능저하 및 작업성 불량을 초래하오니 유의하십시오.
4) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다.
5) 가소제가 함유된 피도면, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오
6) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)
7) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초침소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 수성바인더200을 하도 도장해야 합니다.
8) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다.
9) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상,LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다.
10) 현장 조색시 수성잉크인 ‘아크로텍스링크’을 사용하고 사용량은 최대 5%(부피비) 이내로 사용해야 하며 과량 사용시 이색현상, 건조불량, 내수성불량, VOC 증가 등이 발생할 수 있으므로 과량 사용에 유의합니다.
11) 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 시 더스트로 인한 광택 차이로 인해 이색현상이 발생할 수 있으므로 연속적으로 작업이 이루어져야 하고 연속 작업이 불가능한 경우에는 골부위나 일정 부위 경계로 끊어서 작업합니다.
12) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다.
13) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인)
14) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.