

아이릭스올코팅

본 시방은 도면에 표기된 아이렉스울코팅 마감공사에 적용하며, 내수성, 내후성, 내알칼리성, 내구성이 우수한 아크릴 공중합 에멀전을 주성분으로 한 수용성 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

아이력스올코팅 도료는 특수 아크릴에멀전 수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 하여 도막을 형성하도록 설계된 제품입니다. 내알카리성, 내오염성, 내후성 등이 우수하고 강인한 도막을 형성하며, 인체에 유해한 유기용제 및 중금속 성분을 사용하지 않은 수성페인트입니다. 미장효과가 높아 콘크리트 기재 및 철재 시설물에 적합한 수성도료입니다.

나. 적용범위

- 콘크리트, 시멘트 건축물, 몰탈, 석고 철재 및 목재 등의 내/외부 노출면 보호용
- 기타 사문실, 가정용의 수성구도막 아크릴, 에나멜등의 구도막 보수

다. 시 공

표면처리	1) 신축건물 시 시멘트 소재는 28일(25℃기준, 상대습도 50%)이상 충분히 양생 시켜야 합니다. 2) 적정 함수율은 10%이하이고 적정 pH 값 기준은 pH 7~9입니다. 3) 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 4) 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장합니다. 5) 철판 도장 시 샌드블라스팅 SA2까지 전처리 및 세정이 되어야 정상적인 부착력이 발현되며, 도장 전 용제 클리닝 실시 및 유분을 완전히 제거해야 합니다. 6)알키드 및 락카 구도막 도장 시 먼지,유분등을 완전히 제거하고 부착이 불량하거나 손상된 페인트 도막은 브러쉬나 스크레퍼로 완전히 제거 바랍니다. 부착성 증진을 위해 구도막 표면은 샌드페이퍼로 샌딩하십시오.						
도장사양	상도 : 아이릭스올코팅						
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
	상도	아이릭스올코팅		2	60μm	0.14~0.16 (L/m2)	
* 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.							
제품별 도장방법	1) 아이릭스올코팅을 붓, 스프레이, 로라로 도막두께 30μ 1회 도장합니다. 2) 도장 작업 시 필요에 따라 최대 10%(부피비)까지 물(청수)로 희석하여 도장합니다. 3) 도장 후 25℃에서 최소 3시간 경과 후 도막두께 30μ 1회 추가 도장하여 마감합니다. 4) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초킹소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 수성바인더200을 하도 도장해야 합니다.						
도장시 주의사항	1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다. 4) 가소제가 함유된 피도면, 발도벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오 5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 6) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초킹소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 수성바인더200을 하도 도장해야 합니다. 7) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다. 8) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상,LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다. 9) 현장 조색시 수성잉크인 '아크로텍스잉크'를 사용하고 사용량은 최대 5%(부피비) 이내로 사용해야 하며 과량 사용시 이색현상, 건조불량, 내수성불량, VOC 증가 등이 발생할 수 있으므로 과량 사용에 유의합니다. 10) 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 시 더스트로 인한 광택 차이로 인해 이색현상이 발생할 수 있으므로 연속적으로 작업이 이루어져야 하고 연속 작업이 불가능한 경우에는 골부위나 일정 부위 경계로 끊어서 작업합니다. 11) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다. 12) 소지거 탈 부착에 의한 도막 박리 가능성으로 아파트 방화문에 보수도장 시 소부용 도로 위에는 적용하지 마시고, 에나멜 구도막은 샌딩 처리 후 도장 하시기 바랍니다. 기존 구도막 판단이 어려운 경우 당사 소비자 상담실로 전화 하시기 바랍니다. 13) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다. 14)철판 및 목재등의 소재나 알키드 구도막에 적용 시 표면은 샌드페이퍼로 샌딩 후 도장 바랍니다. 15)과도한 희석 시 흐름현상,이색현상, 은폐불량등의 물성에 영향을 미칠 수 있으므로 추천 희석비내에서 사용 바랍니다. 16)박막(30~40μm)도장 시 내수성 및 방청성이 불량할 수 있으므로 반드시 2회 이상 추천도막으로 도장 바랍니다. 17)완전 건조전 수분 접촉 및 외부충격을 받으면 도막이 박리될 수 있으니 완전 경화(약2주)전 수분접촉및 충격을 피해 주시길 바랍니다.						