

아이생각수성스테인



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

아이생각수성스테인은 아크릴 수지를 주원료로 하는 도료로써 다양한 색상으로 목재를 착색하고 목재를 보호하여 목재의 내구력을 향상 시켜주는 스테인입니다

용도

목조건물(산장, 별장, 빌라) 및 각종 시설물 도장면 항균처리 기능이 요구되는 내/외부 목재부분

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면에는 모래, 흙, 유분, 수분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 기상조건 대기온도 5°C 이상, 상대습도 80% 이하에서 작업하십시오. 3. 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	1) 비오는날, 비오는날±2~4일전, 습기가 높은 날에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하여 주십시오. 2) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 3) 점도조절을 위하여 약간의 물희석은 가능하나 과량 희석시 물성이 저하되므로 희석은 가급적 삼가 하시기 바랍니다. 4) 소재 내 습기의 건조가 덜된 상태에서 도장시 곰팡이 발생 등의 문제가 발생할 수 있으므로 충분히 건조후 도장하십시오. 5) 목재의 종류 및 색상에 따라 도막색상이 달라질 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 6) 목재 함유율이 기준치(20%) 이상의 목재(예:한옥건축 생재)나 도장환경이 습도가 높은 경우 방부/방미성이 떨어지므로 목재를 충분히 건조후 도장하시기 바랍니다. 7) 도장하려는 목재 및 구도막이 오염 및 변색 되었거나, 곰팡이가 발생한 경우 세척 및 그라인딩으로 오염물질을 완전히 제거한 후 도장하시기 바랍니다. 8) 도장하기 전 내용물이 균일하게 혼합되도록 잘 저어주고, 사용 중에도 수시로 잘 저어주십시오 (색상편차발생) 9) 투명한 경우 내부 바닥에 도장시 물이 고여있을경우 백화현상 및 들뜸이 발생할 수 있으니 추천을 금합니다. 10) 투명한 경우 외부에는 추천하지 않습니다. 11) 5°C 이하에서는 작업하지마십시오.
취급시 주의사항	1) 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35°C)에서 통풍이잘되는 장소에 보관하십시오. 2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품을 저장기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관 시 변질, 침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : 아이생각수성우드바니시(필요시)
법규관련	아이생각수성스테인은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소, 생활 환경오염감소"

Aisaengkag Water-Borne Stain

아이생각수성스테인



SAMHWA
삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

물성자료

마감상태	투명 및 유색(반투명)	색상	투명 및 담색
피도면	각종 목재	조성	1액형
부피고형분	15.54%	건조도막두께	20 μm
도장횟수	2회	추천도포면적	13.11㎡/L (Tinplate 20μm 도장기준 시(투명기준))
건조시간(25도)	고화건조 : 2시간	새도장간격(25℃)	2시간 이상
희석제	희석하지 않음	저장기간	12개월(5-38℃ 실내보관 시)
포장단위 (실용수량)	18L(16L), 4L(3.5L), 0.9L(0.9L), 0.4L(0.4L)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2026/02/10