

아이생각아크로외부용



SAMHWA

삼화페인트

아이생각 아크로 외부용은 아크릴에멀전 수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로하여 KSM6010 1종 2급에 적합하도록 설계된 건축물 외부마감용 제품입니다. 인체에 유해한 유기용제 및 중금속 성분을 사용하지 않고, 휘발성 유기화합물(VOC)의 함량을 최소화해 환경마크를 획득한 친환경 수성페인트입니다.

용도

콘크리트,시멘트,몰탈,석고 등의 건축물 외부용 수성도료

도장사양

사용방법	1. 표면처리 1) 피도면에는 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2) 보수 도장시 노화된 구도막은 완전히 제거하십시오. 3) 흙이나 균열부위는 퍼티로 처리 후 샌딩하십시오. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다. 4) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오 5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 6) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초킹소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 수성바인더200을 하도 도장해야 합니다. 7) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다. 8) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상,LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다. 9) 현장 조색시 수성잉크인 '아크로텍스잉크'를 사용하고 사용량은 최대 5%(부피비) 이내로 사용해야 하며 과량 사용시 이색현상, 건조불량, 내수성불량, VOC 증가 등이 발생될 수 있으므로 과량 사용에 유의합니다. 10) 빛이 측면 반사되는 곳은 광택 얼룩을 최소화하기 위해서 균일한 도막으로 도장 바라며, 스프레이 오염이 없도록 도장하시기 바랍니다. 11) 퍼티 시공 후 연마시 비산먼지에 의해 후속도막과의 부착불량이 발생할 수 있으므로, 비산먼지를 완전히 제거 후 후속도장 하시기 바라며 퍼티 시공부위는 흡수차에 의해 외관 얼룩이 발생할 수 있으므로 외관 얼룩이 없어질 때까지 추가 도장하시기 바랍니다. 12) 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 시 더스트로 인한 광택 차이로 인해 이색현상이 발생될 수 있으므로 연속적으로 작업이 이루어져야 하고 연속 작업이 불가능한 경우에는 골부위나 일정 부위 경계로 끊어서 작업합니다. 13) 선행 도장 후 일정 시간이 경과 후 TOUCH UP 하면 선행 부위가 오염 및 탈색으로 이색현상이 나타날 수 있으므로, 선행 도장 후 가급적 빠른 시일내에 TOUCH UP 도장을 하시기 바랍니다. 14) 도막 두께가 일정치 않을 경우 광택차이에 의한 이색현상이 발생 할 수 있으므로 동일 도장기구를 사용하여 동일한 도막두께로 도장하여야 이색 및 광택 현상을 최소화 할 수 있습니다. 15) 채도가 높은 색상은 도장기구 간 이색이 발생할 수 있으므로, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하시고 이색 발생 시 동일한 도장기구를 사용하여 작업하시기 바랍니다.

아이생각아크로외부용



SAMHWA

삼화페인트

	16) 채도가 높고 색이 짙은 고농도 색상 특성상 두께 편차에 의한 측면 광택 이색이 발생할 수 있으므로 도막두께를 균일하게 도장하시기 바라며, 롤러 도장시 도막의 두께 편차를 최소화하면 측면 광택 이색을 줄일 수 있습니다. 17) 스프레이 도장시 스프레이 건을 피도면과 가깝게 도장 시 겹치는 부위에서 광열룩이 발생할 수 있으니 거리를 확보하여 도장해야 광택 열룩을 최소화할 수 있습니다. 18) 도장 작업시 서투른 방향 바꿈이나 계면의 이음매 부분에서 이색 현상이 발생할 수 있으니 일정한 방향으로 연속도장 하십시오. 19) 도장 시 구석진 부분을 먼저 붓이나 작은 롤러로 도장하시고, 넓은 면적을 롤러나 스프레이를 사용하시면 편리합니다. 20) 고강도 콘크리트(PC패널 및 강화콘크리트 류)는 표면이 치밀하거나, 매끄럽게 가공된 소지로 도료의 표면 침투를 저해하여 부착 불량이 발생해 도막 박리 및 부분 크랙의 원인이 되므로 적합한 하도 처리 후 부착성 확인이 필요합니다. 21) 가소제가 함유된 크랙보수제 위에 도장 시 오염 및 변색이 발생할 수 있습니다. 22) 소지가 불균일하여(특히 퍼티 부분) 부분적으로 흡수차가 있는 경우에는 열룩이 발생할 수 있으므로 도장 전에 실러 등으로 소지를 처리한 후 도장하면 균일한 색상과 광택을 얻을 수 있습니다. 23) 건조 되기 전 도장면에 비를 맞으면 외관 및 물성 불량이 발생할 수 있으며, 건조된 도막이라도 비를 맞을 경우 소지 및 도장 환경 조건에 따라서 빗물자국이 발생할 수 있습니다. 이것은 충분한 비를 맞거나 햇빛에 잘 노출되는 등의 조건에서 시간이 경과될수록 완화되어 집니다. 24) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다. 25) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인) 26) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.
취급시 주의사항	1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : 아이생각 아크로 외부용
법규관련	아이생각 아크로 외부용(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.
환경마크 인증사유	"지역 환경오염 감소, 유해물질 감소"

물성자료

마감상태	무광	색상	각색
피도면	콘크리트, 시멘트, 몰탈	조성	1액형
부피고형분	37.66% (백색)	주점 건조도막두께	60 μ m
도장횟수	2회	이론도포면적	6.28 m ² /L (건조도막두께 60 μ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(25도)	고화건조 : 1시간이내	재도장간격 (25℃)	3시간 이후
희석률	10% 이내(도료부피비)	희석제	물

AISAENGKAG ACRO FOR EXTERIOR

아이생각아크로외부용



포장단위 (실포장량)	18L, 4L, 1L	저장기간	12개월 (5~35℃실내보관시)
----------------	-------------	------	-------------------

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2024/12/17