

아이생각수성스테인

본 시방은 도장면의 항균처리 효과의 지속성을 보유한 마감공사에 적용하며 목재 착색력 및 내구력, 발수성이 우수한 특수 안료를 주성분으로 한 스테인 도료로써 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

아이생각수성스테인은 아크릴 수지를 주원료로 하는 도료로써 다양한 색상으로 목재를 착색하고 목재를 보호하여 목재의 내구력을 향상 시켜주는 스테인입니다.

나. 적용범위

목조건물(산장, 별장, 빌라) 및 각종 시설물 도장면 항균처리 기능이 요구되는 내/외부 목재 부분

다. 시 공

표면처리	1) 소지표면의 거친 부분은 #180~220의 샌드페이퍼로 연마하여 평활하게 하여야 한다. 2) 소지표면의 수분, 톱밥, 유분 및 기타 오물이 없도록 깨끗이 제거하고 완전히 건조 시켜야 한다.						
도장사양	상도 : 아이생각수성스테인						
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
	하도						
	중도						
	중도2						
	상도	아이생각수성스테인	SB-WS-90	2	20μm	0.203(L/m ²)	
	희석제						
	합계						
	제품별 도장방법	- 표면처리가 끝난 후 아이생각수성스테인을 붓, 스프레이, 로라로 도장한다. - 재도장은 20℃에서 최소 2시간 경과 후에 도장한다.(소재의 침투력에 따라 차이가 있을 수 있음)					
도장시 주의사항	1) 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35℃)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오. 2) 비오는날, 습기가 높은 날에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하여 주십시오. 3) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 4) 점도조절을 위하여 약간의 물희석은 가능하나 과량 희석시 물성이 저하되므로 희석은 가급적 삼가 하시기 바랍니다. 5) 소재내 습기의 건조가 덜된 상태에서 도장시 곰팡이 발생 등의 문제가 발생할 수 있으므로 충분히 건조후 도장하십시오. 6) 목재의 종류 및 색상에 따라 도막색상이 달라질 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 7) 목재 함수율이 기준치(20%) 이상의 목재(예:한옥건축 생재)나 도장환경이 습도가 높은 경우 방부/방미성이 떨어지므로 목재를 충분히 건조후 도장하시기 바랍니다. 8) 도장하려는 목재 및 구도막이 오염 및 변색 되었거나, 곰팡이가 발생한 경우 세척 및 그라인딩으로 오염물질을 완전히 제거한 후 도장하시기 바랍니다. 9) 도장하기전 내용물이 균일하게 혼합되도록 잘 저어주고, 사용 중에도 수시로 잘 저어주십시오 10) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 11) 5℃ 이하에서는 작업하지마십시오. 12) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 13) 페도료는 환경부에서 지정한 폐기업체를 통해 폐기하십시오. 14) 본 제품을 저장기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관 시 변질, 침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터상으로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.						