

홈스타 타일페인트

본 시방은 도면에 표기된 내부 타일 벽체부위의 마감공사에 적용하며 수용성 에폭시를 주성분으로 한 2액형 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

홈스타 타일페인트는 수용성 에폭시 2액형 도료로서 용제형 도료의 사용이 어려운 곳이나 냄새가 민감한 곳에 도장이 가능한 실내 타일 전용 도료입니다. 별도의 하도 없이 타일에 적용 가능하며 접착력, 내구력, 도막강도 등이 양호한 환경친화 제품입니다.

나. 적용범위

실내 타일

다. 시 공

표면처리	1. 표면처리 1) 도장할 표면은 모래, 시멘트가루, 흙 및 기타 오염 등이 없도록 깨끗이 처리하고 잘 건조시켜야 합니다. 2) 방수 처리된 줄눈 부위 도장시에는 박리등의 문제가 발생할 수 있으므로 부착력을 확인 후 도장 하십시오.					
도장사양	상도 : 홈스타 타일페인트					
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량
	상도	홈스타 타일페인트		2~3	60 μ m	0.151L/m ²
	합계			2~3	60 μ m	
① 부가세, 시공비 별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.						
제품별 도장방법	1) 상 도 - 표면 처리가 끝난 후 홈스타 타일페인트 <A부>와 <B부>를 무게비 3:4(부피비= 1:2)로 혼합하여 붓, 로울러, 스프레이로 도막 두께 60 μ m 2~3회 나누어 도장한다. - 희석제는 물(청수)은 흐를 수 있으니 최소한 사용바라며, 최대 30%까지 희석하여 도장한다. - <A부>와 <B부>를 혼합하여 25℃기준 1시간 30분이내로 도장 완료하여야 한다. - 재도장시는 25℃에서 24시간 경과 후 도장한다.					
도장시 주의사항	1) 도장시나 경화시 주위온도는 10℃ ~ 38℃가 적절합니다. 2) 도장할 표면은 충분히 건조시키십시오.(25℃기준 상대습도 80% 이하) 3) 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하십시오. 4) 마스킹 테이프 등로 도장 이외의 부위에는 오염을 방지해 주십시오. 5) 지시된 혼합비에 따라 주제와 경화제를 배합하고 균일하게 교반한 후에 25℃기준 1시간 30분이내 도장 완료하십시오. 6) 주제에 경화제를 미리 부어 놓은 후, 혼합하지 않아도 반응이 진행되므로 혼합 후 바로 도장하십시오. 7) 가사시간이 경과한 도료는 도막 물성이 저하되므로 사용을 금합니다.. 8) 수용성이므로 도료가 얼지 않도록 해야하며 타도료와 혼합사용을 금합니다. 9) 희석제는 반드시 추천 희석제를 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상, 작업성, 은폐력 저하 및 건조지연등에 영향을 미치므로 최대 30%이내로 희석하여 사용하여야 합니다. 10) 평활한 외관을 위해 롤러 사용을 추천하며 과도한 도막 적용 시 경화불량, 흐름불량이 생길 수 있으므로 2~3회 나누어 건조 후 도장 하시기 바랍니다.. 11) 내부 밀폐된 공간에서 작업 시 포화증기압에 의해 수분의 증발이 일어나지 않아 도막 건조가 되지 않게 되며 도료성분이 피부에 접촉 시 민감한 피부에는 알러지 반응을 일으킬 수 있기에 환기를 시켜야 합니다. 12) 실제 소요량은 소지상태, 도장방법, 도장조건에 따라 달라질 수 있음을 고려하십시오. 13) 노출부위 적용시 햇빛의 영향으로 황변 및 초킹현상이 발생할 수 있으므로 외부에 도장하지 마십시오. 14) 도장 후 24시간 경과하면 사용이 가능하나 과도한 수분 접촉은 72시간 이상 완전 경화 후 사용 권장합니다. (온도 조건 및 도장 방법에 따라 차이는 있음) 15) 평활한 외관을 위해 롤러 사용을 추천하며 지정색 이외의 색상은 문의 바랍니다. 16) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오. 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.					